

## Viking csónaklakk

Vízálló

---

### Tartósan vízbe merülő fafelületek védelmére szolgál.

**Alkalmazási terület:** Elsősorban tartósan vízbe merülő nyers vagy pácolt fafelületek (pl. csónakok), fából készült szerkezetek védelmére szolgál. Poliészter csónakok lakkozására is kitűnően megfelel. Filmje fényes, rugalmas.

**Választék:** 1 és 5 literes csomagolásban kapható.

**Felhasználási mód:** Az előkészített, csiszolt, portalanított, légszáraz (max. 18% nedvességtartalmú) nyers vagy pácolt fafelület **Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel** kell beereszteni. A fafelület megmaradt szívóképességét **Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel** vagy **Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel** lehet pórustömíteni. Hígítani - szükség szerint **-Szintetikus hígítóval** lehet. A beeresztést követő 24 óra elteltével a lakkozás megkezdhető. Poliészter felületet lakkozás előtt célszerű csiszolással érdesíteni a jobb tapadás érdekében. Az ecsetelési konzisztenciára hígított lakkot két-három egyenletes, vékony rétegben kell felvinni. Az egyes rétegek felvitele között 24 óra száradási időt kell biztosítani. A lakkozott felület az utolsó lakkozást követő négy nap elteltével már igénybe vehető.