

Waltex poralapú ragasztó

Üvegszövet- és nehéz tapétához

Belső falbevonat rendszerben az üvegszövet tapéta és nehéz tapéták ragasztója.

Alkalmazási terület: Erősen igénybevett beltéri falfelületek, mennyezetek (mészvakolat, beton, azbesztcement, betonyp, gipszperlit és gipszkarton) felépítésére alkalmas bevonatrendszerben az üvegszövet illetve nehéz tapéták felragasztására szolgál. Kiválóan alkalmazható irodák, üzlethelyiségek, iskolák, éttermek, kórházak, lépcsőházak, mennyezetek stb. felületének kialakítására. Az üvegszövet erősítés, a rugalmas bevonattal együtt, kiváló repedésáthidaló képességet és hézagmentes felületet biztosít.

Választék: 1 és 5kg-os zsákban

Felhasználási mód: Szilárd, száraz, portalan, szennyeződéstől és leváló anyagtól mentes felület szükséges. Betonfelületről az esetleges formaleválasztót, el kell távolítani. Ugyancsak el kell távolítani a régi enyves festéket is. Erősen szívóképes, vagy porló vakolat esetében egy réteg alapozás szükséges **Falfix diszperziós mélyalapozóval**. Gipszvakolatot, vagy gipsztartalmú vakolatot szintén **Falfix diszperziós mélyalapozóval** kell előkezelni vagy az alább ismertetendő módon előkészített **Waltex poralapú ragasztóból** készült ragasztó és víz 1: 1 arányú keverékével kell előkezelni.

Penészes felületet Héra Penészgátló lemosóoldattal kell kezelni, majd Héra Penészgátló belső diszperziósalfestékkel kell bevonni, így a penész eredetét megszüntetni.

Kisebb felületi hibákat **Unikitt mestertapasszal**-, vagy Triglett poralapú glettelő anyaggal kell kijavítani. A felvitel hőmérséklete nem lehet 5°C alatt.

Az előkezelt felületre Waltex poralapú ragasztó megfelelő mennyiségű vízzel történő bekeverése (4 deciliter azaz 280 gramm ragasztóhoz 3 liter víz szükséges) után például bárányszőr hengerrel kell egyenletesen felhordani. A fenti módon előállított ragasztó 12-14 m²-re elegendő.

Alapozatlan felületre 25-30 g/m² poranyag szükséges! Azután a még nedves ragasztórétegre az üvegszövetet függesztve kell ráfektetni, majd gumi, vagy műanyagsimítóval ráncmentesen, egyenletesen (tapétázáshoz hasonló módon) a falfelületre simítani. A következő üvegszövetet átfedés nélkül, hézagmentesen kell az előző mellé illeszteni.

Az esetleges fényfoltok elkerülése céljából célszerű a

felragasztott üvegszövetet a fentiek szerint elkészített **Waltex poralapú Ragasztó** híg vizes oldatával újból átfesteni. A **Waltex ragasztó** megszáradása (kb. 6 óra) után a **Héra Prémium matt belső falfestéket/Merkur belső falfestéket** vagy a **Héra Prémium selyemfényű belső falfestéket/Héra Latex selyemfényűt** célszerű 3-5% vízzel hígítva, bárányszőr hengerrel, két rétegben felhordani.

A második festékréteg felhordása előtt 6-8 óra száradási időt kell közbeiktatni. Magasabb légnedvesség mellett ezen idő meghosszabbodhat.

A festék szükséglet 400-500 ml/m² két rétegben.

Megjegyezzük, hogy 20 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet és 65 %-nál nagyobb relatív légnedvesség esetén a száradási idő meghosszabbodhat.

Festés után a szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt ragasztó már csak erős oldószerekkel (pl.: nitrohígító) távolítható el.