

Bostik parkettaragasztó

**Nagy szilárdságú univerzális parkettaragasztó.**

**Alkalmazási terület:** Lakások, irodák melegburkolatainak (parketta, mozaikparketta, csaphornyos parketta) ragasztására alkalmas oldószermentes ragasztó.

**Választék:** 1 kg-os műanyag dobozban és 6, 12, 20 kg-os műanyag vödörben.

**Felhasználási mód:** Az aljzatot úgy kell előkészíteni, hogy az száraz, tiszta, repedésmentes és járható szilárdságú legyen. Erre a felületre BOSTIK ALAPOZÓ és BOSTIK ALJZATKIEGYENLÍTŐ használatát javasoljuk. Az előkészítés után a felület egyenetlensége 2-3 mm-nél ne legyen nagyobb. Nem nedvszívó aljzatok (pl. öntött aszfalt) esetében a felületet legalább 2 mm vastagságban aljzatkiegyenlítővel kell bevonni. Az így előkészített aljzatra fogazott spatulával (ajánlott fogforma B2-B3) a kívánt mennyiségű ragasztót felhordjuk, majd egy rövid, kb. 10 perces várakozás után a padlóburkoló anyagot leterítjük és alaposan lenyomjuk, majd kb. 20 perc múlva még egyszer lenyomjuk. Ragasztásnál az alap, és a helyiség hőmérséklete nem lehet kevesebb, mint +10 °C. A felragasztott padlóburkolat 48-72 óra múlva terhelhető. A parketta felülete a helyiség klímájától függően 4-10 nap múlva lakkozható. A ragasztó padlófűtési helyiségekben is felhasználható. Ragasztás után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel kell elmosni, mert a megszáradt ragasztó már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el. Használat után a dobozt gondosan le kell zárni. Ismételt használat esetén a ragasztó felületén esetleg keletkezett megkeményedett réteget el kell távolítani.