

Trinát Mestertapasz

Könnyen felhordható és csiszolható Gyorsan szárad Fa telibe tapasztolására
--

Fa- és fémfelületek felületi egyenetlenségeinek kitöltésére használható, igen gyorsan száradó, könnyen felhordható és csiszolható tapasz.

Alkalmazási terület: Kül- és beltéren egyaránt alkalmas fa- és fémfelületek felületi egyenetlenségeinek kitöltésére. Könnyen, simán hordható fel. Igen gyorsan szárad. A megszáradt késtapasz tömör, vízálló, kemény, megfelelő rugalmasságú, könnyen csiszolható.

Választék: 125 ml-es és 350 g-os tubusban 350 g-os dobozban, ill. 0,5, 1 és 2,5 l-es fémdobozban kapható.

Felhasználási mód: A fafelületeket tapasztolás előtt célszerű enyhén, szárazon megcsiszolni. Kültéri vagy nedvességnak kitett helyeken [Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel](#) vagy [Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszerrel](#) kell átítatni, a fafelület megmaradt szívóképességét [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#) lehet pórustömíteni. Beltéri helyeken elegendő a [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#) történő beeresztés. A felület teljes száradása után hordható fel a [Trinát metertapasz](#) kenőkéssel, kb. 0,2 mm-es rétegvastagságban.

A levegőn (23 °C-on) gyorsan száradó tapasz 2 óra elteltével már könnyen csiszolható. Ezután az alapozó festés következik [Trinát univerzális alapozóval](#), [Trinát Rapid alapozóval](#) vagy [Trinát Mesteralapozóval](#). A megcsiszolt és portalanított felület Trinát zománcokkal vagy Tri kolor festékekkel közvetlenül csiszolás után, Nitrozománcsal 6 óra elteltével vonható át. Fémfelületet rozsdamentesítés, csiszolás, portalanítás és zsírtalanítás után [Trinát korróziógátló alapozóval](#) kell alapozni. Ezután lehet a felületi egyenetlenségeket [Trinát Metertapasszal](#) kiegyenlíteni. A tapasztolt felületet [Trinát univerzális alapozóval](#), [Trinát Rapid Alapozóval](#), vagy [Trinát Mesteralapozóval](#) kell alapozni. A megcsiszolt és portalanított felület [Trinát magasfényű zománcfestékekkel](#), [Trinát selyemfényű zománcfestékekkel](#) vagy Tri kolor festékekkel közvetlenül csiszolás után, Nitrozománcsal 6 óra elteltével vonható át.