

■ **Üvegszövet háló**

Az üvegszövet háló megfelelő szilárdságú, vastagságú és lyukelosztású, alaktartó, speciális felületkezelő szerrel impregnált háló, amely tökéletesen „összeépül” a THERMOTEK simítótapasszal, így nagymértékben növeli a mechanikai ellenálló képességet és a szilárdságot. Nagy szakítószilárdságú fonalból, a szálak elmozdulását megakadályozó hurkolással készült.

Felületi sűrűség: 150 g/m² ±15%

Szélesség: 98–102 cm

Vastagság: 0,45–0,55 mm

Csomótávolság: 4 mm

Szakadási nyúlás minden irányban: 2–3%

Szakítóerő 5 cm szélességre nézve: legalább 1500 N (mindkét irányban)