

Termékleírás
24.03.1997
(Korábbi dátum -)



Empire (ZománCFesték)

Típus Tixotropikus (kocsonyás) alkidfesték.

Alkalmazhatóság Kül- és beltéri fémfelületek, beltéri fa, faforgács, farost festésére alkalmas a használati utasítás szerint. Az Empire egyenletes felületet képez, különösen ecsettel való felhordásnál.

Felhasználási javaslat Bútorok, beltéri nyílászárók, fűtőtestek festésére alkalmas. Kültéren csak tetővel védett helyre javasolt!

Műszaki adatok



Bázis festék	A és C
Színskála	Bútorfesték színkártya és Tikkurila Symphony színkártya.
Színkártyák	Bútorfesték színkártya és Tikkurila Symphony 2436 színkártya
Fényességi fokozat	fél matt
Fedőképesség	10-12 m ² /l.
Kanna méretek	0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l és 0.333 l
Hígító	lakkbenzin 1050 és Spray hígító 1032
Felvitel módja	Ecsettel vagy szórással.
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	Porszár az 3 óra elteltével. Újrafesthető egy nappal a festést követően.
mosásellenállóság	Jó, amennyiben hagyományos mosószereket alkalmazunk.
vegyi ellenállóság	Ellenáll a terpentinnel, lakkbenzinnek és a háztartási alkoholnak, de nem tűri a nitro bázisú hígítót.
Ellenállás olajoknak és zsíroknak	Ellenáll a növényi olajnak, állati eredetű zsíroknak, kenőzsírnak és kenőolajnak.
Szárazanyag tartalom	50% Fehér
Sűrűség	1.2 kg/l Fehér, ISO 2811
Tárolás	Bírja a hűvös helyen történő tárolást és szállítást.
Termékkód	550_6001/3

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A festendő felület legyen száraz, a hőmérséklet legalább +5°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt legyen.
Előkészítés	Új, festetlen felületek: távolítsa el a por-, zsír- és egyéb szennyeződések. Beltérben végezzen alapozófestést Jehu alapozóval. Az acél-, horganyzott, illetve alumínium felületeket alapozza Rostex rozsdagátló alapozófestéssel. A kültéri és a nedves beltéri alumínium felületeket mindenképpen kezelje le Rostex Super Metal Primer alapozóval. Festett felületek: mossa le a festett felületet Maalipesu-val (Cleaning Agent), majd gondosan öblítse le vízzel és alaposan szárítsa meg. Távolítsa el a leváló részeket kaparóvassal, majd csiszolja meg az egész felszínét. Távolítsa el a csiszolás során keletkezett port. Glettelje ki a lyukakat és mélyedéseket.
Festés	Használat előtt az Empire festéket nem kell felkeverni, csak hígítás esetén. Ecsetelést megelőzően hagyjuk egy ideig kocsonyásodni. Ecsettel történő felhordásnál hígítható 1050-es lakkbenzinnel max.10%-ban, szórópisztoly alkalmazásakor 1032-es Ruiskuohenne hígítóval max. 10-20%-ban. Ecsettel vagy szórással 1-2 rétegben kell felhordani.
Szerszámok tisztítása	Festőszerszámok tisztítása 1050-es lakkbenzinnel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
Karbantartási útmutató	Earliest after one month after painting: Clean dirty surfaces with a neutral detergent solution (pH 6-8) using for example a sponge or damp cloth. For very dirty surfaces use weak alkaline detergent solution (pH 8-10) using a mop, sponge or damp cloth. Rinse the surface well. The surface achieves its final hardness and durability after one month under normal conditions, therefore the surface should be handled with care during that time. Use smooth brush, damp cloth or mop to clean the surface, if it is necessary.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS



Tűzveszélyes

Gyúlékony! Oldószeres benzint tartalmaz, aromatartalma kb. 17%. Gondoskodjon a kielégítő szellőztetésről. Kerülje az oldószeres gőzök/szórás során keletkező ködpára belélegzését. Ha véletlenül lenyeli, azonnal keresse fel orvosát és mutassa meg a konténert vagy címkét. Ne kerüljön gyerekek kezébe! Contains methylethylketoxime and cobalt octoate. Allergiás reakciót okozhat. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A termék nem önthető csatornába, sem a vízrendszerbe vagy a talajba. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újrafeldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók. 257

SZÁLLÍTÁS

VAK/ADR 3 III

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.