


Everal (magasfényű alkid zománcfesték)

Típus Alkid zománcfesték, mely magasfényű bevonatot képez, magas kopásállósággal rendelkezik.

Alkalmazhatóság Kül- és beltéri fa-, fémfelületekre, mint pl. bútorok, ajtók, ablak keretek, fapadlók, hajók víz feletti részei, kerékpárok, stb.

Felhasználási javaslat Kül- és beltéri fa-, fémfelületekre, mint pl. bútorok, ajtók, ablak keretek, fapadlók, hajók víz feletti részei, kerékpárok, stb.

Műszaki adatok



Bázis festék A és C

Színskála A Tikkurila Symphony színkártya színei szerint.

Fedőképesség 12-14 m² /liter, függ a felület nedvszívó képességétől.

Kanna méretek 0.9 l, 2.7 l és 9 l

Hígító lakkbenzin 1050 és Spray hígító 1032

Felvitel módja Hengerrel, ecsettel vagy szórással.

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén Porszárás: 1 óra elteltével, érintésszáraz 4 óra után. Átfesthető 16 óra múlva.

vegyi ellenállóság Oldószereknek való ellenállás: az erős oldószereknek (pl. hígítók) nem áll ellen. Ellenáll a terpentinnek, lakkbenzinnek (csak rácseppenés)

Ellenállás olajoknak és zsíroknak Ellenáll az állati és növényi zsíroknak, kenő olajoknak és zsíroknak (csak rácseppenés).

időállóság Jó. Ipari és tengeri környezetben is.

Szárazanyag tartalom 52,7%

Sűrűség 1,1 g/cm³ (A-bázis), 0,92 g/cm³ (C-bázis)

Tárolás Tűri a hidegben történő tárolást és szállítást.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete +5°C és 40°C között legyen és a levegő relatív páratartalma, pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A kezelendő, már festett felület legyen tiszta, száraz, por-, olaj- és zsírmentes. A felületkezelés előtt mossa át a felületet pl. Valtti Cleaning Agent-el, öblítse le vízzel, majd hagyja jól megszáradni. A már festett felületeket csiszolja át csiszolópapírral. Fém felületek: Tisztítsa meg az új felületet a szennyeződéstől és a portól. Szükség esetén simítsa el a felületet glettel, és a száraz felületet csiszolja le. Horganylemez és az alumínium felületeket érdesítse alapozás előtt, majd alapozza Everal Metal Grunt-tal vagy Unica Metal Primer-rel. Az acélfelületeket is a fent említett alapozók valamelyikével alapozza. Fa felületek: Festés előtt a penészes és gombás felületeket mossa át a megfelelő Tikkurila termékkel, öblítse le vízzel, majd hagyja jól megszáradni. A még festetlen felületeket alapozza pl. Everal Grunt-tal. A repedéseket és hézagokat javítsa Valtti Filler Stopper-rel. Üveg, PVC, kerámia felületeket alapozza Unica Tapadó Alapozóval.
Felvitel	Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Amennyiben szükséges hígítsa a festéket: - 1050-es jelzőszámú hígítóval ecseteléshez és hengerezéshez, - 1032-es jelzőszámú hígítóval szóráshoz.
Szerszámok tisztítása	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal 1050-es jelzőszámú hígítóval.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

-

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

Az üres dobozok és folyékony festékmaradék újrafeldolgozhatók, illetve a helyi szabályozások szerint szemétkerakó helyre szállítható.

SZÁLLÍTÁS

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.