

Termékleírás
01.06.2005
(Korábbi dátum -)

Feelings Furniture Paint, semi-matt (Bútorfesték)




Típus Szagtalan, nem sárguló, vízhígítású, akrilát latex fedőfesték beltéri felületek kezelésére.

Alkalmazhatóság Beltéri fa burkolatok, ajtók, bútorok, szekrények, falak, MDF, stb. kezelésére. Használható még lealapozott fém és előzőleg vízhígítású vagy katalizátoros festékekkel festett felületek átfestésére.

Felhasználási javaslat Beltéri fa burkolatok, ajtók, bútorok, szekrények, falak, MDF, stb. kezelésére.

Műszaki adatok



Bázis festék A és C

Színskála Kapható fehér színben, Feelings Beltéri Színkártya szerint és a Tikkurila Symphony Színkártya színei szerint.

Színkártyák Tikkurila Symphony 2436 színkártya és Bútorfesték színkártya

Fényességi fokozat félmatt

Építési anyag M1

kibocsátási osztálya

Fedőképesség 8-10 m²/l rétegenként.

A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.

Kanna méretek 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l és 9 l

Hígító Víz

Felvitel módja Felhordható ecsettel, hengerrel és szórással. Poliészter és nylon ecseteket használjunk a festéskor. Airless fúvóka nagysága: 0.013" – 0.015". Szükség esetén hígítsa a festéket 5%-ban vízzel.

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén Érintésszáraz 1 óra elteltével és átfesthető 16 óra múlva. A festék 2-3 nap múlva éri el teljes keménységét.

mosásellenállóság >5000-szer súrolható (DIN 53778)

vegyi ellenállóság Jó (ISO 2812-1)

Fénytűrés Nem sárguló

Szárazanyag tartalom Kb. 40%

Sűrűség 1.2 kg/l, Fehér, ISO 2811

Tárolás Fagytól védendő.

Termékkód 727/8_6001/3

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a fa nedvességtartalma legyen 20% alatt, a levegő hőmérséklete legalább +8°C legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden felületi szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). Használjon megfelelő Tikkurila terméket a tisztításhoz és a penész eltávolításához. A csomókat és gyantás részeket kezelje Tikkurila Knotting Lakkal. A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, lyukat, illetve simítsa az egyenetlen felületeket. A már festett, kifényesedett, javított felületeket csiszolja át, majd távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Figyelem: a festék elszíneződése, főleg világosabb színek esetében, főleg a csomós és gyantás részeknél előfordulhat. Az alábbi fafajtáknál különös figyelemmel járjon el a csomós, gyantás részek kezelésekor: tölgy, tíkfa, cédrus, duglászfenyő, mahagóni. A magas olajtartalmú, illetve vízben oldható csersav tartalmú fafajták esetén a száradási idő meghosszabbodik, illetve gyengítheti a kikeményedést, a felületre való tapadást, elszíneződést okozhat a kezelt felületen.
Alapozó réteg	A még festetlen beltéri fafelületeket alapozza teljes egészében, a már festett felületeket pedig kezelje helyenként, ahol szükséges Feelings Bútor Alapozóval vagy Unica Tapadó Alapozóval. Az Unica Tapadó Alapozót használjunk olyan fa felületre melyekből bizonyos anyagok eltávozhatnak (kivérezhhetnek) és foltosodást okozhatnak a felületen. A festetlen fém felületeket alapozzuk Unica Fém Alapozóval.
Festés	Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Vigyen fel 2 réteg Feelings Bútorfestéket a teljes felületre.
Szerszámok tisztítása határérték	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel. EU VOC 2004/42/EC-limit value: (cat A/d) 160g/l(2010) Feelings Furniture Paint max. VOC-tartalma: 130g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.