

Feelings Furniture Primer (Bútorfesték Alapozó)


Típus Vízhígítású, akrilát latex alapozó festék



Alkalmazhatóság Beltéri fa burkolatok, ajtók, bútorok, szekrények, falak, MDF, stb. kezelésére. Használható még lealapozott fém és előzőleg vízhígítású vagy katalizátoros festékekkel festett felületek átfestésére.

Felhasználási javaslat Beltéri fa burkolatok, ajtók, bútorok, szekrények, falak, MDF, stb. kezelésére.

Műszaki adatok



Bázis festék A
Színskála A Tikkurila Symphony Színkártya színei szerint.
Színkártyák Tikkurila Symphony 2436 színkártya és Bútorfesték színkártya
Fényességi fokozat matt
Építési anyag kibocsátási osztálya M1
Fedőképesség 6-8 m²/liter rétegenként. A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.

Kanna méretek 0.9 l és 2.7 l
Hígító Víz
Felvitel módja Felhordható ecsettel, hengerrel és szórással. Poliészter és nylon ecseteket használjunk a festéskor. Airless fúvóka nagysága: 0.013" – 0.015". Szükség esetén hígítsa a festéket 10%-ban vízzel.

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén Érintésszáraz 1 óra múlva, átfesthető 4 óra múlva.
Szárazanyag tartalom Kb. 35%
Sűrűség Kb. 1.3 kg/l
Tárolás Fagytól védendő

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a fa nedvességtartalma legyen 20 % alatt, a levegő hőmérséklete legalább +8 oC legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). Használjon megfelelő Tikkurila terméket a penész eltávolításához. A csomókat és gyantás részeket kezelje Tikkurila Knotting Lakkal. A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, szeglyukat, piszokfoltot, illetve simítsa az egyenetlen felületeket. A már festett, kifényesedett felületeket csiszolja át. Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes felület legyen előkészítve. Figyelem: a festék elszíneződése, főleg világosabb színek esetében, előfordulhat, főleg a csomós és gyantás részeken előfordulhat. Az alábbi fajtáknál különös figyelemmel járjon el a csomós, gyantás részek kezelésekor: tölgy, tikkfa, cédrus, duglászfenyő, mahagóni. A magas olajtartalmú, illetve vízben oldható csersav tartalmú fajták esetén a száradási idő meghosszabbodik, illetve gyengítheti a kikeményedést, a felületre való tapadást, elszíneződést okozhat.
Alapozó réteg	Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. A még festetlen felületekre teljes egészében, a már kezelt felületekre helyenként vigye fel a Feelings Bútor Alapozót. Porózus felületek alapozásakor hígítsa az Alapozót 10%-ban, vigye fel a felületre, hagyja megszáradni, majd vigyen fel még egy réteget, ekkor azonban már nem hígítsa az Alapozót.
Szerszámok tisztítása	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel.
Karbantartási útmutató	A festés után egy hónapig ne tisztítsa a felületet, majd a következőket tegye: tisztítsa a felületet pH-semleges (pH 6-8) mosogatószerrel egy puha kefével, szivaccsal, vagy ruhával. A nagyon szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítófolyadékkal egy rongydarabbal, vagy egy szivaccsal. Óvatosan öblítse le a felületet. A festés után egy pár hétig óvatosan bánjon a felülettel, mert a festék teljes kikeményedése normál körülmények között kb. egy hónapig tart. Ha a felületet mindenképpen tisztítani kell a festés után, tegye azt egy puha kefével vagy rongydarabbal.
határérték	Eu határérték erre a termékre (kategória/alkategória):A/g 30g/l(2010) Ez a termék legfeljebb 30g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: nincs A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: nincs További információt lásd a biztonságtechnikai adatlapon, termékismertető prospektuson.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.