

Termékleírás  
09.08.2005  
(Korábbi dátum -)

## Feelings Extra Durable Paint, semi-matt



**Típus** Vízhígítású, akrilat latex fedőfesték beltéri falak és mennyezetek festésére.

**Alkalmazhatóság** Beltéri glettelt-, beton-, téгла-, vakolt-, gipszkarton-, MDF-, tapéta felületek festésére.

**Felhasználási javaslat** Beltéri glettelt-, beton-, téгла-, vakolt-, gipszkarton-, MDF-, tapéta felületek festésére. Alkalmos alapozott fém- és fa felületekre illetve korábban alkid vagy savkatalizátoros festékekkel kezelt felületekre.

### Műszaki adatok



Bázis festék	A és C
Színskála	Fehér, és a Tikkurila Symphony Színkártya színei szerint.
Színkártyák	Tikkurila Symphony 2436 színkártya
Fényességi fokozat	félmatt
Fedőképesség	5-8 m <sup>2</sup> /l rétegenként. A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.
Kanna méretek	0.9 l, 2.7 l, 9 l és 18 l
Hígító	Víz
Felvitel módja	Felhordható ecsettel, hengerrel és szórással. Szükség esetén hígítsa a festéket max. 5%-ban vízzel.
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	Érintésszáraz 2 óra elteltével és átfesthető 4 óra múlva. Végleges kiszáradás 2-3 nap elteltével.
mosásellenállóság	>10.000-szer súrolható (SFS 3755)
vegyi ellenállóság	Jó (ISO 2812-1)
hő ellenállóság	85°C (ISO 4211-2 and ISO 4211-3)
Szárazanyag tartalom	Kb. 40 %
Sűrűség	1.2 kg/l, ISO 2811
Tárolás	Fagytól védendő.
Termékkód	724/5_6001/3

## FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). Használjon megfelelő Tikkurila terméket a penész eltávolításához. A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, szeglyukat, illetve simítsa az egyenetlen felületeket. A már festett, fényes felületeket csiszolja át. Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes felület legyen előkészítve.
Alapozás	A még festetlen fal felületeket teljes egészében, illetve a már festett felületeken helyenként, ahol szükséges Feelings Univerzális Alapozóval. A még festetlen fa felületeket alapozza Unica Tapadó Alapozóval, a fém felületeket pedig Unica Fém Alapozóval. A magas páratartalmú helyiségekben Feelings Víztaszító Alapozó használata ajánlott a Feelings Különleges Falfesték használata előtt.
Festés	Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Vigyen fel 2 réteg Feelings Különleges Falfestéket a teljes felületre.
Szerszámok tisztítása	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
határérték	(cat A/a) 75g/l (2007)/ 30g/l(2010). Feelings Extra Durable Semi-gloss max. VOC-tartalma: 75g/l.

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

## KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.