

Termékleírás
01.06.2005
(Korábbi dátum -)



Feelings Universal Primer (Univerzális Alapozó)

Típus	Akrilát latex alapozó festék							
Alkalmazhatóság	Beton, vakolt, téglá, gipszkarton, farost és MDF lemezek festésére alkalmas. Alkalmazható korábban vízhígítású, katalizátoros festékekkel festett felületek átfestésére.							
Felhasználási javaslat	Alkalmazható korábban vízhígítású, katalizátoros festékekkel festett felületek átfestésére.							
Műszaki adatok	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>KILTÁVÁ GLOSS</td><td>HIMMÉÁ MATT</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			KILTÁVÁ GLOSS	HIMMÉÁ MATT			
		KILTÁVÁ GLOSS	HIMMÉÁ MATT					
Bázis festék	AP							
Színskála	Fehér, illetve a Tikkurila Symphony Színkártya világos színeiben színezhető.							
Fényességi fokozat	teljesen matt							
Építési anyag kibocsátási osztálya	M1							
Fedőképesség	7-10 m ² /l rétegenként. A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.							
Kanna méretek	0.9 l, 2.7 l, 9 l és 18 l							
Hígító	Víz							
Felvitel módja	Fehordható: ecsettel, hengerrel és szórással. Hígítás: amennyiben szükséges, hígítsa max. 10 %-ban vízzel. érintésszáraz 1 óra elteltével és átfesthető 4 óra múlva.							
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén								
mosásellenállóság	>2000-szer súrolható (DIN 53778)							
vegyi ellenállóság	Jó (ISO 2812-1)							
hő ellenállóság	85°C (ISO 3248)							
Szárazanyag tartalom	Kb. 36%							
Sűrűség	Kb. 1.4 kg/l							
Tárolás	Fagytól védendő.							
Termékkód	726_0201							

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden felületi szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). Használja a megfelelő Tikkurila terméket a tisztításhoz és a penész eltávolításához. A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, lyukakat, illetve simítsa az egyenetlen felületeket. A már festett, fényes és a frissen javított felületeket csiszolja át. Távolítsa el a csiszolásakor keletkezett port.
Festés	Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. A még festetlen felületeket teljes egészében, a már kezelt felületeket a javítások helyén alapozza Feelings Univerzális Alapozóval. Porózus felületek alapozásakor hígítsa az Alapozót 10%-ban, vigye fel a felületre, hagyja megszáradni, majd vigyen fel még egy réteget, ekkor azonban már ne hígítsa az Alapozót. Párás helyiségek alapozásakor az Univerzális Alapozót megelőzően vigyen fel a felületre egy réteg Feelings Víztaszító Alapozót.
Szerszámok tisztítása határérték	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel. (cat A/g) 30g/l(2010) Feelings Universal Primer max. VOC-tartalma: 30g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

-
A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést.
A használat során megkövetelt a gondos eljárás.
VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.