

Termékleírás
27.07.2009
(Korábbi dátum -)



Everal Grunt (alkid alapozó festék fára)


Típus Matt alkid festék nyersfa, száraz beton, vakolat, téglá, gipsz és spaklival eldolgozott felületek, valamint mésszel vagy enyves festékekkel festett felületek alapozására. Az EVERAL GRUNT eltakarja a felszín alatti részből eredő színelkülönbségeket, valamint a vízcseppek és a nedvesedés okozta felszíni elszíntelenedéseket. A festék tixotropikus jellegének köszönhetően függőleges felületekre is jól használható, mert nem csöpög le.

Alkalmazhatóság

Felhasználási javaslat

Az EVERAL GRUNT beltéri nyers, fa felületek: ajtók, bútorok, keretek alapozására. A termék megfelel falak és mennyezetek alapozására fürdőszobákban, konyhákban, lépcsőházakban és folyosókon, alkid zománccfestékek alá.

Műszaki adatok



Bázis festék	AP
Fedőképesség	10-12 m ² /liter/réteg. A fedőképesség nagyban függ a felület nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
Kanna méretek	0.9 l
Hígító	lakkbenzin 1050
Felvitel módja	ecset, henger
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	Normál körülmények között (20±2°C hőmérséklet és 55±5% rel. páratartalom mellett) csiszolható és átfesthető 16 óra múlva.
Tárolás	+5°C - +25°C között lezárt kannában. Száraz, jól szellőző helyen tárolandó.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A levegő hőmérséklete legyen legalább + 5°C, a levegő relatív páratartalma maradjon 80% alatt.
Előkészítés	Festetlen felületek: Tisztítsa meg a felületeket a portól, olajos és zsíros szennyeződésektől. Korábban festett felületek: Mossa le a felületet a megfelelő tisztítószerrel, öblítse le vízzel, majd hagyja megszáradni. A laza, lepergő festékrétegeket távolítsa el kaparóvassal. A nagyon kemény és fényes felületeket csiszolja mattrá. Távolítsa el a csiszolás során keletkezett port.
Felvitel	Hordjon fel 1-2 réteg alapozót ecsettel, vagy hengerrel. Szórás esetén hígítsa a festéket max. 10%-ban az 1050-es hígítóval a megfelelő viszkozitás elérése érdekében. Ha nagyon sima felületet szeretne alkotni, az alapozás után csiszolja meg a felületet csiszolópapírral.
Szerszámok tisztítása	Tisztítás előtt távolítsa el az ecsetről a lehető legtöbb festéket. Tisztítsa a szerszámokat 1050-es hígítóval, azonnal a festés után.
határérték	EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/c 350g/l (2010) A termék legfeljebb 350 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS



Ártalmas

Speciális veszélyek: Tartalmaz: 2-Butanonoxim-ot és kobaltsókat. Allergiás reakciót válthat ki. Gyúlékony. **VESZÉLYES ANYAGTARTALOM:** A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R és S mondatok: R38 Bőrizgató hatású. R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt nem szabad belélegezni. S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. További információt lásd a biztonságtechnikai adatlapon, termékismertető prospektuson.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A folyékony hulladékot veszélyeshulladék lerakóhelyre kell szállítani. A száraz, üres kannákat szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre kell szállítani.

SZÁLLÍTÁS

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.