


Finngard Korona (homlokzatfesték)

Típus	Vízhígítású, teljesen matt, enyhén texturált akrilát festék kültéri beton és cementben gazdag kültéri homlokzat felületekre.
Alkalmazhatóság	Új és korábban már festett kültéri homlokzat felületekre, ideértve a beton és cement vakolatokat is. A Finngard Korona nem ajánlott előzőleg mésszel, szilikát festékekkel festett felületekre.
Felhasználási javaslat	Új és korábban már festett kültéri homlokzat felületekre, ideértve a beton és cement vakolatokat is.
Műszaki adatok	
Bázis festék	AP és C
Színskála	A Tikkurila Homlokzati Színkártya szerint.
Fedőképesség	3-8 m ² /l rétegenként. Nedves rétegvastagság kb. 125-300 µm rétegenként, szárazréteg-vastagság 70-140 µm. A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.
Kanna méretek	2.7 l, 9 l és 18 l
Hígító	Víz
Keverési arány	Szükség esetén hígítsa a festéket 10%-ban vízzel.
Felvitel módja	Felhordható ecsettel, hengerrel és szórással. Airless fúvóka nagysága: 0.018" – 0.023".
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	23°C-on és a levegő 50% relatív páratartalma mellett: a két réteg festése között 12 óra teljen el.
Tapadási erősség	> 0,8 N/mm ² .
aktív összetevők mennyisége	Kb. 45 %.
Sűrűség	Kb. 1,5 kg/l, ISO 2811
Tárolás	Fagytól védendő.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5 °C legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A festendő felület legyen tiszta, száraz, és mentes zsírtól piszoktól, sóktól és minden egyéb leváló résztől és felületi szennyeződéstől. Használjon megfelelő Tikkurila terméket a penész eltávolításához és a felület tisztításához. Bizonyosodjon meg arról hogy a lefestendő felület stabilan rajta van-e a felületen. Vakolja újra vagy javítsa ki az esetleges felületi hibákat, repedéseket, lyukakat, stb. a megfelelő javító habarccsal. (A javításhoz használjon Tikkurila Finnseco Beton Javító termékeket) A kifényesedett betonfelületeket csiszolja át. Figyelem: a beton- és cementben gazdag felületek nedvességtartalma legyen kevesebb, mint 10 %.
Alapozás	A vakolt vagy régi, festetlen felületre használjon Finngard Primer W alapozót.
Felvitel	Használat előtt alaposan keverje fel a festéket majd vigyen fel a felületre két réteg Finngard Korona festéket. Győződjön meg arról hogy elegendő festék áll rendelkezésére egy teljes felület lefestésére, az esetleges színeltérések elkerülése végett. Amennyiben különböző gyártási számú Finngard Korona festék kerül felhasználásra, úgy a régi és az újabb gyártási számú festékeket keverje össze, és az átfedő részeket a keverékkel fesse le.
Szerszámok tisztítása	Használat után az eszközöket azonnal mossa le vízzel.
határérték	EU határérték erre a termékre: kategória/alkategória: (cat A/c) 75g/l(2007) / 40g/l(2010). A termék legfeljebb 40g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.