

Finngard Silicate Primer (alapozó bel- és kültéri homlokzatokra)

Típus	Vízhígítású, szervesetlen káliumszilikát alapozó, bel- és kültéri homlokzatokra, a Finngard Szilikát homlokzatfesték felhordását megelőzően.
Alkalmazhatóság	Betonra és vakolatra, továbbá korábban meszelt vagy szilikát festékekkel kezelt felületekre. Szerves festékekkel kezelt falfelületeken történő alkalmazása csak a korábbi festékréteg teljes eltávolítását követően javasolt.
Felhasználási javaslat	Bel- és kültéri homlokzatokra.
Műszaki adatok	 Fedőképesség 4–6 m²/liter rétegenként. A gyakorlati kiadósság sok tényezőtől függ: textúra, porozitás, felhordási technológia. Kanna méretek 3 l és 10 l Hígító Víz Felvétel módja Felhordható ecsettel vagy hengerrel. Fazékidő (+23°C) 23°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, a Finngard Szilikát Alapozó 12 óra elteltével lefedhető. Sűrűség Sűrűség: 1,0 kg/liter Tárolás Fagytól védendő.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C, a levegő relatív páratartalma legfeljebb 80%-os.
Felvitel	Minden új, kezeletlen, vagy porózus felületet alapozzon Finngard Szilikát Alapozó és tiszta víz 1:1 arányú elegyével. A szilárd felületeket alapozza Finngard Szilikát Alapozó és Finngard Szilikát homlokzatfesték 1:2 arányú keverékével. Figyelem: A szilikátfesték korrozív hatású, ezért óvja a festeni nem kívánt felületeket, beleértve az üveget, fémrészeket, stb. A festékfoltokat azonnal távolítsa el vízzel.
Szerszámok tisztítása	Használat után az eszközöket azonnal mossa le vízzel.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

R36/38 Szem és bőrizgató hatású S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást S26 Ha szembe jut bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a címkét az orvosnak meg kell mutatni A termékről biztonsági adatlap kérhető a Tikurila Ügyfélszolgálatán. Tel.: +36 40 200 701

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.