

AmphiSilan Színezőfesték

145

Vízzel hígítható, környezetkímélő, szintartó, szilikongyanta bázisú színezőfesték

Termékleírás

Vízzel hígítható, környezetkímélő, szintartó, szilikongyanta bázisú színezőfesték

Felhasználás:

AmphiSilan homlokzatfesték színezésére valamint intenzív színhatású falbevonatok és festmények készítéséhez.

Tulajdonságai:

Vízzel hígítható, környezetkímélő, semleges szagú, VOB szerint időjárásálló, magas víztaszító képességű, nem filmképző, mikroporózus, kiváló vízpára áteresztő (sd ca. < 0,05 m), kiváló CO₂-áteresztő, jól takaró, agresszív légszennyező anyagokkal szemben ellenálló, gombák, algák és moha megtelepedését akadályozza, feszültségmentes, nem termoplasztikus, könnyen feldolgozható.

Alapanyag:

Szilikongyanta emulzió.

Sűrűség:

Kb. 1,5 g/cm³

Anyagfelhasználás:

Kb. 150-200 ml/ m²

Az anyagfelhasználási érték egy rétegre, sima alapfelületre vonatkozik. Durva felületen az anyagfelhasználás arányosan nő. A pontos értékeket a helyszínen próba felhordásával kell megállapítani.

Száradási idő:

+ 20 °C-on és 65% relatív levegő páratartalom mellett legkorábban 12 óra elteltével átvonható. Alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb, esetenként több napos száradási idővel kell számolni.

Színek:

Sárga, umbra, kobaltkék, zöld, fekete, oxidvörös, okker, oxidnarancs és oxidbarna.

Fény:

Matt, DIN 53 778 szerint.

Feldolgozás

Alkalmas alapok:

Az alapfelület legyen tiszta és tapadást gátló anyagoktól mentes.

Rétegfelépítés:

AmphiSilan homlokzatfesték színezéséhez. Önálló bevonat-ként vagy közbülső réteggént max. 10%-ban vízzel hígítva alkalmazható.

Felhordás:

Ecsettel, hengerrel vagy Airless szóró berendezéssel.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel, esetleg háztartási tisztítószer hozzáadásával.

Figyelem!

Nagyobb felületek festésekor a foltosodás elkerülésére az egybefüggő felületeket egyszerre, ún. "nedves a nedvesre" eljárással kell festeni. Vízszintes, csapadékvíznek kitett felületekre ne használjuk.

Összeférhetőség:

Az AmphiSilan színezőfestéket nem szabad más festékekkel, különösen diszperziós vagy szilikát bázisú színező anyagokkal vagy színező koncentrátumokkal összekeverni. Kizárólag AmphiSilan homlokzatfesték színezésére alkalmas.

Takarások:

A környező, nem festendő szerkezeti elemeket, különösen a fa, üveg, kerámia, klinker, terméskő, fém és lakkozott felületeket gondosan le kell takarni, az esetleges fröccsenéseket bő vízzel azonnal lemosni.

Alsó feldolgozhatósági

hőmérséklet:

+5 °C alap- és környezeti hőmérséklet.

Raktározás:

Hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig raktározható.

Kiszerezés:

250 ml, 750 ml, 2,5 l; 5 l; és 12,5 l

Biztonsági előírások:

Gyerekek számára nem hozzáférhető helyen tároljuk! A bőrre vagy szembe kerülve azonnal bő vízzel mossuk le. Szórásakor a festékködöt nem szabad belélegezni. Nem juthat nyílt vizekbe vagy a csatornahálózatba.

Megsemmisítés:

Kizárólag teljesen kiürített edényt szabad újrafeldolgozásra leadni. A maradék anyagot hagyjuk beszáradni és az építési vagy háztartási hulladékkal együtt kell megsemmisíteni.

Műszaki vevőszolgálat:

A gyakorlatban előforduló összes felület és annak alapozási technikája nem részletezhető ebben a termékismertetőben. Bonyolultabb eseteknek szaktanácsadóink részletes, az adott objektumra vonatkozó segítséggel állnak a rendelkezésre.