

Calcimur Kalkaussenfarbe

198

Kiváló minőségű, feldolgozásra kész, mészhidrát alapú homlokzatfesték

Felhasználás

A termék leírása

Történelmi jellegű épületek, műemlékvédelem alatt álló építmények ásványi alapú külső felületei bevonására. Kiválóan alkalmas régi, jól tapadó mész-, és szilikátbevonatok felújításához, illetve mészben gazdag vakolatok bevonására.

Anyagjellemzők

- Időjárásálló
- Többször átvonható
- Mészmatt
- Magas fehérségi fok
- Jó fedőképesség
- Esővédelem, DIN EN 1062 szerinti „Magas vízáteresztő képességű” osztálynak felel meg
- Rendkívül diffúzióképes, DIN EN 1062 szerint „magas vízpára áteresztő” osztályú, 0,03 m S_q-H₂O értékkel.
- feszültségmentes

Alapanyag

Mészhidrát és kis mennyiségű hozzáadott szerves anyag.

Sűrűség:

Kb. 1,25 g/cm³.

Fényességi fok:

Mészmatt

Kiszereelés:

12,5 kg

Szín

Fehér. Igény szerint gyárilag többféle színárnyaltban is előállítható. Gyárilag szállítható lazúrszínként is a kiválasztott színárnyalatokban. Összefüggő felületek fedőbevonatánál kizárólag azonos termékszámú anyagokkal dolgozzunk, illetve csak különböző termékszámú anyagokat keverjük egymással.

A festékrészecskék összeférhetőségét próbával kell ellenőrizni.

Annak érdekében, hogy a színárnyalati eltéréseket elkerüljük a szükséges teljes mennyiséget keverjük össze.

Kockázatok és biztonsági előírások (nyomtatás alatti állapot)

Súlyos szemkárosodást okozhat. Gyermekek elől elzárva tartandó. A gőzt / párákat ne lélegezzük be. A szembe kerülve azonnal mossuk ki bő vízzel, és keressük fel az orvost. A bőrre kerülve azonnal mossuk le bő szappanos vízzel. Munkavégzés során viseljük megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget / védőmaszkot. A gyomorba jutva azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a termék csomagolását, illetve ezt a címkét.

További adatok: Lásd a biztonsági adatlapot.

Tárolás:

A dobozt jól lezárva hűvös, jól szellőző helyen tároljuk. Kb. 12 hónapig felhasználható.

Hulladékkezelés

Csak olyan göngyöleg forgatható vissza, amelyből a maradék anyagot kiürítették. Az anyagmaradványokat tartalmazó göngyöleget régi lakkok számára kialakított gyűjtőhelyen adjuk le.

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Az alap megfelelő előkészítése után egy alap-, egy köztes és egy fedőréteg, az alap szívóképeségétől függően legfeljebb 10%-ban vízzel hígítva.

Annak érdekében, hogy a felületi mészcsergást megakadályozzuk, Calcimur Fassaden-Kalkfarbe festéket hordjunk fel vékonyan, és jól oszlassuk el.

Erős, illetve eltérő szívóképeségű alapokon ajánlatos a szívóképeségtől függően Syllitol koncentrátummal 2:1, illetve 1:1 arányban vízzel hígítva egy alapréteget felhordani.

A mészlazúrt a hagyományos mészfestékekhez hasonlóan akár 6 lépésben is fel lehet hordani.

Felhordás:

A festendő felületek környékét, különös tekintettel az üveg,

kerámia, lakkozott, klinkertégla, terméskő, fém, illetve természetes vagy lazúrozott fa felületekre, gondosan takarjuk le. Ha a festék kifröccsent, azonnal mossuk le tiszta vízzel.

Alkalmas alapok és azok előkészítése

Az alapnak tisztának, elváló anyagoktól mentesnek és száraznak kell lennie.

A Vob, C része, DIN 18 363, 3. Bekezdése előírásait kell figyelembe venni.

PI, PII és PIII habarcscsoport vakolatai:

Az új vakolatok állásideje a rétegfelhordás előtt:

PI habarcscsoport:

legalább 4 hét

PII-PIII habarcscsoport:

legalább 2 hét

A felületi egyenetlenségeket finomvakolóval kijavítjuk. A mézscsurgásos helyeket fluatálással, vagy csiszolással eltávolítjuk. Az erősen szívo régi vagy új vakolatokat Sylitol

koncentrátummal 2:1 arányban vízzel hígítva alapozzuk.

A lisztesedő, vagy lisztesen lepergő felületeket szárazon kefével vagy mosással megtisztítani.

Régi ásványi vakolatok:

A jól tapadó régi bevonatokat szárazon vagy nedvesen tisztítjuk meg. A nem tapadó bevonatokat csiszoljuk, vagy kaparjuk le.

Vakolatjavítások:

A repedések és sérült vakolatfelületek javításakor ügyelni kell arra, hogy a javítóhabarcs megfeleljen az adott alap szerkezetének és szilárdságának. A vakolatjavításnak a festés előtt jól meg kell kötnie és ki kell keményednie.

Valamennyi vakolatjavítást fluatálni kell és azt követően lemosni.

Penészes, vagy algás alapok:

A penész, vagy algaréteget vízsugárral távolítsuk el a törvényi előírások betartásával. A felületet Capatox-szal mossuk át és hagyjuk megszáradni (lásd a

104. Számú műszaki információt).

Simító munkálatok:

A kisebb hibákat, egyenetlenségeket, repedéseket és az egyenetlenül felhordott vakolat simítására Calcimur Kalkschlämme mézsiszapot használhatunk, 1:1 arányban Disboxid 942 Mischquarz homokkal keverve. Kérjük olvassa el a 397. számú műszaki információt.

A nagyobb hibákat az alappal megegyező anyaggal javítsuk ki. Ügyeljünk arra, hogy a simítás lehetőleg a teljes felületen történjen.

Műszaki tanácsadás:

A gyakorlatban használt összes alapozóval illetve azok mázolására vonatkozóan ebben a kiadványban nem tudunk foglalkozni. Amennyiben olyan alpra dolgozik, ami ebben a kiadványban nem szerepel, kérjük, keresse fel külföldi kirendeltségünk munkatársait. Bármikor szívesen állunk rendelkezésére részletes és az adott objektumra vonatkozó tanácsokkal.

Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.
Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.