

Termékleírás
13.01.2006
(Korábbi dátum -)



Joker (latex festék beltéri falfelületekre)

Típus

Oldószermentes különleges latex festék gyerekszobák, nappalik, konyhák, mennyezetek, hálósobák, és egyéb száraz beltéri falfelületek festésére. A Joker falfesték mosható, tisztítható, száradás után selymesen matt felületet ad. A termék megfelel az Európai Környezetbarát Szimbólum szigorú előírásainak, nem bocsát ki oldószert, nem szennyezi a levegőt és a vizet.

Alkalmazhatóság

Beltéri vakolt, beton-, glettel, téglá-, tapéta-, gipszkarton-, faforgács- és farostlemezek festésére. Új és már korábban festett felületekre egyaránt alkalmazható. Új felületek esetén alapozás szükséges.

A használati utasítás szerint festhető alkidfestékekkel bevont felületekre is.

Felhasználási javaslat

Gyerekszobák, nappalik, konyhák, mennyezetek, hálósobák, és egyéb száraz beltéri falfelületek festésére. A Joker falfesték mosható, tisztítható, száradás után selymesen matt felületet ad.

Műszaki adatok



Bázis festék

A és C

Színskála

A Tikkurila Symphony színezőrendszer alapján kikeverhető árnyalatokban. A színezett termékek kis mértékben segédoldószert tartalmaznak

Színkártyák

Tikkurila Symphony 2436 színkártya

Fényességi fokozat

matt

Építési anyag

M1

kibocsátási osztálya

Fedőképesség

10 - 12 m²/liter festett felületen, 7 -9 m²/liter festetlen felületen.

Kanna méretek

0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l és 18 l

Hígító

Víz

Felvitel módja

Ecsettel, szórással vagy hengerezéssel. Magas nyomáson történő szórásnál a fúvóka átmérője 0.015" – 0.021".
Hígítás: Max. 10% vízzel

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén

23°C -on, 50%-os relatív páratartalom esetén: 1/2 óraelteltével porszáraz, 1-2 óra múlva újrafesthető.

mosásellenállóság

Több mint 5000-szer súrolható

vegyi ellenállóság

Ellenáll a tisztítószernek és gyenge oldószereknek, mint pl.lakkbenzin.

hő ellenállóság

85°C ISO 4211-3

Szárazanyag tartalom

Kb. 40% színárnyalattól függően

Sűrűség

Kb.1,3 kg/liter színárnyalattól függően, ISO 2811

Tárolás

Fagytól védendő.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A festendő felület legyen száraz, a hőmérséklet legalább + 5°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt legyen.
Előkészítés	Új, festetlen felületek: Távolítsa el az új felületről a port és a szennyeződést. Szükség esetén Tikkurila Spakkeli vagy Presto glettel alakítsa simává a felületet, majd csiszolja le a megszáradt felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Alapozza a felületet Feelings Universal Primer alapozóval, majd ezek után fesse le a Joker beltéri falfestékekkel két rétegben. Erős színek alá használjon színezett alapozót. Festett felületek: Mossa le a festett felületet lúgos mosószerrel, majd gondosan öblítse le vízzel. A kemény és fényes alkidfestékekkel fedett felületeket csiszolja mattrá. Távolítsa el a csiszolás során keletkezett port. Glettelje ki a mélyedéseket és a lyukakat Spakkeli tapasszal vagy Presto glettel, majd csiszolja át a megszáradt felszínt. Törölje le a csiszoláskor keletkezett port. Alapozza a felületet Feeling Universal Primer alapozóval, erős színek esetén színezett alapozóval.
Festés	Használat előtt gondosan keverje fel a festéket, szükség esetén hígítsa max. 10% vízzel. A felhordás ecsettel, hengerrel vagy szóróval történhet 1-2 rétegben.
Szerszámok tisztítása	Tisztítás vízzel és szappannal.
határérték	EU határérték erre a termékre (kategória/alategória): A/a, 30g/l(2010). Ez a termék legfeljebb 30g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele miatt nincs szükség vészjelzésekre. A használat során kerülni kell a bőrrel és a szemmel való érintkezést. A termékről biztonságtechnika adatlap kérhető

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerékes helyre szállíthatók. További információkért kérjen biztonsági adatlapot a forgalmazótól. 260

SZÁLLÍTÁS

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.