



Műszaki Információ Caparol Nr. A110

Muresko-plus

A110

Sziloxan erősítésű matt ,akrilát homlokzatfesték.

Termékleírás

Felhasználás:

Kültérben időjárásálló és agresszív légszennyező anyagoknak ellenálló bevonat, sima és strukturált alapokra.

Tulajdonságai:

Időjárásálló VOB szerint.
Vízszűrő DIN 4108 szerint.
Jó fedőképesség.
Diffúzióképes.
Struktúramegtartó.
Vízrel hígítható, környezetbarát és enyhe szagú.

Kötőanyag:

Tiszta akrilát sziloxán-nal módosítva
Alkálirezisztens, nem szappanosodó.

Fényességi fok:

Matt

Szín:

Fehér.
Alpinacolorral, vagy AVA-Amphibolin színezőfestékkel színezhető. Saját színezésnél az összes szükséges mennyiséget egyszerre összekeverni, az esetleges színárnyalati különbségek elkerülése érdekében. Egy színárnyalatban 100 liter feletti rendelés esetén gyárilag színezett kivitelben is szállítható.

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen.

Kiszerezés: 25kg

Hulladék elhelyezés:

Csekély mennyiséget beszáradni hagyni, majd a többi göngyöleggel együtt a háztartási hulladékgyűjtőn, ill. az ipari, építési területen felállított konténeren keresztül.

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Alap- és közbenső bevonat:
Muresko Plus, max. 10 % vízzel hígítva.
Befejező bevonat: Muresko Plus, max. 5 % vízzel hígítva.

Felhordás:

Ecsettel vagy hengerrel

Anyagfelhasználás:

Kb. 400-700 g / 2rtg. sima felületre.
Durvább felületre értelemszerűen több.
Pontos érték csak próbafelhordással állapítható meg.

Alsó

feldolgozási

hőmérséklet határ:

+5°C alap- és léghőmérséklet.

Száradási idő:

+20°C és 65% relatív páratartalom mellett 4-6 óra után porszáraz és

átvonható. 24 óra után esőálló. 3 nap után teljesen átszárad és terhelhető. Alacsonyabb hőmérséklet és nagyobb páratartalom mellett a száradási idő hosszabbodik.

VOC tartalom:

Ez a termék max.1g/l VOC tartalommal rendelkezik

Figyelem!

Átlapolások elkerülése érdekében "nedves a nedvesre" technika alkalmazása javasolt.
Nem alkalmas vízszintes, csapadéknak kitett felületek bevonására.

Alkalmas alapok

Az alapnak tisztának, száraznak és leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie

Vakolatok

Új vakolatokat 2-4 hétig kell kezeletlenül száradni hagyni. Javított vakolatrészeknek jól megkötöttnek kell lennie. Enyhén porzó, szívó vakolatokra alapozás Capasol LF mélyalapozóval Erősen porzó, lisztesedő vakolatokra alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel.

Beton

Magasnyomású, forróvízsugaras tisztítás.
Enyhén szívó, ill. sima felületekre alapozás Caparol Tiefgrund LF-fel. Lisztesedő, erősen porzó felületekre alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel.

Cementlapok

(Azbeszcementlapok)

Tömör felületű lapokra alapozás Dupa-Haftgrund-dal.

Időjárástól megrongálódott, porzó, erősen szívó lapokra alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel.

Szabadon beépített lapoknál az éleket és a hátlapot is bevonni.

Látható téglafalak

Csak fagyálló, zárványmentes homlokzati-, vagy klinkertégla alkalmas a bevonásra. A fugáknak repedésmentesnek, a téglafalnak száraznak és sóvirágzás mentesnek kell lennie. Alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel. Amennyiben a közbenső bevonatnál barnás elszíneződés észlelhető, vízmentes Duparol Fassadenfarbe-val kell folytatni a bevonást.

Hordképes műgyanta vakolat rétegek (Kivéve homlokzati hőszigetelő vakolatrendszerek)

Régi vakolatokat magasnyomású vízszugárral tisztítani. Alapozás Capagrund -al.

Új vakolatokat előkészítés nélkül bevonni.

Hordképes szilikátfesték és -vakolatok

Sylitol, vagy AmphiSilan anyagokkal bevonni.

Nem hordképes lakk-, diszperziós festék-, vagy műgyanta vakolat rétegek

Caparol lemaratóval, lemaratni, majd magasnyomású, forróvízszugárral letisztítani és az alapot jól megszáradni hagyni.

Enyhén porzó, ill. sima felületekre alapozás Capagrund -al.

Erősen porzó, lisztesedő, szívó felületekre alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel.

Nem hordképes ásványi bevonatok

Mechanikusan maradéktalanul eltávolítani, magasnyomású forróvízszugárral megtisztítani és jól megszáradni hagyni. Alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel.

Ipari füsttel, vagy korommal szennyezett felületek

Vízmentes Duparol Fassadenfarbe-val bevonni.

Gombás, mohás, algás felületek, valamint homlokzati hőszigetelő vakolatrendszerek

Speciális fungicid és algicid homlokzatfestékkel, Amphibolin-W-vel bevonni.

Repedéses vakolat-, vagy betonfelületek

Cap-Elast-tal bevonni.

Bevonat nélküli mészhomokkő téglafal

Sylitol, vagy AmphiSilan anyagokkal bevonni.

Sóvirágzásos felületek

Szárason, manuálisan eltávolítani. Alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel.

Amennyiben kezeletlen, sóvirágos felületet vonnak be, nem garantálható a bevonat tartós tapadása, ill. a további sóvirágzás létrejöttének a megakadályozása.

Kisebb hibás felületek

Kisebb hibákat Caparol Fassadenfeinspachtel-el kijavítani.

Nagyobb hibákat, 20 mm-ig Capalith Fassaden-spachtel P-vel.

Mély lyukakat, repedéseket és letört sarkokat, max. 50 mm-ig Caparol-Universalspachtel P-vel javítani.

Javított felületeket utána alapozni.

Műszaki vevőszolgálat

A gyakorlatban előforduló összes felület és annak alapozási technikája nem részletezhető ebben a termékismertetőben. Bonyolultabb eseteknél szaktanácsadóink részletes, az adott objektumra vonatkozó segítséggel állnak a rendelkezésre.