



Műszaki Információ Caparol Nr. A140

Caparol Struktúrfesték

A140

(Caparol Streichputz)

Plasztikus, vízzel hígítható, jól töltő homlokzatfesték

Termékleírás

Felhasználás:

A Caparol Struktúrfesték kiválóan alkalmas vastag rétegű, finoman plasztikus homlokzati bevonatok készítésére és durva vagy egyenetlen struktúrájú vakolatok egalizálására. Nem alkalmas hőszigetelt homlokzatok renoválására.

Tulajdonságai:

Vízzel hígítható, környezetkímélő, szagsemleges, diffúzióképes, jól töltő, időjárásálló, vastag rétegben is feszültségmentes, repedések nélkül szárad.

Kötőanyag:

Akrilát.

Szín:

Fehér

Raktározás:

Hűvös, de fagymentes helyiségben. Eredeti, lezárt edényben 12 hónapig eltartható.

További információk:

Ez a termék nem minősül veszélyes anyagnak. Ennek ellenére kezelésekor a vegyi anyagokra vonatkozó általános higiéniai és biztonsági előírásokat be kell tartani. Gyerekektől elzárva kell tárolni.

Hulladék elhelyezés:

Veszélyes hulladék tárolóban. Ne dobjuk háztartási hulladék közé. Csatornába és szabad vizekbe nem kerülhet. A maradék anyagot hagyjuk

beszáradni és az építési vagy háztartási hulladékkal együtt kell megsemmisíteni.

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Alapozás: Caparol Struktúrfesték 10 %-ban vízzel hígítva.

Fedő bevonat: Caparol Struktúrfestékkel, vízzel a megfelelő sűrűsége beállítva.

Felhordás:

Ecsettel, hengerrel vagy Airless szórószal.

Alsó feldolgozási hőmérséklet

+ 5 °C környezeti és alapfelület hőmérséklet alatt, közvetlen napsugárzás mellett, esőben vagy erős szélben nem szabad feldolgozni. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre!

Színezés:

Alpinacolor színezőfestékkel. A sötét színárnyalatokat gyárilag színezteszük.

Hígítás:

Tiszta vízzel, max. 10 %-ban.

Száradási idő:

20 °C-on és 65 % relatív levegő páratartalom mellett 4-6 óra alatt felületi száraz., 24 óra elteltével esőálló. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalom mellett a száradási idő hosszabb.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel, esetleg háztartási tisztítószer hozzáadásával.

Figyelem:

A termék speciális tulajdonságai miatt nem szabad más anyagokkal keverni. A foltosodás elkerülése érdekében a felületeket egyszerre, ún. "nedvesre" eljárással kell festeni.

Alkalmas alapok

Az alapfelületnek tisztának, száraznak és a tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie.

Új meszes vakolatok, javított cementvakolatok és cementvakolatok

Az új vakolatok felülete legyen száraz és kötött (2-4 hét kötési időt a festés előtt be kell tartani) A porzó felületeket le kell kefélni, a mézcsurgásokat el kell távolítani. Alapozás Caparol mélyalapozó LF-fel.

Régi, erős kapart-, szórt- és nemesvakolatok

Az erősen szennyezett felületeket magasnyomású mosó berendezéssel meg kell tisztítani. Az algás felületeket 1:3 arányban vízzel hígított Capatox oldattal kell kezelni és 24 órát száradni hagyni. Alapozás Caparol mélyalapozó LF-fel.

Porló vakolatok:

Alaposan le kell kefélni. Alapozás "nedves a nedvesre" eljárással 2-3 bő réteg Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Festetlen beton felületek

A zsaluolaj, -zsír és -viasz maradványokat magasnyomású mosóberendezéssel, zsíroldó szer adagolásával el kell távolítani. A nagyobb kitéréseket alkalmas javító habarccsal ki kell javítani.

Vasbeton homlokzatokra CO₂-záró bevonatokat ajánlunk, mint pld. Disbocret Betonfesték 515. A felület előkészítéséhez kérje műszaki információinkat.

Régi mész-, cement- és ásványi alapú festékbevonatok

Maradéktalanul le kell távolítani.

Alapozás "nedves a nedvesre" eljárással 2-3 bő réteg Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Régi, átvonható diszperziós, olaj és lakkfesték bevonatok valamint műanyag vakolatok

(Kivéve hőszigetelő rendszerek) A felületeket jól meg kell tisztítani. Ellenőrizzük a bevonat tapadását. Az olaj- és lakkfesték bevonatokat mechanikusan vagy alkalmas oldószerrel fel kell érdesíteni.

Régi, porló diszperziós, olaj és lakkfesték bevonatok

Szárason lekefélni, alapozás Caparol Mélyalapozó LF-fel.

Pergő és repedezett diszperziós, olaj és lakkfesték bevonatok valamint műanyag vakolatok (kivéve hőszigetelő rendszerek felületei)

Maradéktalanul el kell távolítani. A magas nyomású mosás után, 1-2 nap száradási idő elteltével Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni. A bevonatot ezt követően 1-2 nap száradási idő elteltével lehet felhordani.

Vakolat javítások

A megnyitott repedések és egyéb kitérések javításánál ügyeljünk arra, hogy a javító habarcs szilárdsága és struktúrája megfeleljen az eredeti vakolaténak. Csak a teljesen megkötött felületeket szabad átvonni.