

Termékleírás
11.11.2005
(Korábbi dátum -)



Optiva 2 (belső falfesték)

Típus Teljesen matt, vízígítású akrilát festék beltéri falak és mennyezetek festésére és alapozásához.

Alkalmazhatóság Vakolt-, beton- és gipszkarton felületekre.

Felhasználási javaslat Vakolt-, beton- és gipszkarton felületekre.

Műszaki adatok



Bázis festék AP

Színskála A Tikkurila Symphony színkártya színei szerint.

Színkártyák Tikkurila Symphony 2436 színkártya

Fényességi fokozat teljesen matt

Fedőképesség 14 m²/l rétegenként.

A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.

Kanna méretek 0.9 l, 2.7 l és 9 l

Hígító Víz

Keverési arány Szükség esetén hígítsa a festéket max. 5%-ban vízzel.

Felvitel módja Felhordható ecsettel, hengerrel és szórással.

Száradási idő 23°C és 50% relatív

páratartalom esetén

Érintésszáraz 1/2 óra elteltével és átfesthető 2 óra múlva.

Szárazanyag tartalom Kb. 55%

Sűrűség 1,47 g/cm³

Tárolás Fagytól védendő. Lezárt kannákban, száraz beltérben tárolandó, 5 – 25°C hőmérsékleten

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). Használjon megfelelő Tikkurila terméket a penész eltávolításához és a tisztításhoz. A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, szeglyukat, illetve simítsa az egyenetlen felületeket. A már festett, fényes felületeket csiszolja át. Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes felület legyen előkészítve
Festés	Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Vigyen fel 1-2 réteg Optiva 2 festéket a felületre, a festendő felület állapotától függően. A még festetlen felületekre vigyen fel két réteg Optiva 2 festéket.
Szerszámok tisztítása határérték	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel. Cat. A/a. Acceptable content VOC since 2007r. - 75 g/l. max. VOC-tartalma: 75 g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás. További információért kérje a termék biztonsági adatlapját a Tikkurila Kft.-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.