

Termékleírás  
11.11.2005  
(Korábbi dátum -)

## Optiva 5 (belső falfesték)




**Típus** Fél-matt, vízígítású, akrilat festék, beltéri falak és mennyezetek festésére és alapozásához.

**Alkalmazhatóság** Vakolt-, beton-, lambéria, MDF és gipszkarton felületekre. Az Optiva 5 használható továbbá alapozott fém, valamint korábban vízígítású és alkid festékekkel kezelt felületekre.

**Felhasználási javaslat** Beltéri falak és mennyezetek festésére és alapozásához.

### Műszaki adatok



Bázis festék	A és C
Színskála	A Tikkurila Symphony színkártya színei szerint.
Színkártyák	Tikkurila Symphony 2436 színkártya
Fényességi fokozat	matt
Fedőképesség	15 m <sup>2</sup> /l rétegenként. A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.
Kanna méretek	0.9 l, 2.7 l, 9 l és 18 l
Hígító	Víz
Keverési arány	Szükség esetén hígítsa a festéket max. 5%-ban vízzel.
Felvitel módja	Ecsettel, hengerrel és szórással.
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	23°C-on és a levegő 50% relatív páratartalma mellett: érintésszáraz 2 óra elteltével és átfesthető 4 óra múlva.
Kopásállóság	II class (ISO 11998)
mosásellenállóság	legalább 3500-szor
vegyi ellenállóság	Ellenáll a mosószereknek és gyengébb oldószereknek.
hő ellenállóság	+80°C
Szárazanyag tartalom	Kb. 50%
Sűrűség	1,32 g/cm <sup>3</sup> (base A) and 1,28 g/cm <sup>3</sup> (base C)
Tárolás	Fagytól védendő. Lezárt kannákban, száraz beltérben tárolandó, 5 – 25°C hőmérsékleten.

## FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). Használjon megfelelő Tikkurila terméket a penész eltávolításához és a tisztításhoz. A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, szeglyukat, illetve simítsa az egyenetlen felületeket. A már festett, fényes felületeket csiszolja át. Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes felület legyen előkészítve. A felületet alapozza Optiva Grunt alapozóval vagy Optiva 2 festékekkel, melyet a fedőfesték színéhez közeli színre színezve vigye fel a felületre. A fa felületeket alapozza Unica Tapadó Alapozóval, a fém felületeket pedig Unica Fém Alapozóval.
Festés	Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Vigyen fel 1-2 réteg Optiva 5 festéket a felületre, a festendő felület állapotától függően. A frissen alapozott, illetve nem alapozott felületekre mindig két réteg festéket vigyen fel.
Szerszámok tisztítása határérték	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel. Cat. A/a. Acceptable content VOC since 2007r. - 75 g/l. max. VOC-tartalma: 75 g/l.

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás. További információért kérje a termék biztonsági adatlapját a Tikkurila Kft.-től.

## KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.