Termékleírás
03.07.1997
(Korábbi dátum -)

Panssarimaali (festék)

Típus Aktív rozsdagátló pigmenteket tartalmazó alkidfesték.

Alkalmazhatóság Horganyzott, könnyû fém- és acélfelületek kültéri festésére alkalmas a használati utasítás szerint.

Felhasználási javaslat Bádogtetõk, ereszcsatornák, vízelvezetõk, burkolólemezek, korlátok és acélszerkezetek.

Műszaki adatok

Bázis festék	A és C
Színskála	Panssarimaali alkidfesték színkártyája. Monicolor Nova színkártya A-val és C-vel jelölt színeiben színezhetõ. (A kivételeket ellenõrizze a Használati Utasítások Kézikönyvében.)
Színkártyák	Kültéri festékek színkártya és Fémtetőlemez színkártya
Fényességi fokozat	félfényes
Fedőképesség	Kb. 8-12 m^2/l. A fedõképességet a kezelendõ felület érdessége, porózussága, valamint a kezelés módja és körülménye befolyásolják.
Kanna méretek	0.9 l, 2.7 l, 9 l és 18 l
Hígító	lakkbenzin 1050
Keverési arány	amennyiben szükséges, hígítsa max. 5%-ban 1050-es lakkbenzinnel.
Felvitel módja	Ecsetelés, szórás vagy tedihengerlés.
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	A felület 3-5 órán belül száraz. Következõ napon újrafesthetõ.
Kopásállóság	Jó.
időállóság	Jó.
vegyi ellenállóság	Ellenáll a terpentinnek, a lakkbenzinnek és a háztartási spiritusznak, azonban nem tûri a nitro bázisú hígítót.
hő ellenállóság	80°C, ISO 4211-3.
Ellenállás olajoknak és zsíroknak	Tûri a kenõolajat és a kenõzsírokat.
Szárazanyag tartalom	Kb. 55%
Sűrűség	1,0 - 1,3 kg/l színtől függően, ISO 2811
Tárolás	Tûri a hidegben történõ tárolást és szállítást.
Termékkód	400_6001/3

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A mosást, a locsolást vagy az esõt követõen a befestendõ felület legyen száraz. A levegõ hõmérséklete ne csökkenjen +5ºC alá, a levegõ relatív páratartalma ne emelkedjen 80% fölé. A felület hõmérséklete nem emelkedhet 40ºC-nál magasabbra, mert a forró felületrõl az oldószer túlzottan gyorsan elpárolog és a festéken légbuborékok jelennek meg, gyengül a tapadóképesség. Úgy idõzítse a festést, hogy a festék filmhártyájának felülete az esti harmat leszállta elõtt megszilárdulhasson.
Előkészítés	Festetlen felület: az esetlegesen elrozsdásodott felületeket kaparóvassal és drótkefével St 2-es fémtisztasági fokig tisztítsa le. A felületrõl mosószerrel mossa le a szennyezõdéseket, a sóoldatokat, a zsírt és az olajat. Gondosan öblítse le vízzel, majd hagyja alaposan megszáradni. Dörzsöléssel távolítsa el az esetleges fehér rozsdát. Az alumínium felületét érdesíteni kell a festést megelõzõen. A rozsdától megtisztított felületeket Panssarimaali alkid festékkel kell helyileg átkenni. Ezt követõen 1-2 rétegben fesse át az egész felületet Panssarimaali alkid festékkel. Két rétegben történõ felhordás különösen ajánlott rossz állagú felületek esetében. Korábban festett felületek: kaparással vagy drótkefével St 2-es fémtisztasági fokig tisztítsa meg a felületet a leváló festéktõl és az esetleges rozsdától. Majd mossa le mosószerrel, gondosan öblítse le vízzel és hagyja megszáradni. A rozsdától megtisztított felületeket Panssarimaali alkid festékkel kell helyileg átkenni. A fedõfestés is Panssarimaali alkid festékkel 1-2 rétegben történjen.
Festés	A felhasználást megelõzõen gondosan keverje fel a Panssarimaali alkid festéket, és szükség szerint 1050-es lakkbenzinnel 5%-ban hígítsa. Ecseteléssel, hengerléssel vagy szórással vigye fel a festéket. A hengerelt felületet ecsettel kell lesimítani. Az esetleges árnyalati különbségek elkerülése végett egy edénybe kielégítõ mennyiségû festéket készítsen elõ egy adott egységes felület kialakítása érdekében. A festett felület csúszóssága úgy csökkenthetõ, hogy a festékbe a Panssarimaali alkid festékhez tartozó 150 g/10 l csúszásgátló port kevernek. A csúszásgátló alkalmazásakor a festés mindenképpen két rétegben történjen, amelybõl az utóbbi réteg tartalmazza a csúszásgátló adalékot.
Szerszámok tisztítása	Festõszerszámok tisztítása 1050-es lakkbenzinnel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
Karbantartási útmutató	Handle the surface with care, ultimate durability and hardness is reached in approx. a moth under normal circumstances. If cleansing is needed, use a soft brush, a mop or a damp cleaning cloth. After 1 month the surface can be cleansed with Huoltopesu (mixing ratio: 1 part of Huoltopesu to 10 parts of water). Clean soiled surfaces and stains with Huoltopesu (1:1). Rinse the surface carefully after maintenance and let it get dry.
határérték	(cat A/i) 500g/l(2010) Panssarimaali max. VOC-tartalma: 500g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

Ártalmas

Gyúlékony! Oldószeres benzint és báriumos pigmenteket tartalmaz, aromatartalma kb. 17%. BELÉLEGZÉSE ÉS NYELÕCSÕBE KERÜLÉSE AZ EGÉSZSÉGRE ÁRTALMAS. Gyermekek kezébe nem kerülhet! Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. Kerülje az oldószeres gõzök és a szóráskor keletkezõ ködpára belélegzését. Gondoskodjon a hatékony szellõztetésrõl. A termékrõl biztonságtechnikai adatlap kérhetõ.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A termék nem önthetõ csatornába, a vízrendszerbe, sem a talajba. A folyékony festékhulladék a veszélyes hulladékok lerakóhelyére szállítandó. Az üres, száraz festékesdobozok újrafeldolgozhatók, vagy ilyen lehetõség hiányában hagyományos szemétlerakó helyre szállítandók.

SZÁLLÍTÁS VAK/ADR 3 III

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.