



Alpinacolor Színezőfesték

350

Európa legsikeresebb színrendszere, színes homlokzati és beltéri bevonatokhoz.

Termékleírás

Alkalmazási területek:

Diszperziós homlokzati és beltéri falfestékek, valamint műgyantavakolatok színezéséhez, de kiválóan alkalmas önmagában festékként erős színű bevonatokhoz, díszítőfestésekhez, feliratok felfestéséhez.

Tulajdonságok:

Időjárásálló VOB szerint, víztaszító DIN 4108 szerint, súrolásálló DIN 53778 szerint. Selyemfényű, színtartó, erőteljes szín, diffúzióképes. Agresszív légszennyeződések ellen védelmet nyújt. Vízzel hígítható környezetkímélő és szagtalan.

Kötőanyag:

Műgyanta diszperzió
Alkálirezisztens, nem szappanosodó.

Fényességi fok

Matt DIN 53778 szerint.

Szín:

Amazonas, Aprikose, Basalt, Bison, Cognac, Gobi, Granat, Havanna, Iris, Island, Lava, Mais, Malaga, Mandarin, Maroc, Marone, Mistral, Nutria, Olive, Palma, Schiefer, Schilf, Siam, Taiga, Terra, Tibet.

A színárnyalatok egymással, bármilyen kívánt mértékben keverhetők. Az összes Caparol-diszperziós anyag színezhető vele. Saját színezésénél az összes szükséges mennyiséget egyszerre összekeverni az esetleges

színárnyalati különbségek elkerülése érdekében.

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen.

Hulladék elhelyezés:

Kis mennyiségű maradékot beszáradni hagyni és a háztartási vagy építőipari hulladékgyűjtőn keresztül megsemmisíteni.

Kiszerezés:

0,25 liter és 0,75 liter (1 kg)

Feldolgozás

Alapozás, ill. közbenső bevonat: Alpinacolor, max. 10% vízzel hígítva.

Befejező bevonat: Alpinacolor, max. 5% vízzel hígítva.

Felhordás:

Ecsettel, hengerrel, szórt felhordással.

AIRLESS:

szórószög: 50°
szórófej: 0,026"
nyomás: 150 bar

Felhordási hőmérséklet:

+5°C alap- és környezeti hőmérséklet alatt nem feldolgozható.

Hígítás:

Legfeljebb 10 %-ban tiszta vízzel.

Anyagfelhasználás:

Kb. 150 ml/m, rétegenként, sima felületre.

Durva felületre értelemszerűen több. Pontos érték csak próbafelhordással állapítható meg.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén 4 - 6 óra elteltével átvonható.

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik.

Figyelem!

Minden Alpinacolor-szín fényálló, önmagában festékként felhasználva, kültérben.

Nagymértékű fehér feltöltésnél csökkenhet a festék fényállósága. Ez főként pigmenttechnikai okokkal magyarázható, leginkább a: Rot, Orange, Gelb, és a Grün színeknél fordul elő.

(Figyelembe kell venni az Alpinacolor kártyán feltüntetett adatokat). Fehér diszperziós anyagok színezésénél az adott anyag termékismertetőjében megadott adatok irányadóak.

Homlokzatbevonatoknál VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3.1.3. szerint.

Átlapolások elkerülése érdekében "nedves a nedvesre" technika alkalmazása javasolt egy munkamenetben.

Nem alkalmas vízszintes, esőzésnek, hónak, stb. kitett felületek bevonására.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Figyelem:

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében azt más anyaggal keverni nem szabad.

Alkalmas alapok

Beltér:

Az alapnak száraznak, tisztának és leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. VOB, Teil C, Abs. 3.1.1. szerint.

Vakolatok

Stabil, normál szívóképességű vakolatokat előkészítés nélkül bevonni. Porzó, málló, szívó vakolatokra alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el.

Gipsz- és készvakolat

Alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el. Mészkölerakódást lecsiszolni, leportalanítani és Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

Gipszépítőlapok

Szívó lapokra alapozás Caparol Emulziós Alapozóval, vagy Caparol Mélyalapozó TB-vel. Sűrű, sima lapokra tapadásközvetítő alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el.

Gipszkartonlapok

Habarcseleket lecsiszolni. Alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el. Vízzel oldódó elszíneződő alapanyagokat tartalmazó lapokat Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

Beton

Esetlegesen meglévő leválasztó anyagokat, porzó, málló részeket eltávolítani.

Gázbeton

Alapozás Capaplex-el, 1:3 arányban vízzel hígítva.

Vakolatlan mészhomokkő és téglafalak

Előkészítés nélkül bevonni.

Fa- és asztalosipari termékek

Vízzel hígítható, környezetbarát Capacryl Acryl-Lack termékekkel bevonni.

Hordképes bevonatok

Matt, gyengén szívó rétegeket közvetlenül bevonni. Fénylő felületeket, lakkozott felületeket felérdesíteni. Alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el.

Nem hordképes bevonatok

Nem hordképes lakk-, és diszperziós festék-, vagy műgyanta

vakolatrétegeket eltávolítani. Gyengén szívó, sima felületekre alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el. Porzó, szívó felületekre alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el. Nem hordképes ásványi bevonatokat mechanikusan eltávolítani és portalanítani. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Enyvesfesték bevonatok

Alapig lemosni. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Bevonat nélküli farost-, relief-, vagy nyomott papírtapéták

Előkészítés nélkül bevonni.

Nem tapadó tapéták

Maradéktalanul eltávolítani. Enyv- és makulatúramaradványokat lemosni. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Bevonat nélküli üvegszál falbevonatok

Alapozás Capaver Gewebegrundierung-al.

Nikotin-, víz-, korom-, olaj-, vagy zsírfoltos felületek

Izoláló, szigetelő alapozás Caparol Szigetelő Alapozóval. Erősen szennyezett felületeket IsoDeck szigetelő festékkel bevonni.

Kisebb hibás felületek

Megfelelő előkészítés után Caparol-Akkordspachtel, vagy Caparol Universalspachtel-P-vel előírás szerint kijavítani és esetlegesen lealapozni.

Gombás felületek

Indeko-W gombásodásgátló festékkel bevonni.

Kültéri:

Vakolatok

Új vakolatokat 2-4 hétig kezeletlenül száradni hagyni.

Javított vakolatrészeknek jól megkötöttnek kell lennie.

Enyhén porzó, szívó vakolatokra alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el. Erősen porzó, lisztesedő vakolatokra alapozás Dupa-Grund-al.

Beton

Magasnyomású, forróvízsugaras tisztítás.

Enyhén szívó, ill. sima felületekre alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el.

Porzó, málló, szívó felületekre alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el. Lisztesedő, erősen porzó felületekre alapozás Dupa-Grund-al.

Cementlapok (Azbesztcementlapok)
Tömör felületű lapokra alapozás
Dupa-Haftgrund-al.

Időjárástól megrongálódott, porzó,
erősen szívó lapokra alapozás Dupa-
Grund-al.

Szabadon beépített lapoknál az
éleket és a hátlapot is bevonni.

Látható téglafalak

Csak fagyálló, zárványmentes
homlokzati-, vagy klinkertégla
alkalmas a bevonásra. A fugáknak
repedésmentesnek, a téglafalnak
száraznak és sóvirágzásmentesnek
kell lennie. Alapozás Dupa-Grund-al.
Amennyiben a közbenső bevonatnál
barnás elszíneződés észlelhető,
vízmentes homlokzatfestékkel kell
folytatni a bevonást.

Hordképes lakk-, vagy diszperziós festékrétegek

Fénylő-, vagy lakkozott felületeket fel
kell érdesíteni.

Szennyeződött, porzó, régi
bevonatokat magasnyomású
vízsugárral megtisztítani. Alapozás
Caparol Mélyalapozó LF-el.

Más tisztítási módszereknél (mint pl.:
le mosás, lekefélése, lepermetezés)
alapozás Dupa-Grund-al, 20%
denaturált szesszel hígítva.

Hordképes műgyanta vakolatrétegek (Kivéve homlokzati hőszigetelő vakolatrendszerek)

Régi vakolatokat magasnyomású
vízsugárral tisztítani. Alapozás
Caparol Mélyalapozó LF-el.

Új vakolatokat előkészítés nélkül
bevonni.

Nem hordképes lakk-, diszperziós festék, vagy műgyanta vakolatrétegek

Alkalmatlan marató szerrel lemaratni,
majd magasnyomású,
forróvízsugárral letisztítani és az
alapot jól megszáradni hagyni.
Enyhén porzó, ill. sima felületekre
alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el.
Erősen porzó, lisztesedő, szívó
felületekre alapozás Dupa-Grund-al.

Nem hordképes ásványi bevonatok

Mechanikusan maradéktalanul
eltávolítani, magasnyomású
forróvízsugárral megtisztítani és jól
megszáradni hagyni. Alapozás Dupa-
Grund-al.

Ipari füsttel, vagy korommal szennyezett felületek

Vízmentes homlokzatfestékkel
bevonni.

Gombás, mohás, algás felületek, valamint homlokzati hőszigetelő vakolatrendszerek

Speciális fungicid és algicid homlokzatfestékekkel, Amphibolin-W-vel bevonni.

Repedéses vakolat-, vagy betonfelületek

Cap-Elast-al bevonni.

Bevonat nélküli mészhomokkő téglafal

SYLITOL, vagy AmphiSilan anyagokkal bevonni.

Sóvirágzásos felületek

Szárason, manuálisan eltávolítani. Alapozás Dupa-Grund-al.

Amennyiben kezeletlen, sóvirágos felületet vonnak be, nem garantálható a bevonat tartós tapadása, ill. a további sóvirágzás létrejöttének a megakadályozása.

Kisebb hibás felületek

Kisebb hibákat Caparol Fassadenfeinspachtel-el kijavítani.

Nagyobb hibákat, 20 mm-ig Capalith Fassadenspachtel P-vel.

Mély lyukakat, repedéseket és letört sarkokat, max. 50 mm-ig

Caparol-Universalspachtel P-vel javítani.

Javított felületeket ismételtelen alapozni.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.