

# Capadecor Metallocryl Exteriör

## Fémhatású, selyemfényű, diszperziós falfesték kültérre

812

### Termékleírás

#### Alkalmazás:

Capadecor Metallocryl Exteriör selyemfényű, fémhatású kültéri diszperziós festék. Igényes, időjárásálló effektbevonat olyan struktúrált homlokzatfelületekre, amelyeken a jelenlegi trendnek megfelelően fémhatást kívánnak elérni. Nem alkalmas hőszigetelő rendszerekre.

A Capadecor Metallocryl Exteriör előnyösen struktúrált felületeken alkalmazható. Sima, finoman struktúrált alapfelületek, valamint előnytelen fényviszonyok esetén a felületek hengernyomok nélkül, ill. felhősodás-mentesen nem festhetők le.

#### Tulajdonságok:

- Vízrel hígítható
- Környezetkímélő és enyhe szagú
- Fémhatású
- Időjárásálló
- Algásodásnak és gombásodásnak ellenáll
- Kiváló eső elleni védelem, megfelel a DIN 1062 szerinti „alacsony vízáteresztő képesség” osztálynak,  $w$ -értéke kb.  $0,01 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$
- Jó diffúziós képesség, megfelel a DIN 1062 szerinti „közepes páradiffúziós képesség” osztálynak,  $s_d$  értéke kb. 0,5 m
- Speciális célokra Capadecor Metallocryl Exteriör algásodást és gombásodást gátló hatóanyagok nélkül is szállítható.

#### Kötőanyag:

Műanyagdiszperzió

#### Sűrűség:

Kb. 1,15 g/cm<sup>3</sup>

#### Fényességi fokozat:

Selyemfényű

#### Szín:

Fémezüst

Capadecor Metallocryl Exteriör ColorExpressz színezőrendszerben számos színösszeállításban szállítható.

- Fémeffekt színek RAL szerint
- korábbi Alucryl színek

Színenként 100 litert meghaladó mennyiség megrendelése esetén gyárilag színezve is szállítható.

#### Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen min. 12 hónapig raktározható.

#### Kiszerezés:

5 liter, 10 liter

### Feldolgozás

#### Rétegfelépítés:

A 3D színekártya szerinti színű, közbenső Amphibolin rétegeknek a következő Capadecor Metallocryl EXTERIÖR-fedőréteghez illeszkedni kell. (az Amphibolinra vonatkozó Műszaki Információnak figyelembevételével).

Közbenső rétegeként matt festék alkalmazása nem javasolt!

Záróréteg: Capadecor Metallocryl Exteriör-rel hígítás nélkül.

#### Feldolgozás:

Capadecor Metallocryl Exteriör-t feldolgozás előtt alaposan fel kell keverni. A feldolgozás ideje alatt rendszeresen újból felkeverni.

A Capadecor Metallocryl Exteriör ecsettel vagy hengerrel dolgozható fel. Átapolásokat át kell hengerelni. A hengerezéshez olyan közepes (12-

16 mm) hengert kell használni, amely nem hajlamos a két végén nagyobb festékmennyiség felvételére, mint pl.

- Storch 14 3825
- Rotaplast 27920
- Rotaplast 27220
- Wistoba Goldfaden
- 

Az alumínium csillám egységes hatásának elérésére a Capadecor Metallocryl EXTERIÖR-t egyenletesen kell felhordani, keresztben elosztani és egy irányban utánhengerelni. Sima alapfelületeken nagyon mutató hatást lehet elérni a Capadecor Metallocryl EXTERIÖR hengerrel való felhordását követő oválecsettel való átdolgozással.

#### Felhordás:

Ecsettel, hengerrel.

#### Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel.

#### Anyagfelhasználás:

Kb. 100 ml/m<sup>2</sup> rétegenként enyhén struktúrált felületeken, durvább felületeken megfelelően több. A pontos felhasználás próbafestés útján állapítható meg.

#### A feldolgozás alsó hőmérsékletetára:

+5 °C alap- és környezeti hőmérsékletre vonatkozóan.

#### Száradási idő:

20°C-on és 65%-os rel. páratartalom mellett 4-6 múlva felületszáraz és átfesthető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom a száradást lassítja.

#### Figyelem!

A Capadecor Metallocryl Exteriör nem alkalmas csapóesőnek kitett vízszintes felületekre. A terméket különleges tulajdonságának

megőrzése érdekében más anyagokkal keverni nem szabad. Átlapolások elkerülésére nedves a nedvesre eljárással egy munkafolyamatban kell felhordani. A Capadecor Metallocryl Exterior esetén olyan termékről van szó, amely algásodás és gombásodás ellen speciális hatóanyagokkal lett ellátva. Ez a hatóanyag mennyiség időben behatárolt védelmet biztosít, amelynek mértéke olyan konkrét feltételektől függ, mint a fertőzés erőssége és a különböző nedvességátvitel hatások. Ezért a gombásodás és algásodás hosszantartó megakadályozása nem lehetséges.

#### **Alkalmas alapfelületek és azok előkezelése:**

Az alapfelületnek hordképesnek, szennyeződésektől és tapadásgátló anyagoktól mentesnek és száraznak kell lennie.

A felület előkészítés módja a szóban forgó alapfelülettől és annak tulajdonságaitól függ. Ehhez az Amphibolinra vonatkozó Műszaki információkat figyelembe kell venni. Nem alkalmas olyan alapfelületekre, mint hőszigetelő rendszerek, új plaszticoelasztikus bevonatok és fa. Fémhomlokzatokra a Capalac Disbocolor 493-at ajánljuk.

#### **Műszaki tanácsok:**

A Capadecor Metallocryl EXTERIÖR színválasztéka:

Anyagtípusok:

<b>Ezüst árnyalatok</b>	<b>Vas árnyalatok</b>
Venato 10 MET	Palazzo 125 MET
Venato 20 MET	Marill 10 MET
Venato 30 MET	Citrus 15 MET
Venato 45 MET	Palazzo 5 MET

<b>Arany-árnyalatok</b>	<b>Réz-árnyalatok</b>
Palazzo 245 MET	Rubin 25 MET
Palazzo 215 MET	Papaya 65 MET
Curcuma 45 MET	Amber 70 MET
Melisse 35 MET	Marill 50 MET

#### **Bronz-árnyalatok**

Palazzo 155 MET  
Palazzo 160 MET  
Curcuma 10 MET  
Mai 50 MET

#### **A 3D System-Plus-nak megfelelő**

##### **színárnyalatok**

Amber 10 MET  
Amber 45 MET  
Amber 95 MET  
Aprico 95 MET  
Arctis 100 MET  
Arctis 65 MET  
Arctis 70 MET  
Baccara 10 MET  
Baccara 5 MET  
Barolo 95 MET  
Bordeaux 35 MET  
Cameo 155 MET  
Citrus 10 MET  
Citrus 20 MET  
Curry 35 MET  
Curry 95 MET  
Grenadin 95 MET  
Jade 70 MET  
Lago 45 MET  
Lago 50 MET  
Laser 10 MET  
Lavendel 165 MET  
Magma 35 MET  
Magma 40 MET  
Magma 50 MET  
Magma 70 MET  
Magma 75 MET  
Mai 70 MET  
Malachit 40 MET  
Melisse 70 MET  
Oase 5 MET  
Oase 70 MET  
Pacific 130 MET  
Pacific 155 MET  
Pacific 40 MET  
Papaya 35 MET  
Papaya 40 MET  
Papaya 45 MET  
Papaya 70 MET  
Papaya 95 MET  
Patina 45 MET  
Patina 50 MET  
Pinie 15 MET  
Pink 25 MET  
Pink 30 MET  
Rose 105 MET  
Rose 75 MET  
Rose 95 MET  
Rubin 5 MET  
Saphir 5 MET  
Siena 40 MET  
Tundra 40 MET  
Tundra 80 MET  
Tundra 95 MET  
Tundra 105 MET  
Verona 130 MET  
Verona 45 MET  
Verona 80 MET

Viola 80 MET

Viola 110 MET

A 3D System Plus-nak megfelelő Metallocryl EXTERIÖR színárnyalatok fémes jellegük következtében az eredeti színárnyalattól enyhén eltérhetnek. A színárnyalatok fémes hatása különböző szemszögből valamint a megvilágítás fajtájától, erősségétől és irányától függően változhat.

A fent felsoroltakon kívül más számos szokásos fémhatású szín, mint pl. RAL, valamint az eddigi Alucryl- árnyalatok is rendelkezésre állnak.

#### **Biztonsági előírások:**

**S 2** – Gyermek kezébe nem kerülhet

**S 26** – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

**S 29** – Csatornába engedni nem szabad

EWC-kód: 08 01 12 Festék vagy lakk hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től.

#### **Hulladékelhelyezés:**

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! A beszáradt festékmegmaradványok lejárt szavatosságú lakként, festékként, háztartási hulladékként gyűjthető össze! Csak a teljesen kiürült tárolóedény hasznosítható újra! A nem beszáradt festékmegmaradványok a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó! Hulladékjegyzék-kód: 08 01 12 Festék vagy lakk hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től.

**Műszaki tanácsadás:** Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó javaslatát