

Termékleírás  
21.07.2008  
(Korábbi dátum -)

## Tunto Karhea (Durvaszemcsés dekorációs struktúrglett)


**Típus** Vízhígítású akrilát struktúrglett.



**Alkalmazhatóság** Beltéri falakra és mennyezetekre. Alkalmazható téglára, gipszkartonra, farostlemezre, új vagy festett betonra, illetve vakolt felületekre.

**Felhasználási javaslat** Beltéri falakra és mennyezetekre.

### Műszaki adatok



Bázis festék RPA és RPC

Színskála TUNTO Színkártya ajánlásai alapján illetve a Symphony rendszer kikeverhető árnyalataiban. A fal végleges színe – a termék jellegéből adódóan – általában sötétebbnek tűnik az eredeti kevert színnél. A terméket színezés előtt alaposan keverje össze.

Színkártyák Tunto színkártya

Fényességi fokozat teljesen matt

Fedőképesség 0.5 – 0.7 m<sup>2</sup>/l. A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.

Kanna méretek 10 l

Hígító Víz

Keverési arány 1% vízzel.

Felvitel módja Steel trowel; for spray application use plaster pump or hopper gun, min. nozzle size 5 mm. Finish with Tikkurila plastic float. Before spray application, remove the small metal plate which may have dropped into the paint can during tinting.

Száradási idő 23°C és 24 óra múlva újrafesthető.

50% relatív páratartalom esetén

hő ellenállóság 80°C, ISO 4211-3

Szárazanyag tartalom Kb. 65%

Sűrűség Kb. 1.8 - 1.9 kg/l ISO 2811.

Tárolás Fagytól védendő.

## FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A felület legyen száraz. A felület, a bevonat és a levegő hőmérséklete legyen 5°C-nál magasabb, és a levegő páratartalma pedig 80% alatt legyen.
Előkészítés	Festetlen felületeken: A felület legyen száraz, tiszta, por-, kosz- és zsírmentes. Simítsa el a repedéseket és mélyedéseket glettel. Alapozzon minden kezeletlen felületet FEELINGS vagy LUJA UNIVERZÁLIS ALAPOZÓVAL.  Korábban festett betonfelületeken: Mossa le korábban festett felületeket MAALIPESU tisztítóval, majd öblítse le óvatosan vízzel. Amennyiben szükséges, simítsa el a felületet tömítővel. Alapozza le a felületet színezett FEELINGS UNIVERZÁLIS ALAPOZÓVAL.
Bevonat felvitele	Használat előtt alaposan keverje fel a TUNTO Durvaszemcsés dekorációs struktúrglettet. Használjon acél spatulát a szemcsevastagságú réteg felhordására. Azonnal dörzsölje meg a felületet (max. 15 percig) műanyag simítóval. Amennyiben a műanyag simító akadozik, túl sok bevonatot hordott fel. A felesleget acél spatulával húzza le a bevonat irányába. A homogén felület érdekében tartalékoljon elegendő anyagot a kannában, a színelkülönbségek elkerülése végett. Az ablakokat alapozás és festés előtt takarja le, és az ablakokról azonnal távolítsa el a keletkezett festékpacákat. A megmaradt bevonatot kaparja vissza az eszközökről a tartályba, a lefolyó dugulásának elkerülése végett.
Szerszámok tisztítása	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel.
Karbantartási útmutató határérték	Tisztítsa a felületet száraz ruhával vagy porszívóval. EU VOC 2004/42/EC (cat A/I) 200 g/l (2010), TUNTO Durvaszemcsés dekorációs struktúrglett max. VOC-tartalma: 200g/l

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele miatt nincs szükség veszjelzésekre. A termékről biztonsági adatlap kérhető.

## KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.