

Termékleírás
21.07.2008
(Korábbi dátum -)

Tunto Hieno (Finomszemcsés dekorációs struktúrglett)

Típus Vízhígítású akrilát struktúrglett.



Alkalmazhatóság Alkalmazható téglára, gipszkartonra, farostlemezre, új vagy festett betonra, illetve vakolt felületekre. A Tunto Finomszemcsés bevonat mennyezeteken is használható.

Felhasználási javaslat Beltéri falakra és mennyezetekre.

Műszaki adatok



Bázis festék AP és C

Színskála TUNTO Színkártya ajánlásai alapján illetve a Symphony rendszer kikeverhető árnyalataiban. A fal végleges színe függ a fényviszonyoktól és a termék felületi struktúrájától. A terméket színezés előtt alaposan keverje össze.

Színkártyák Tunto színkártya

Fényességi fokozat teljesen matt

Fedőképesség 1 - 9 m²/l, festési technikától függően:
- vastagon hengerelve 1 - 1,5 m²/l
- vékonyan hengerelve 4 - 5 m²/l
- ecsettel 2 - 2,5 m²/l
- vastag spatulával 2 - 2,5 m²/l
- vékony spatulával 7 - 9 m²/l

A mindenkor fedőképességet befolyásolja a felület mintázata, porózussága és a fa nedvességtartalma.

Kanna méretek 2.7 l és 9 l

Hígító Víz

Felvitel módja Apply with roller and for patterning use e.g. a wide brush, wallpaper knife, firm brush or patterning roller.

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén 24 óra múlva újrafesthető.

Szárazanyag tartalom Kb. 53%.

Sűrűség 1.0 kg/l, ISO 2811.

Tárolás Fagytól védendő.

Termékkód 960_7014

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A felület legyen száraz. A felület és a levegő hőmérséklete legyen 5°C-nál magasabb, és a levegő páratartalma pedig 80% alatt legyen.
Előkészítés	Festetlen felületeken: A felület legyen száraz, tiszta, por-, kosz- és zsírmentes. Simítsa el a repedéseket és mélyedéseket glettel. Alapozzon minden kezeletlen felületet FEELINGS vagy LUJA UNIVERZÁLIS ALAPOZÓVAL. Korábban festett betonfelületeken: Zsírtalanítsa le a korábban festett felületeket, majd öblítse le óvatosan vízzel. Amennyiben szükséges, simítsa el a felületet tömítővel. Csiszolja le a kemény, fényes felületeket mattrá, majd távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.
Festés	Használat előtt alaposan keverje fel a TUNTO Finomszemcsés dekorációs struktúrglettet. Hordjuk fel az anyagot egy henger segítségével. A felületet mintázhatjuk széles és kemény ecset vagy acél spakli segítségével. Egyszerre 1 m ² -es felületen, vastagon terítse el a bevonatot a beltéri falon, majd azonnal kezdje a végső mintázást. Óvakodjon a vastag felhordástól, hogy elkerülje a repedéseket a megszáradt anyagban. A homogén felület érdekében tartalékoljon elegendő anyagot a kannában, a színkülönbségek elkerülése végett.
Glettelés	If plain paintwork or a different kind of structure surface is wanted, level Tunto surface with suitable Tikkurila Presto filler. Continue treatment from Preparation Unpainted surface.
Szerszámok tisztítása	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
Karbantartási útmutató	Tisztítsa a felületet száraz ruhával vagy porszívóval.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele miatt nincs szükség vészjelzésekre. A termékről biztonsági adatlap kérhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.