

Termékleírás
24.03.1997
(Korábbi dátum -)

Betolux (Padlófesték)

Típus Uretánalkid festék.



Alkalmazhatóság Beltéri betonfelületek festésére. Fára és falemezekre, valamint fémfelületekre is használható. Kültérben a fémfelületeket antikorróziós alapozóval kell lekezelni. Lásd a használati utasítást.

Felhasználási javaslat Enyhe mechanikai és kémiai terhelésnek kitett lakóterek, üzlethelyiségek és raktárak padozatának, pincék, lépcsők, szaunák, mosó- és fürdőhelyiségek, garázsok, istállók festésére alkalmas.

Műszaki adatok



Bázis festék A és C

Színskála Tikkurila Padlózati színekártya és majdnem az összes árnyalat a Tikkurila Symphony Színekártyáról.

Színekártyák Padlózati színekártya

Fényességi fokozat fényes

Fedőképesség Betonpadlók kb. 7 m²/l, fém- és fafelületek kb. 11 m²/l A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a kezelés módja és körülménye befolyásolják.

Kanna méretek 0.9 l, 2.7 l, 9 l és 18 l

Hígító lakkbenzin 1050

Felvitel módja Ecsettel, szórással vagy hengerrel.

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén Porszár az 1-2 óra elteltével. Újrafesthető kb. egy nap elteltével. Használatba vehető a festést követő napon.

A nagy igénybevételnek kitett felületek – mint pl. garázs – csak néhány nap múlva.

mosásellenállóság Jó.

vegyi ellenállóság Ellenáll a lakkbenzinnek és a háztartási alkoholnak, de nem tűri a nitro bázisú hígítót.

hő ellenállóság 120°C, a világos színek magas hőmérsékleten besárgulnak.

Szárazanyag tartalom Kb. 50 %

Sűrűség Kb. 1,0 - 1,2 kg/l, ISO 2811

Termékkód 270_6001/3

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A festendő felület legyen száraz, a hőmérséklet legalább +5°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt legyen.
Előkészítés	Új, festetlen felületek: a száraz, minimum egy hónapos betonpadlókról és felületekről emulziós mosással távolítsa el a szennyeződések, olajat és zsírt, majd gondosan öblítse le a felületet. Az esetleges cementfelúszást csiszolja le a felületről. Tisztítsa meg a fa, illetve a falemez felületeket a por-, zsír- és olajszenyeződésektől. A fémfelületekről 1050-es lakkbenzinnel távolítsa el a szennyeződések, olajat és zsírt, a rozsdát pedig kaparóvassal és drótkefével kell eltávolítani. Szükség esetén a fémfelületeken Rostex rozsdagátlóval lehet alapozófestést végezni. Korábban festett felületek: mossa le a festett felületet lúgos mosószerrel (Maalipesu), majd gondosan öblítse le vízzel. Távolítsa el a régi, leváló festéket. Alaposan csiszolja meg a felszínt.
Festés	Használat előtt gondosan keverje fel a festéket. A felhordás ecsettel, hengerrel vagy szórással történhet 1-2 rétegben. Két réteg esetében az alapozáskor hígítsa a festéket 1050-es lakkbenzinnel 20-30%-ban. A fedőfestést egy nap elteltével végezhetjük köztes csiszolás után, hígítatlan vagy enyhén hígított festékekkel vékony rétegben.
Szerszámok tisztítása	1050-es lakkbenzinnel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
Karbantartási útmutató	Clean the surface with a brush, a roller or a rag. Clean soiled surfaces with cleaning supplies using neutral (pH 6-8) detergent.
határérték	cat (A/i) 500 g/l (2010) Betolux max. VOC-tartalma: 500 g/l

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

Gyúlékony! Oldószeres benzint tartalmaz, aromatartalma kb. 17%. Kerülje az oldószeres gőzök/szórás során keletkező ködpára belélegzését. Gondoskodjon a hatékony szellőztetésről. A termékről biztonságtechnikai adatlap kapható.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A termék nem önthető sem csatornába, sem a vízrendszerbe vagy a talajba. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újrafeldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók. 256

SZÁLLÍTÁS

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.