

Caparol Mélyalapozó TB

A656

(Caparol Tiefgrund TB)

Oldószeres, gyenge szagú, speciális alapozó

Termékleírás

Alkalmazási terület:

Szintelenre száradó speciális alapozó szer kül- és beltéri alkalmazásra. Régi, erősen porló felületű vakolatok, valamint maratott és mechanikusan vagy mosással tisztított felületek erősítő alapozására.

Kötőanyag:

Akrilgyanta nyílt szénláncú oldatban

Szín:

Transzparens

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edényben 12 hónapig tárolható.

Hulladék elhelyezés:

Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

Kiszерelés:

1 l, 5 l, 10 liter

Feldolgozás

Erősen porló, porózus veolatokat kétszer "nedves a nedvesre" eljárással alapozzuk. Gyengén szívó felületeket max 20 %-ban terpentinnel vagy lakkbenzinnel hígított Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozzuk. Az alapozás nem képezhet zárt, fénylő filmet.

Felhordás:

Ecsettel.

Felhordási hőmérséklet határ:

Ha az alap száraz, 0 °C alatti hőmérsékleteken (alap és környezet) is felhordható.

Hígítás:

Terpentinnel vagy lakkbenzinnel, legfeljebb 20 %-ban.

Anyagfelhasználás:

Kb. 150 - 300 g/m²

Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület minőségétől. Az adatok tájékoztató jellegűek, pontos értékeket a helyszínen, próbafelhordással kell meghatározni.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén 6-8 óra elteltével átvonható.

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik.

Biztonsági előírások:

C₉ - C₁₁ szénhidrogént tartalmaz Gyúlékony. Gyermekektől elzárva tárolandó. Az edényt jól le kell zárni és hűvös, de megfelelően szellőztetett helyiségben tárolni.

Tűz- és szikraforrástól távol tartani. Dohányozni tilos. Kerüljük az anyag bőrre jutását. Csatorna hálózatba, nyílt vizekbe engedni nem szabad.

Védekezzünk az elektrosztatikus feltöltődés ellen. A gőzöket nem szabad belélegezni. Baleset vagy rosszullet esetén orvost értesíteni, lehetőség szerint a címkét bemutatni. Kizárólag jól szellőztethető munkahelyen alkalmazható.

Kiömlés esetén homokkal, fűrészpórral itassuk fel és veszélyes hulladékként semmisítsük meg.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Figyelem:

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében azt más anyaggal keverni nem szabad.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.