

Grüner Abbeizer

A100

Vízzel emulgeálható, pasztóz keverék, mélyen ható oldószerből. Klórozott és aromatikusan szénhidrogénektől mentes

Termékleírás

Alkalmazási terület:

Alkalmos diszperziós-, latex- és akril bevonatok, műgyanta vakolatok, repedéseket áthidaló rendszerek, valamint vakolat, terméskő, fa, fém alapfelületű egykomponensű lakkok eltávolítására, kül- és beltéren.

Tárolás:

Hűvös és száraz helyen. Légmentesen elzárt eredeti kiszerezésben 12 hónapig tárolható.

Kiszerezés:

3 és 12 kg

Biztonsági előírások:

Ez a termék nem veszélyes készítmény a kémiai törvények értelmében. Mégis kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek figyelembe venni a kémiai termékekkel való foglalatosság során szokásos óvatossági és higiénés intézkedéseket.

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Veszélyességi osztály a VbF szerint: Elmarad

ADR/RID: elmarad

Hulladék elhelyezés:

Speciális hulladékdepónia, speciális hulladék-égetés. Háztartási hulladékkal nem szabad eltávolítani, hanem a problematikus anyagok gyűjtőhelyén kell leadni. Csatornahálózatba vagy természetes vizekbe nem juthat.

A hulladék kulcsszáma:

57302 (az ÖNORM S 2100 szerint).

Feldolgozás

Felhasználás:

Kb. 300–500 g /m² egy-két normál diszperziós festékbevonatig, körülbelül 1000 g /m² műgyanta vakolatoknál és több rétegű bevonat-rendszerek esetén.

Behatási idő:

A behatási idő függ a rétegbevonat fajtájától, rétegvastagságától és korától, valamint a feldolgozási hőmérséklettől. Az optimális behatási időt legjobban egy próbafelületen lehet meghatározni.

Egy-két réteg normál diszperziós bevonat egy-négy óra múltán oldódik. Több rétegű és repedést áthidaló bevonatokon, műgyanta vakolatokon stb. lassabban hatol át, ezért egy éjszakán keresztül pihentetni. Simítókanállal időről időre meg kell vizsgálni, hogy hány réteg oldódott fel.

Erősen szívó alapok a nyitott időt lényegesen megrövidíthetik, ezért a behatási időt nem szabad túl hosszúra hagyni.

Az optimális feldolgozási hőmérséklet +20 °C. Magasabb hőmérsékletek esetén meggyorsul ugyan az oldás menete, azonban mégis ügyelni kell a megrövidült nyitott időre. Alacsonyabb

hőmérsékletek esetén a nyitott idő jelentősen megemelkedhet.

Közvetlen napsugárzást és erős szél kerülendő (felmelegedett felületeket fóliával el kell függönyözni). Kiszáradt felületek a Grüner Abbeizer újbóli felvitelével – vagy közbe-közbe gőzsugárral – ismét oldhatók.

Eltávolítás:

A lemaratott réteg eltávolítása előtt a megfelelő intézkedéseket ismerni kell. (lásd Hulladék elhelyezés).

A beázott felületeket a gőzsugarak alkalmazása előtt benedvesíteni nem szabad! Mindig alulról felfelé kell legőzölni. A gőzsugarat mindig a beázott felülettől el – a már megtisztított darab irányába kell tartani.

Ajánlott vízhőmérséklet +70 °C–+90 °C, a nyomás 80–100 bar. Gyengén megkötött diszperziók hideg vízzel magas nyomású tisztító berendezéssel is eltávolíthatók.

Több, valamint vastag rétegű bevonatok vagy műgyanta vakolatok esetén célszerű először durván lesimítani, ezt követően még egyszer „nedves-a-nedvesre” technikát alkalmazni és csak azután legőzölni.

Beltéri bevonatokat le kell simítani és szivaccsal és tiszta vízzel alaposan lemosni. Tömör fát vízzel és kefével kell megtisztítani.

Feldolgozás:

A lakkokat és műanyagokat a Grüner Abbeizer megtámadhatja, és lera-gaszthatja. Véletlenül befrocskolt felületeket azonnal vízzel le kell mosni. Üveget és alumíniumot nem tá-mad meg.

A bőrrel való hosszabb érintkezést el kell kerülni. A munka után a kezeket mosni és bekrémezni.

Beltéri munka során beáztatott felüle-tekét fóliával le kell takarni, utána gondosan le kell mosni, és mindig jól szellőztetni. Új réteg felhordása előtt az alapot jól ki kell szárítani, hogy ne legyen túl erős a szag. Esetleges szag- és íz-átvitel élelmiszerekre lehetséges.

Szórásos alkalmazás esetén:

S23: a gőzt /aerosolt ne lélegezzük be.

S38: nem kielégítő szellőzés esetén légzésvédő készüléket kell el-helyezni.

Szerszámok tisztítása:

Használat után vízzel azonnal le kell mosni.

Műszaki tanácsadás

Minden a gyakorlatban előforduló alapot és azok felvitel-technikai keze-lését ebben a brosúrában nem lehet kitárgyalni. Nehéz esetekben szakta-nácsadóink részletes és a tárgyra vonatkozó tanácsokkal állnak az Önök rendelkezésére.