

Caparol Sensitiv

Csúcsminőségű környezetbarát beltéri falfesték Allergiásoknak javasolt, konzerválószer mentes

Termékleírás

Alkalmazási területek:

Újfajta diszperziós bázisú beltéri falfesték: különös és érzékeny helyiségek és személyek részére. Allergénellenőrzött összetétele alapján ideális allergiások részére.

A szokványos lakó- és dolgozó helyiségek valamennyi új és felújított felületére alkalmas.

Könnyen feldolgozható és az ElectroSchild alapozófestékekkel kombinálva, lehetővé teszi egy átfogóan egészségtudatos bevonatrendszer kialakítását.

Tulajdonságok:

- Konzerválószer-, oldószer- és lágyítószermentes.
- Vízrel hígítható, környezetkímélő.
- Mentés a festés legszennyező hatására való elszennyeződését elősegítő összetevőktől
- Diffúzióképes.
- s_d -érték < 0,1 m.
- fehér
- könnyen feldolgozható

Besorolás az EN 13300 szerint:

- **Nedves dörzsállóság:** 3-as osztály megfelel mosásállónak a DIN 53778 szerint
- **Kontraszt viszony:** fedőképesség 2-es osztály ($7 \text{ m}^2/\text{liter}$ kiadósságnál 140 ml/m^2)
- **Fényességi fok:** matt
- **Max. szemcseméret:** finom (<100 μm)

Kötőanyag:

Műanyag diszperzió.

Sűrűség:

Kb. $1,45 \text{ g/cm}^3$

Szín:

Fehér.

Max. 10% CaparolColor, vagy AVA-Amphibolin színezőfestékekkel színezhető.

A termék speciális tulajdonságait csak a fehér szín esetén garantált. Színezés által a Caparol Sensitiv alkalmassága allergiások számára módosulhat!

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen. Eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig eltartható.

Hulladékeltávolítás:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. **S23** A keletkező permetet nem szabad belélegezni. **S26** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni. **S29** Csatornába engedni nem szabad

Kiszerezés: 5 Liter és 12,5 Liter

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Egyszeri festés hígítás nélkül vagy max. 5% vízzel hígított Caparol Sensitiv beltéri falfestékekkel. Amennyiben az alapfelület minősége megköveteli, egy max. 5% vízzel hígított alapozó réteg felvihető.

Felhordás:

A felhordást ecsettel, hengerrel vagy airless szóróberendezéssel lehet végezni.

Airless-szórás esetén:

Szórási kúpszög: 50°

Szórófúvóka átmérő: 0,021-0,26"

Szórónyomás: 150-180 bar

Szerszámok tisztítása:

használat után azonnal vízzel tisztítsuk.

Felhordási hőmérséklet:

min. $+5^\circ\text{C}$ levegőre és alapfelületre.

Száradási idők:

$+20^\circ\text{C}$ hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén a festés 4-6 óra múlva porszáraz és átfesthető. Kb. 3 nap múlva átszáradt és terhelhető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő meghosszabbodnak.

Anyagfelhasználás:

kb. 140 ml/m^2 rétegenként sima felületre.

Durva felületre értelemszerűen több. Pontos mennyiség csak próbafestéssel állapítható meg.

Figyelmeztetés:

A látható átlapolások elkerülésére a festéket egy ütemben "nedves a nedvesre" módszerrel kell felhordani.

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szennyeződésektől, tapadást gátló anyagoktól mentesnek és száraznak kell lennie.

A Caparol Sensitiv alkalmas valamennyi szokványos, hordképes beltéri falfelületre, amely alapozás nélkül átfesthető, mint pl. ásványi vakolatok, új gipszkarton vagy gipszlapok, fűrészporos és üvegszövet tapéták, matt régi bevonatok.

Műszaki tanácsadás:

A gyakorlatban előforduló valamennyi alapfelületet és azok festési technikáit ez az ismertető nem tárgyalhatja.

Amennyiben olyan alapfelületekkel találkozunk, amelyek ebben a műszaki ismertetőben nem találhatók meg, forduljon szaktanácsadóinkhoz, akik

részletes, és az adott felületre vonatkozó tanácsokkal szolgálni.

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.