

# Innendispersion Extra

(Caparol Extra)

Mosásálló beltéri falfesték ÖNORM C 2357 szerint

A300

## Termékleírás

### Alkalmazási területek:

Szokványos igénybevételű beltéri fal- és mennyezeti felületekre új épületeknél és renováláshoz.

### Tulajdonságok:

Vízzel hígítható, környezetkímélő, mosásálló, jól fedő, jól tapadó.

### Kötőanyag:

Műgyanta disperzió.

### Felületi fényesség:

Matt

### Szín:

Fehér

### Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, felbontatlan edényben 12 hónapig eltartható.

### Kiegészítő információk:

A termék nem veszélyes vegyszer. Ennek ellenére a feldolgozáskor a vegyi anyagokra általánosan érvényes biztonsági és higiéniai előírásokat be kell tartani. Gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.

### Hulladék elhelyezés:

Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

### Kiszerezés:

25 kg műanyag vödörben.

### Rétegfelépítés:

*Alapozás:* max. 10 %-ban vízzel hígított Primalon Innendispersion Extra.

*Fedő réteg:* max. 5 %-ban vízzel hígított Primalon Innendispersion Extra.

### Felhordás:

Ecsettel, hengerrel vagy szórógéppel.

### Airless-szórás esetén:

Szórási kúpszög: 50°

Fúvóka átmérő: 0,021"

Nyomás: 150 bar

### A felhordás alsó hőmérséklet határa:

Az alapfelület és a légtér egyaránt min. +5°C legyen.

### Színezés:

Pasztell árnyalatokban Alpinacolor Színezőfestékkel

### Hígítás:

Tiszta vízzel, max. 20 %-ban.

### Anyagfelhasználás:

Sima alapfelületen alapozó ill. fedő rétegenként kb. 300 g/m<sup>2</sup>.

Durva felületeken értelemszerűen több.

A pontos felhasználást próbafestéssel kell meghatározni.

### Száradási idők:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén a bevonat 4-6 óra múlva porszáraz és átvonható.

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idők hosszabbak.

### Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

### Figyelmeztetés:

A termék speciális tulajdonságainak megtartása érdekében azt más termékkel keverni nem szabad.

A foltosodás elkerülése érdekében a bevonatot egy ütemben "nedves a nedvesre" módszerrel kell felhordani.

## Alkalmasságok

Az alapfelületeknek szennyeződések-től, tapadásrontó anyagoktól mentesnek és száraznak kell lenniük. Figyelembe kell venni a VOB "C" fejezet 3.1.1. pontját.

### Mészhabarcs- és javított mészhabarcs vakolatok:

A tartós, közepesen szívó felületeket előkezelés nélkül lehet bevonni.

Erősen porózus, mállékony és erősen szívó vakolatokat Caparol Mélyalapozó LF alapozóval kell előkezelni.

### Gipszes és készvakolatok:

Egy alapozó réteg Caparol Emulziós Alapozóval. A kifényesedett felületű gipszvakolatokat előzőleg meg kell csiszolni és portalanítani.

**Gipsz lapok:**

Az erősen szívó felületeket egy Caparol Tiefgrund TB alapozó réteggel előkezeleni.

**Gipszkarton lapok**

A simítási bordákat le kell csiszolni, alapozás egy réteg Caparol Tiefgrund alapozóval.

**Beton:**

Az esetleg a felületen még meglévő zsaluolaj maradványokat és a porló részeket el kell távolítani.

**Gázbeton:**

Alapozás egy réteg Caparol Tiefgrund TB alapozóval.

**Faszervezetek:**

A vízzel hígítható, környezetkímélő Capacryl akril lakkokkal kell festeni.

**Hordképes bevonatok:**

A matt, gyengén szívó bevonatok közvetlenül átvonhatók. A fényes felületű bevonatokat, lakkokat fel kell érdesíteni. Alapozás Primalon Universal Haftgrund alapozóval.

**Nem hordképes bevonatok:**

A nem hordképes lakk-, diszperziós- vagy műgyanta vakolat bevonatokat valamint ásványi eredetű festékeket maradéktalanul el kell távolítani.

**Enyves festék bevonatok:**

Alaposan lemosni. Alapozás Caparol Emulziós Alapozóval.

**Festetlen papír fűrészporos vagy nyomott tapéták:**

Közvetlenül bevonhatók.

**Levált tapéták**

Maradéktalanul leszedni. A ragasztó- és makulatúra maradványokat le kell mosni.

**Penészes, gombás felületek:**

A penészes bevonatot el kell távolítani és a felületet 1:3 arányban vízzel kevert Capatopx gombamentesítővel alapozni. Kiszáradás után a felületet Indeko W penészgátló festékkel kell festeni. (A penészesedés okát fel kell tární és meg kell szüntetni)

**Nikotin-, víz-, korom-, olaj- és zsírfoltok:**

Egy szigetelő alapozó réteg Caparol Szigetelő Alapozóval. Erősen szennyezett felületeket IsoDeck szigetelő festékkel kell bevonni.

**Műszaki tanácsadás:**

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.