



Malerit

Mosásálló beltéri falfesték

361

Termékleírás

Alkalmazási terület:

Szokványos igénybevételű beltéri fal- és mennyezeti felületekre új épületeknél és renováláshoz.

Tulajdonságai:

Vízzel hígítható, környezetkímélő, mosásálló, jól fedő, jól tapadó.

Kötőanyag:

Műgyanta diszperzió.

Felületi fényesség:

Matt

Szín:

Fehér és bázisanyagok.

A ColorExpress színezőrendszerrel színezhető
Intenzív színárnyalat esetén pigmentált mélyalapozó használata javasolt.

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, felbontatlan edényben 12 hónapig eltartható.

Kiegészítő információk:

A termék nem veszélyes vegyszer. Ennek ellenére a feldolgozáskor a vegyi anyagokra általánosan érvényes biztonsági és higiéniai előírásokat be kell tartani. Gyermkektől elzárt helyen kell tárolni.

Hulladékelhelyezés:

Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni.
Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

Kiszerezés:

2; 8 és 16 kg

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

A Malerit falfestéket hígítatlanul vagy max. 5 %-ban vízzel hígítva lehet feldolgozni.

Felhordás:

A felhordást ecsettel, hengerrel vagy szórógéppel kell végezni.

Airless-szórás esetén:

Szórási kúpszög: 50°
Fúvóka átmérő: 0,021"
Nyomás: 150 bar

A felhordás alsó hőmérséklet határa:

Az alapfelület és a légtér egyaránt min. +5°C legyen.

Színezés:

A ColorExpress színezőrendszerben

Hígítás:

Tiszta vízzel, max. 5 %-ban.

Anyagfelhasználás:

Sima alapfelületen rétegenként kb. 150 ml/m².
Durva felületeken értelemszerűen több.
A pontos felhasználást próbafestéssel kell meghatározni.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén a bevonat 4-6 óra múlva porszáraz és átvonható.
Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idők hosszabbak.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Figyelmeztetés:

A termék speciális tulajdonságainak megtartása érdekében azt más termékkel keverni nem szabad.

A foltosodás elkerülése érdekében a bevonatot egy ütemben "nedves a nedvesre" módszerrel kell felhordani.

Alkalmas alapok

Az alapfelületeknek szennyeződések, tapadásrontó anyagoktól mentesnek és száraznak kell lenniük. Figyelembe kell venni a VOB "C" fejezet 3.1.1. pontját.

Mészhabarcs- és javított mészhabarcs vakolatok:

A tartós, közepesen szívó felületeket előkezelés nélkül lehet bevonni. Erősen porózus, mállekony és erősen szívó vakolatokat Caparol Mélyalapozó LF alapozóval kell előkezelni.

Gipszes és készvakolatok:

Egy alapozó réteg Caparol Haftgrunddal.
A kifényesedett felületű gipszvakolatokat előzőleg meg kell csiszolni és portalaníítani.

Gipsz lapok:

Az erősen szívó felületeket egy Caparol Haftgrunddal réteggel előkezelni.

Gipszkarton lapok

A simítási bordákat le kell csiszolni, alapozás egy réteg Caparol Universal-Haftgrund-al vagy Primalon Emulsionsgrund-al.

Beton:

Az esetleg a felületen még meglévő zsárolaj maradványokat és a porló részeket el kell távolítani.

Faszerkezetek:

A vízzel hígítható, környezetkímélő Capacryl akril lakkokkal kell festeni.

Hordképes bevonatok:

A matt, gyengén szívó bevonatok közvetlenül átvonhatók. A fényes felületű bevonatokat, fel kell érdesíteni. Alapozás Caparol Haftgrund alapozóval.

Nem hordképes bevonatok:

A nem hordképes lakk-, diszperziós- vagy műgyanta vakolat bevonatokat valamint ásványi eredetű festékeket maradéktalanul el kell távolítani.

Enyves festék bevonatok

Alaposan lemosni. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Festetlen papír fűrészporos vagy nyomott tapéták:

Közvetlenül bevonhatók.

Levált tapéták

Maradéktalanul leszedni. A ragasztó- és makulatúra maradványokat le kell mosni.

Penészes, gombás felületek:

A penészes bevonatot el kell távolítani és a felületet 1:3 arányban vízzel kevert Capatox gombamentesítővel alapozni. Kiszáradás után a felületet Indeko-W penészgátló festékkel kell festeni. (A penészedés okát fel kell tární és meg kell szüntetni)

Nikotin-, víz-, korom-, olaj- és zsírfoltok:

Egy szigetelő alapozó réteg Caparol Szigetelő Alapozóval.

Erősen szennyezett felületeket IsoDeck szigetelő festékkel kell bevonni.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.