



Műszaki Információ Caparol Nr. A330

Caparol Raufaser

Caparol Fűrészporos festék.

Matt, mosásálló, hengerelhető és szórható diszperziós, beltéri, farosttartalmú festék.

A330

Termékleírás

Alkalmazás:

Jól fedő, farost struktúrájú, egybefüggő, hézagmentes bevonatokhoz. Kiválóan alkalmas gazdaságos, költségkímélő bevonatokhoz, elsősorban előre gyártott építőelemekhez.

Tulajdonságai:

Vízzel hígítható, környezetbarát, enyhe szagú.

Mosásálló.

Diffúzióképes.

Jó fedőképesség.

Felületkiegyenlítő tulajdonság.

Feszültségmentes.

Kötőanyag:

Műgyanta diszperzió DIN 55 947 szerint.

Fényességi fok:

Matt.

Szín:

Fehér.

Max. 20% Amphibolin Vollton und Abtönfarben, vagy Alpinacolor-al színezhető.

Nagyobb mennyiségű színező festék hozzáadásával a színezett Caparol Fűrészporos festék farost tartalma értelemszerűen csökken, ezért a felhordott festék struktúrája megváltozik.

Saját színezésnél az összes szükséges mennyiséget összekeverni, az esetleges színárnyalati különbségek elkerülése érdekében.

Egy színárnyalatban 100 liter feletti mennyiségi rendelés esetén gyárilag színezett kivitelben is szállítható.

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen.

Hulladék elhelyezés:

Csekély mennyiséget beszáradni hagyni, majd a többi göngyöleggel együtt a háztartási hulladékgyűjtőn, ill. az ipari, építési területen felállított konténeren keresztül.

Kiszerezés: 25 kg

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Hengerelt felhordás:

Kétszeres, bő, egyenletes felhordás Caparol Fűrészporos festék max. 15% vízzel hígítva, rövidszőrű báránybőrhengerrel.

Az egyenletes struktúra érdekében ügyeljünk arra, hogy a felületre az anyag azonos vastagságban legyen felhordva.

Kifogástalan struktúra elérése érdekében a felhordást vízszintesen kezdjük meg, majd a felhordott réteget függőleges hengerléssel oszlassuk el a felületen.

Mennyezefestésnél a felhordást a fénybeeséshez képest átlósan kezdjük, majd a felhordott festéket a fény beesésével egyező irányban áthengereljük, eloszlatjuk.

Sarkokat és éleket ecsettel bőven előfesteni, vagy pedig speciális fűtőtesthengerrel felhordani és strukturálni.

Felhordás során az anyagot gyakran kell keverni.

Szórt felhordás

Alapozás Capagrund LF, vagy Mamerit E.L.F.-el, Alpinacolor, vagy Amphibolin Vollton - und Abtönfarbenval a rákövetkező rétegekkel egyező színűre színezve.

Fedőbevonat: Bő, egyenletes szórásban, megfelelő szóró berendezésekkel, max. 10%-ban vízzel hígítva.

szórófej: 6-8 mm

nyomás: 4 bar

500 liter/perc

Munkaeszközöket használat után vízzel tisztítani.

Anyagfelhasználás

Kb. 500-1200 g/m²/2 rtg.

Pontos érték csak próbafestéssel határozható meg.

Alsó felhordási hőmérséklet

+5°C lég és alaphőmérséklet.

Száradási idő

20°C és 65% relatív páratartalom mellett 12 óra alatt porszáraz és átfesthető.

Teljes átszáradás és terhelhetőség 3 nap után. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom mellett az idő hosszabbodik.

Figyelem!

A specifikus tulajdonságok megőrzése érdekében más anyagokkal nem keverhető.

Átlapolások elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” technika alkalmazása javasolt egy munkamenetben.

Alkalmas alapok

Az alapnak száraznak, tisztának és leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. VOB, Teil C, Abs. 3.1.1. szerint.

Vakolatok

Stabil, normál szívóképességű vakolatokat előkészítés nélkül bevonni. Porzó, málló, szívó vakolatokra alapozás Acryl-Hidrosol-al.

Gipsz és készvakolat

Alapozás Capagrund LF-el. Mészkölerakódást lecsiszolni, leportalanítani és Caparol-Mélyalapozó TB-vel alapozni.

Gipsz építő lapok

Szívó lapokra alapozás Acryl-Hydrosol, vagy Caparol Mélyalapozó TB-vel. Sűrű, sima lapokra tapadásközvetítő alapozás Capagrund LF-el.

Gipszkarton lapok

Gipszleket lecsiszolni. Alapozás Capagrund LF-el. Vízben oldódó elszíneződő anyagokat tartalmazó lapokat Caparol-Mélyalapozó TB-vel alapozni.

Beton

Esetlegesen meglévő leválasztó anyagokat, porzó, málló részeket eltávolítani.

Gázbeton

Alapozás Capaplex-el, 1:3 arányban vízzel hígítva.

Fa-, farost-, furnér-, és faforgácslemezek

Gyantás felületeket alaposan lecsiszolni és portalanítani. Alapozás Capacryl-Holzgrund-al.

Hordképes bevonatok

Matt, gyengén szívó rétegeket közvetlenül lehet festeni. Fénylő felületeket, lakkozott felületeket felmattítani. Alapozás Capagrund-LF-el.

Nem hordképes bevonatok

Nem hordképes lakk-, és diszperziós festék-, vagy műgyanta vakolatrétegeket eltávolítani. Gyengén szívó, sima felületekre alapozás Capagrund LF-el. Porzó, szívó felületekre alapozás Acryl-Hydrosol-al. Nem hordképes ásványi bevonatokat mechanikusan eltávolítani és portalanítani. Alapozás Caparol-Mélyalapozó TB-vel.

Enyvesfesték bevonatok

Alapig lemosni. Alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel.

Tapéták

Maradéktalanul eltávolítani. Enyv- és makulatúra maradványokat lemosni. Alapozás Caparol-Mélyalapozó TB-vel.

Gombás felületek

Gombásodást mechanikusan eltávolítani, Capatop-al átmosni és jól kiszáradni hagyni.

Nikotin-, víz-, korom-, olaj-, vagy zsírfoltos felületek

Izoláló, szigetelő alapozás Caparol Szigetelő alapozóval. Erősen szennyezett felületeket Dupa-inn-el bevonni.

Kisebb hibás felületek

Megfelelő előkészítés után Caparol-Akkordspachtel, vagy Caparol Unversalspachtel-P-vel előírás szerint kijavítani és esetlegesen lealapozni.

Műszaki vevőszolgálat

A gyakorlatban előforduló összes felület és annak alapozási technikája nem részletezhető ebben a termékismertetőben. Bonyolultabb eseteknél szaktanácsadóink részletes, az adott objektumra vonatkozó segítséggel állnak a rendelkezésre.