

Capadecor Metallocryl INTERIÖR

Fémes hatású fényes diszperziós beltéri falfesték

811

Termékleírás

Alkalmazás:

Capadecor Metallocryl INTERIÖR speciális metál pigmenteket tartalmazó fényes diszperziós festék belső falfelületekre. Különösen alkalmas reprezentatív - és középületekre, mint pl. bevásárlóközpontok, irodaépületek, bankok, biztosító intézetek, pályaudvarok és hasonló objektumok. A Capadecor Metallocryl INTERIÖR olyan struktúrált felületeken alkalmazható, mint -fűrészporos tapéta -üvegszövet tapéta -Capadecor Capaquarz -struktúrvakolat.

Sima, finoman struktúrált alapfelületek, valamint előnytelen fényviszonyok esetén a felületek hengernyomok nélkül, ill. felhősödésmentesen nem festhetők le. Attraktív hatást lehet elérni, ha Capadecor Metallocryl INTERIÖR Arte-Lasur, vagy Arte-Lasur Color közbenső rétegeként kerül felhasználásra.

Tulajdonságok:

- Vízrel hígítható
- Környezetkímélő és enyhe szagú
- Fémes hatású
- Nedves dörzsszállósága EN 13300 szerint 1. osztályú. a DIN 53778 szerint súrolásálló.
- Diffúzióképes, sd értéke kb. 0,6 m

Kötőanyag:

Műanyagdiszperzió

Sűrűség:

Kb. 1,0 g/cm³

Feldolgozás

Fényességi fokozat:

Fényes

Szín:

Fémezüst, megközelítően RAL 9006 Capadecor Metallocryl INTERIÖR a ColorExpress rendszerben számos színben színezhető:
-RAL szerinti fémes hatású színek
-korábbi Alucryl színek
.Színenként 100 liter feletti mennyiségekben megrendelésre gyárilag leszínezve is szállítható.

Kiszérelés:

2,5 liter, 5 liter

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen min. 12 hónapig raktározható.

Rétegfelépítés: A Capadecor Metallocryl INTERIÖR alumínium csillámport tartalmaz, amely lúgos és savas behatásokra, különösen nedvesség jelenlétében, elszíneződéssel reagál. Ezért lúgos kémhatású, nem szívóképes alapfelületeket Disbon 481 EP-Uniprimer-el alapozzuk.

A 3D színkártya szerinti színű, közbenső Caparol Seidenlatex vagy Amphibolin rétegeknek a következő Capadecor Metallocryl INTERIÖR-fedőréteghez illeszkedni kell. Matt festékek közbenső rétegeként nem alkalmasak. A 2. fedőréteg hígítatlan vagy (max. 5%) Capadecor Metallocryl INTERIÖR-rel.

Capadecor Capaquarz: Csak egyszeri átfestés hígítatlan, vagy max. 5% vízzel hígított Capadecor Metallocryl INTERIÖR-rel.

Feldolgozás:

A Capadecor Metallocryl INTERIÖR-t feldolgozás előtt alaposan fel kell keverni. A feldolgozás ideje alatt rendszeresen újból felkeverni.

A Capadecor Metallocryl INTERIÖR feldolgozható ecsettel, hengerrel. A hengerezéshez jó minőségű, rövidszőrű, szivacsmentes hengert kell használni, amely nem hajlamos a két végén nagyobb festékmennyiség felvételére.

Például:

- Storch 143825
- Rotaplast 27920
- Rotaplast 27220
- Wistoba Goldfaden

Az alumínium csillám egységes hatásának elérésére a Capadecor Metallocryl INTERIÖR-t egyenletesen kell felhordani, keresztben elosztatni és egy irányban utánhengerelni. Szórással való felhordáskor, mint más effekt-lakkoknál is, felhősödés jöhet létre, ezért ez a felhordási mód csak kisebb körülhatárolt felületekre ajánlható. Szórásra az Airmix eljárás a legmegfelelőbb. Sima alapfelületeken nagyon mutató hatású lehet elérni a Capadecor Metallocryl EXTERIÖR hengerrel való felhordását követő oválecsettel való átdolgozással.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel.

Felhasználás:

Kb. 100ml/m² rétegenként az enyhén struktúrált felületeken megfelelően több. A pontos felhasználás próbafestés útján állapítható meg.

A feldolgozás alsó hőmérsékletará:

+5°C a környező levegőre és az alapfelületre vonatkozóan.

Száradás:

20°C-on és 65%-os relatív páratartalom esetén 4-6 óra múlva száraz felületű és átfesthető. Alacsonyabb hőmérséklet és

magasabb páratartalom a száradást hosszabbítja.

Figyelem!

Capadecor Metallocryl INTERIÖR nem alkalmas csapadéknak kitett vízszintes felületekre. A terméket különleges tulajdonságainak megőrzése érdekében más anyagokkal nem szabad keverni. Átlapolások elkerülése érdekében „nedvesen a nedvesre” eljárással egy huzamban kell felhordani. A Caparol Tiefgrund TB beltéri alkalmazásakor tipikus oldószerszag léphet fel. Ezért a megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. Érzékeny helyeken inkább Caparol Putzfestigert kell használni.

Alkalmas alapfelületek és azok előkészítése:

Az alapfelületnek hordképesnek, szennyeződésektől és tapadást gátló anyagoktól mentesnek és száraznak kell lenniük.

A felület előkészítés módja a szóban forgó alapfelülettől és annak tulajdonságaitól függ. Ehhez az Amphibolin-ra, ill. a Caparol Seidenlatexre vonatkozó Műszaki információkat figyelembe kell venni.

Megjegyzések

Műszaki tanácsok:

A Capadecor Metallocryl INTERIÖR színválasztéka

Anyagtipikus:

Ezüst árnyalatok Vas árnyalatok

Venato 10 MET Palazzo 125 MET
Venato 20 MET Marill 10 MET
Venato 30 MET Citrus 15 MET
Venato 45 MET Palazzo 5 MET

Arany-árnyalatok Réz-árnyalatok

Palazzo 245 MET Rubin 25 MET
Palazzo 215 MET Papaya 65 MET
Curcuma 45 MET Amber 70 MET
Melisse 35 MET Marill 50 MET

Bronz-árnyalatok

Palazzo 155 MET
Palazzo 160 MET
Curcuma 10 MET
Mai 50 MET

A 3D System-Plus-nak megfelelő színárnyalatok

Amber 10 MET

Amber 45 MET
Amber 95 MET
Aprico 95 MET
Arctis 100 MET
Arctis 65 MET
Arctis 70 MET
Baccara 10 MET
Baccara 5 MET
Barolo 95 MET
Bordeaux 35 MET
Cameo 155 MET
Citrus 10 MET
Citrus 20 MET
Curry 35 MET
Curry 95 MET
Grenadin 95 MET
Jade 70 MET
Lago 45 MET
Lago 50 MET
Laser 10 MET
Lavendel 165 MET
Magma 35 MET
Magma 40 MET
Magma 50 MET
Magma 70 MET
Magma 75 MET
Mai 70 MET
Malachit 40 MET
Melisse 70 MET
Oase 5 MET
Oase 70 MET
Pacific 130 MET
Pacific 155 MET
Pacific 40 MET
Papaya 35 MET
Papaya 40 MET
Papaya 45 MET
Papaya 70 MET
Papaya 95 MET
Patina 45 MET
Patina 50 MET
Pinie 15 MET
Pink 25 MET
Pink 30 MET
Rose 105 MET
Rose 75 MET
Rose 95 MET
Rubin 5 MET
Saphir 5 MET
Siena 40 MET
Tundra 40 MET
Tundra 80 MET
Tundra 95 MET
Tundra 105 MET
Verona 130 MET
Verona 45 MET
Verona 80 MET
Viola 80 MET
Viola 110 MET

A 3D System Plus-nak megfelelő Metallocryl INTERIÖR színárnyalatok fémes jellegük következtében az eredeti színárnyalattól enyhén eltérhetnek. A színárnyalatok fémes hatása a fényviszonyoktól valamint a megvilágítás fajtájától, erősségétől és irányától függően változhat.

A fent felsoroltakon kívül más számos szokásos fémhatású szín, mint pl. RAL, valamint az eddigi Alucryl-árnyalatok is rendelkezésre állnak.

Biztonsági előírások:

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet **S 26** – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni **S 29** – Csatornába engedni nem szabad EWC-kód: 08 01 12 Festék vagy lakk hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től.

Hulladékelhelyezés:

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! A beszáradt festékmaradványok lejárt szavatosságú lakként, festékként, háztartási hulladékként gyűjthető össze! Csak a teljesen kiürült tárolóedény használható újra! A nem beszáradt festékmaradványok a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó! Hulladékjegyzék-kód: 08 01 12 Festék vagy lakk hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó javaslatát!

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét!