

# Caparol Unilatex

**Matt, fehér, kiválóan tapadó beltéri akrilfesték, súrolásálló, mosásálló, környezetbarát, vízzel hígítható, könnyen feldolgozható.**

### Termékleírás

#### Felhasználás:

Caparol Unilatex egy magas fedőképességű diszperziós beltéri festék erős igénybevételnek kitett matt fal- és mennyezetfestékek készítésére.

#### Tulajdonságok:

- vízzel hígítható, környezetbarát
- diffúzióképes
- könnyen feldolgozható
- súrolásálló (3. dörzsállósági osztály az MSZ EN 13 300 szerint)
- magas fedőképesség (3. osztály 7 m/l esetén az MSZ EN 13 300 szerint)

#### Kiszерelés:

5 liter, 10 liter

#### Kötőanyag:

Műgyanta-diszperzió

#### Sűrűség:

Kb. 1,6 g/cm<sup>3</sup>

#### Fényességi fokozat:

Matt

#### Szín:

Fehér

Caparol Unilatex ColorExpressz rendszerben és kereskedelemben kapható diszperziós bázisú színezőfestékekkel pasztell színekre színezhető. Saját színezés esetén színkülönbségek elkerülésére a teljes szükséges mennyiséget kell leszínezni.

#### Tárolás:

Hűvös, száraz, fagymentes a közvetlen napfénytől védett helyen.

#### Biztonsági előírások:

Részletes információk a műszaki termékismertetőben és a biztonsági adatlapon.

#### Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló **S - mondatok:**

**S 2** – Gyermekek kezébe nem kerülhet  
**S 23** – A keletkező permetet nem szabad belélegezni

**S 26** – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

**S 29** – Csatornába engedni nem szabad

Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni. A beszáradt festékmaradványok lejárt szavatosságú lakként, festékként, építési hulladékként, háztartási hulladékként gyűjthetők össze! Csak a teljesen kiürült tárolóedény hasznosítható újra! A nem beszáradt maradványok a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandók.

EWC-kód: 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től.

### Feldolgozás

#### Alkalmas alapfelületek:

Caparol Unilatex alkalmas valamennyi beltéri alapfelületre, mint mészcement és gipszvakolatok, gipszkarton és struktúrtapétákra is feldolgozható.

#### Felületelőkészítés:

Az alapfelületnek tisztának, száraznak, hordképesnek és tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie.

#### Rétegfelépítés:

**Telített, kiegyenlítő festés:** Egyszeri, telített falfestés max. 5% vízzel hígított Caparol Unilatex-el.

Kontrasztos, valamint erősen vagy egyenletlenül szívó felületeket max. 10% vízzel hígított alapozófestéssel kell ellátni.

#### Feldolgozás:

Caparol Unilatex felhasználásrakész. Az alapozó réteg max. 10% vízzel hígítható. Feldolgozás előtt alaposan fel kell keverni. A látható átlapolások elkerülése érdekében az összefüggő felületeket egy menetben, "nedves a nedvesre" eljárással kell lefesteni.

#### Felhordás:

Ecsettel, hengerrel, szórószal.

#### Munkaeszközök tisztítása:

Használat után azonnal vízzel.

#### Anyagfelhasználás:

Kb. 150 ml/m<sup>2</sup> rétegenként. (Ez csak irányérték, a pontos anyagfelhasználást próbafestéssel kell megállapítani.)

#### Feldolgozási hőmérséklet:

A feldolgozási és száradási hőmérséklet a környező levegőre, az anyagra és az alapfelületre vonatkozóan legalább 5°C. A relatív páratartalom a 80%-ot nem haladhatja meg.

#### Száradási idő:

+20°C hőmérséklet és 65% relatív páratartalom esetén: felületszáraz és átfesthető kb. 4-6 óra múlva átszáradt és terhelhető kb. 3 nap múlva. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalom esetén a száradási idő meghosszabodik.

**Az alapfelületeknek tisztának, száraznak és tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lenniük.**

**Mész-, méscement és cementkötésű vakolatok:**

A szilárd, normál szívóképességű vakolatok előkezelés nélkül lefesthetők.

A dűrva, pórozus, lisztesedő, erősen szívó vakolatokat Acryl-Grundfestiger-rel kell alapozni.

**Gipsz- és készvakolatok:**

Egyszeri alapozás Caparol Haftgrund-al vagy CapaPrim-el. A gipszvakolatok felületét finoman át kell csiszolni, majd portalanítani és Caparol Tiefgrund TB-vel alapozni.

**Gipsz építőlapok:**

Shívóképes lapokat Acryl-Grundfestiger-rel vagy Caparol Tiefgrund TB-vel kell alapozni. Tömörített, sima lapokra egyszeri tapadást segítő alapozás Caparol Haftgrund-al vagy Capa Prim-el.

**Gipszkarton lemezek:**

Tapaszolási egyenletlenségeket lecsiszolni. Az átcsiszolt tapaszolást Caparol Tiefgrund TB-vel erősíteni. Ezt követően alapozás Caparol Haftgrund-al vagy CapaPrim-el. Vízoldható, színező anyagokat tartalmazó lapok esetén egyszeri alapozás Caparol Aquasperrgrund-al.

**Beton:**

Az esetleg jelenlevő formaleválasztó anyagmaradványokat, valamint porló, lisztesedő anyagokat eltávolítani.

**Gázbeton:**

Kétszeri alapozás Acryl-Grundfestiger-rel

**Mészhomokkő és kerámiategla falazat:**

Előkezelés nélkül átfesteni.

**Hordképes festések:**

A matt, gyengén szívó festések közvetlenül átfesthetők.

A fénylő felületeket és lakkrétegeket felérdesíteni. Egyszeri alapozás Caparol Haftgrund-al vagy CapaPrim-el.

**Nem hordképes festések:**

A nem hordképes lakk- és diszperziós festék, vagy műgyanta vakolat rétegeket eltávolítani. Enyhén szívó, sima felületekre egyszeri alapozás Caparol Haftgrund-al vagy CapaPrim-el. Dűrva, pórozus, lisztesedő ill. erősen szívó felületeket Acryl Grundfestiger-rel alapozni.

A nem hordképes ásványi festékrétegeket mechanikusan eltávolítani és a felületet portalanítani. Egyszeri alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel.

**Enyves festékek:**

Lemosással teljesen eltávolítani. Egyszeri alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel.

**Festetlen fűrészesporos és papírdombortapéták:**

Előkezelés nélkül átfesteni.

**Nem tapadó tapéták:**

Maradékalanul eltávolítani. Ragasztó és makulatúra maradványokat lemosni. Alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel.

**Gombás felületek:**

A gombásodást nedves lekeféléssel vagy lekaparás útján mechanikusan eltávolítani. A felületeket Capatop-al átmosni és alaposan száradni hagyni.

Alapozás az alapfelület fajtája és sajátossága szerint. Erősen gombás felületekre Indeko-W-t, Malerit vagy Fungitex-W-t használni.

**Nikotin-, nedvesség-, korom- és zsírfoltos felületek:**

A nikotinszennyeződést, valamint a korom- és zsírfoltokat zsíroló hatású háztartási tisztítószerrel tartalmazó vízzel lemosni és alaposan kiszáradni hagyni. A kiszáradt nedvességfoltokat száraz kefével tisztítani. Szigetelő alapozás Caparol Aquasperrgrund-al.

**Kis hibahelyek:**

Megfelelő előmunkálatok után Caparol Glettspachtel-el a használati utasítás szerint kijavítani és esetleg utánaalapozni.

**Műszaki tanácsadás:**

Ez a műszaki termékismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó javaslatát.

Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.  
Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.