

Fungitex-W

**Hosszantartó gomba- és baktériumölő hatású latexfesték.
Súrolásálló, selyemmatt DIN 53 778 szerint.
Kiválóan tisztítható.**

Alkalmazás

Alkalmazás:

A Fungitex-W egy speciális latexfesték, gomba- és baktériumölő hatással gombásodásnak kitett beltéri felületeknél (sörfőzde, tejgazdaság, vágóhíd, konzervgyár, szaniter helyiségek és lakótér stb.) megelőzésre. DIN 53 778 szerint súrolásálló, ezáltal olyan felületekre is alkalmas, melyek gyakran kerülnek tisztításra és fertőtlenítésre és ezáltal tulajdonságai megfelelnek az élelmiszerhigiéniai előírásoknak.

Kiemelt gyógyászati egységekben, mint műtők, kiemelt helyiségek falfestésére is alkalmas.

Tulajdonságok:

Súrolásálló DIN 53 778 szerint.

Vízzel hígítható és szagtalan.

Diffúzióképes.

Hosszantartó fungicid és baktericid tulajdonságú.

Oldószermentes.

Könnyen felhordható.

Tisztíthatóság és ellenállóképesség vizes fertőtlenítő és tisztítószereknek.

Kötőanyag:

Műanyag disperzió.

Fényességi fok:

Selyemmatt.

Szín:

Fehér. Max 5 %-ig Alpinacolor vagy AVA-Amphibolin színezőfestékkel színezhető.

Önálló színezésnél a teljes felhasználni kívánt mennyiséget el kell keverni, a színeltérések elkerülése érdekében.

100 liter vagy nagyobb mennyiség esetén gyári színezés lehetséges.

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen.

Kiszérelés:

12,5 liter.

Biztonsági előírások:

Gyermekektől elzárt helyiségben tároljuk. Szembe kerülés esetén azonnal vízzel kimosni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz fordulni és a csomagolást felmutatni. Szórásnál a szórt ködöt nem szabad belélegezni. Nem juthat a talajba, természetes vizekbe és csatornarendszerbe. Bővebben lásd: Biztonsági Adatlap.

Hulladék elhelyezés:

Csak az üres kiszérelést szabad a hulladéktárolóba dobni. Folyékony anyagmaradékot vizesbázisú festékek hulladékként, a beszáradt anyagmaradékot háztartási hulladékként kezelendő.

Előkészítés:

Gombás felületet mechanikusan eltávolítani, Capatox-al átmosni és jól megszáradni hagyni.

Rétegfelépítés:

Alap, ill. közbenső bevonat:

Fungitex-W max. 10 % vízzel hígítva.

Fedő bevonat:

Fungitex-W max. 5 % vízzel hígítva.

Felhordás:

Ecsettel, hengerrel.

Munkaeszközöket használat után vízzel tisztítani.

Felhasználás:

Kb. 150 ml/m² sima felületen, rétegenként. Durvább felületre értelemszerűen több.

Pontos mennyiség csak próbafelhordással állapítható meg.

A bevonat vastagsága nagymértékben befolyásolja a baktericid és fungicid hatás tartósságát, ezért a Fungitex-W-t mindig bőven és egyenletesen kell felhordani.

A megadott értékeknél kevesebb mennyiségben nem alkalmazható.

Alsó feldolgozási hőmérséklet:

+5°C környezeti és alaphőmérséklet.

Száradási idő:

+20°C és 65 % relatív páratartalom mellett 4-6 óra után porszáras és átvonható. 3 nap után átszáradt és terhelhető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom mellett a záradási idő hosszabbodik.

Figyelem!

Olyan helyiségekben, ahol élelmiszert tárolnak, vagy gyártanak nem alkalmazhatóak oldószeres alapozók. Ezért vízzel hígítható alapozók pl. Capasol vagy Caparol Haftgrund alkalmazható ilyen helyiségekben.

Alkalmasságok

Az alapfelületnek száraznak, tisztának, hordképesnek és egyéb anyagoktól mentesnek kell lennie.

Vakolatok:

Stabil, normál szívóképességű vakolatokat előkészítés nélkül lehet bevonni. Porzó, málló, szívó vakolatokra alapozás Acryl-Hydrosollal ill. Capasollal.

Gipsz és készvakolat:

Alapozás Caparol Haftgrunddal. Mész-lerakódást lecsiszolni, leportalanítani és Caparol-Tiefgrund TB-vel alapozni.

Gipszlapok:

Szívó lapokra alapozás Acryl-Hydrosollal, vagy Caparol Mélyalapozó TB-vel. Sűrű, sima lapokra tapadásközvetítő alapozás Caparol-Filtergrund LF-fel.

Gipszkarton lapok:

Habarcskéleket lecsiszolni. Puha gipszkartonlapokat Caparol Tiefgrund LF-fel erősíteni. Alapozás Acryl-Hydrosollal vagy Capasollal. Vízzel oldódó elszíneződő alapanyagokat tartalmazó lapokat Caparol-Filtergrunddal alapozni.

Beton:

Esetlegesen meglévő leválasztó anyagokat, porzó, málló részeket eltávolítani.

Gázbeton:

Alapozás Capaplex-szel, 1:3 arányban vízzel hígítva.

Vakolatlan mészhomokkő és téglafalak:

Előkészítés nélkül bevonni.

Hordképes bevonatok:

Matt, gyengén szívó rétegeket közvetlenül bevonni. Fénylő felületeket, lakkozott felületeket fel kell csiszolni. Alapozás Caparol Haftgrunddal.

Nem hordképes bevonatok

Nem hordképes lakk-, és diszperziós festék- vagy műgyanta vakolatrétegeket el kell távolítani. Gyengén szívó, sima felületekre alapozás Caparol Haftgrunddal. Porzó, szívó felületekre alapozás Acryl-Hydrosollal. Nem hordképes ásványi bevonatokat mechanikusan eltávolítani és portalanítani. Alapozás Caparol-Tiefgrund TB-vel.

Enyves festék bevonatok

Alapig lemosni. Alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel.

Bevonat nélküli farost-, relief-, vagy nyomott papírtapéták

Előkészítés nélkül bevonni.

Nem tapadó tapéták

Maradéktalanul eltávolítani. Enyv- és makulatúra maradványokat lemosni. Alapozás Caparol-Tiefgrund TB-vel.

Nikotin-, víz-, korom-, olaj-, vagy zsírfoltos felületek

Izoláló, szigetelő alapozás Caparol Filtergrund. Erősen szennyezett felületeket IsoDeckkel bevonni.

Faszerkezetek:

Vízzel hígítható, környezetbarát Capacryl Acryl-Lack termékekkel, vagy Capadur Colorral bevonni.

Kiseb hibás felületek:

Megfelelő előkészítés után Caparol-Akkordspachtellel előírás szerint kijavítani és esetlegesen lealapozni.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.