

DupaMatt W

Penészgátló tulajdonságú, matt speciális beltéri falfesték -Megoldás a kritikus alapfelületekre.

Tulajdonságai: Oldószert tartalmazó matt, feszültségmentes, mosás és dörzsölés álló, tároláskor és felhordáskor fagyra nem érzékeny, alkáli rezisztens, aromamentes rendkívül széles körben felhasználható beltéri falfesték. A DupaMatt rendkívüli fedőképességű (99,8% DIN 53 778 szerint), vízpára áteresztő, száradás után teljesen szagmentes falfesték.

Alkalmazási terület: Különösen alkalmas kritikus, elszennyeződött alapfelületeken, pl. enyves-olaj- vagy mészfestéseknél. Alkalmas gipszes felületekre, fa- és faforgácslapokra, kiszáradt beázási foltok, zsír, nikotin, korom szennyeződések esetén is, komolyabb előkészítés és alapozás nélkül felújításhoz és új felületek festéséhez. Használható továbbá penészedésnek kitett felületek felújító festéséhez is.

Fényességi fok: Matt DIN 53 778 szerint **Szín:** Fehér.

Tárolás: Az edényeket jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyiségben kell tárolni.

Felületükön erősen porló vakolatok Gondosan lekefélni és Caparol Tiefgrund TB-vel jól átítani.

Rétegfelépítés Stabil, normál szívóképességű alapoknál további előkezelés nem szükséges. Fedő bevonat: egy telített, bőséges DupaMatt réteg hígítatlanul.

Erősen kontrasztos alapfelületeknél egy második réteg felhordása is szükséges.

Erősen szívó alapoknál a második réteg „nedves a nedvesen” az első réteg lemattulása esetén vagy száradás után a következő napon szükséges.

Felhordás: Oldószerálló ecsettel, hengerrel, robbanás biztos szóró berendezésekkel.

Szerszámok tisztítása: Tesztbenzinnel ill. ecsettisztítóval

Alsó feldolgozási hőmérséklet: 0 °C alatti hőmérsékleteken is felhordható (környezetei, alap- és anyaghőmérséklet) amennyiben az alapfelület mentes a jégkristályoktól.

Színezés: Csak oldószerálló színezőpasztákkal max. 3%-ig ill. Gyárilag színezhető 100 literes rendelt mennyiség felett.

Hígítás: DupaMatt feldolgozáskész konzisztenciájú állapotban kerül forgalomba, hígítani nem szükséges, amennyiben felhordása szórással történik a konzisztenciát DupaMatt hígítóval lehet beállítani.

Anyagfelhasználás: Kb. 150 ml/m² rétegenként sima felületnél, normál szívóképesség esetén. Durva felületeken nagyobb anyagfelhasználással kell számolni. (A pontos anyagfelhasználást a helyszínen próbafestéssel kell meghatározni)

Száradási idő: +20°C és 65% relatív páratartalom mellett 2 óra után porszáraz 4 óra után megfogható, 2-3 hét után átkeményedett. Alacsonyabb hőmérséklet és nagyobb páratartalom mellett a száradási idő hosszabbodik.

Figyelem! A termék különleges tulajdonságai miatt egyéb termékkel keverni nem szabad. Az átlapolások elkerülése érdekében a DupaMatt falfestéket egy menetben, „nedves a nedvesre” eljárással kell felhordani.

Biztonsági előírások: Alifás szénhidrogénekben oldott, sűrített növényi olaj alapú falfesték penészgátló hatóanyagokkal. **S 2** – Gyermekek kezébe nem kerülhet **S 7/9** – Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó **S 16** – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás **S 23** – A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni **S 29** – Csatornába engedni nem szabad **S 38** – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni **S 51** – Csak jól szellőztetett helyen használható **S 62** – Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

Hulladékéelhelyezés: **Termék:** Veszélyes hulladék gyűjtőhelyen lejárt szavatosságú festékként leadható. Háztartási hulladékkal együtt nem ártalmatlanítható. Csatornába engedni nem szabad. 08 01 11 **Szavatosság:** 24 hónap. **Gyártási idő:** lsd. a csomagoláson.

Származási hely: EU **Forgalmazza:** Caparol Hungária Kft. 1108 Budapest, Gyömrői út 140. Tel.: 1/ 264-8914, 1/ 265-1594 Internet: www.caparol.hu E-mail: caparol@caparol.hu