

Termékleírás
24.10.2005
(Korábbi dátum -)



Kiva Furniture Lacquer, gloss (Beltéri lakk)

Típus Vízhígítású, szagtalan, nem sárguló akrilát-lakk beltéri fa felületekre.

Alkalmazhatóság Beltéri fa felületekre alkalmas. Asztalok, székek, könyvespolcok, lambéria, ajtók, játékok, stb. felületekre. Felhasználható továbbá pácolt felületek védelmére. Nem alkalmas fa padlók kezelésére.

Felhasználási javaslat Asztalok, székek, könyvespolcok, lambéria, ajtók, játékok, stb. felületekre. Felhasználható továbbá pácolt felületek védelmére.

Műszaki adatok



Bázis festék EP

Színskála Tikkurila Beltéri Lakk Színkártya

Színkártyák Beltéri lakk színkártya

Fényességi fokozat fényes

Építési anyag M1

kibocsátási osztálya

Fedőképesség 8-14 m²/l rétegenként.

A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.

Kanna méretek 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l és 9 l

Hígító Víz

Keverési arány Szükség esetén hígítsa a festéket max. 5%-ban vízzel.

Felvitel módja Felhordható ecsettel, ronggyal vagy szórással. Poliészter és nylon ecseteket használjunk a festéshez.

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén Èrintésszáraz ½ óra elteltével és átfesthető 1 óra múlva. A lakkozott felület 2 hét elteltével éri el a végső keménységét. Az első két hétben kerülje a felület erős terhelését.

mosásellenállóság Jó (DIN 53778)

vegyi ellenállóság Jó (ISO 2812-1). Kávé, tea, stb. foltokat azonnal fel kell törölni a felületről.

Szárazanyag tartalom Kb. 32%

Sűrűség Kb. 1,0 kg/l, ISO 2811.

Tárolás Fagytól védendő.

Termékkód 853/4/5_6404

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +10°C legyen és a levegő relatív páratartalma, pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden felületi szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). A még kezeletlen fa felületeket nedvesítse tiszta vízzel, hogy előtűnjenek a laza rostok, hagyjuk megszáradni, majd csiszoljuk át a felületet finom csiszolóanyaggal. A korábbi, gyenge minőségű bevonatot teljesen távolítsa el a felületről. Javítson mindenféle repedést, lyukat a megfelelő Tikkurila tömítő anyaggal. A javítás után csiszolja át a felületet. A csiszolásakor keletkezett port távolítsa el.
Lakkozás	Használat előtt, illetve közben is, keverje fel a festéket. Vigyen fel 2-3 réteg Kiva Beltéri Lakkot a felületre, annak állapotától függően, illetve a kívánt szín eléréig. A lakkot mindig a fa szálirányában vigye fel, a rétegek között hagyjon 1 órát a száradásnak. Amennyiben szükséges csiszolja át a felületet, majd távolítsa el a csiszolásakor keletkezett port. Vigyen fel további 1 vagy 2 réteg Kiva Padlólakk Alapozót, 30-60 perc száradási időt hagyva a rétegek között.
Szerszámok tisztítása	Használat után azonnal öblítse le vízzel. Megkeményedett vestékre használjon Tikkurila Pensselipesu-t.
Karbantartási útmutató	A festés után egy hónapig ne tisztítsa a felületet, majd a következőket tegye: tisztítsa a felületet pH-semleges (pH 6-8) mosogatószerrel egy puha kefével, szivaccsal, vagy ruhával. A nagyon szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítófolyadékkal egy rongydarabbal, vagy egy szivaccsal. Óvatosan öblítse le a felületet. A festés után egy pár hétig óvatosan bánjon a felülettel, mert a lakk teljes kikeményedése normál körülmények között kb. egy hónapig tart. Ha a felületet mindenképpen tisztítani kell a lakkozás után, tegye azt egy puha kefével vagy rongydarabbal.
Karbantartó kezelés határérték	Maintain with Kiva Furniture Lacquer or a similar water-borne lacquer. EU határérték erre a termékre kategória/alkategória: (cat A/e) 130g/l(2010)

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétlerakó helyre szállíthatók. További információkért kérjen biztonsági adatlapot a forgalmazótól. 263

SZÁLLÍTÁS

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.