

Kiva Floor Lacquer (Padlólakk) - (korábban: Parketti-Ässä)

Típus	Vízhígítású, szagtalan, poliuretán - akrilát lakk, beltéri fa felületek kezelésére. Fényes és félfényes fényességi fokozatban kapható.
Alkalmazhatóság	Beltéri fa felületek kezelésére alkalmas. Parketta, hajópadló, stb. felületekre. A Kiva Padlólakk felhasználható már korábban lakozott felületekre is. Használata azonban nem ajánlott diamond pine, smoked oak or stabilized brown beech felületekre.
Felhasználási javaslat	Parketta, hajópadló, stb. felületekre.
Műszaki adatok	 Bázis festék EP Színskála Tikkurila Beltéri Lakk Színkártya Színkártyák Beltéri lakk színkártya Fényességi fokozat félmatt Építési anyag M1 kibocsátási osztálya Fedőképesség 10-15 m²/l rétegenként. A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják. Kanna méretek 1 l, 2.7 l és 9 l Hígító Víz Keverési arány Szükség esetén hígítsa a festéket max. 5 %-ban vízzel. Felvitel módja Felhordható ecsettel és szórással. Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén Èrintésszáraz 1 óra elteltével és átfesthető 3 óra múlva. Az első két hétben kerülje a felület erős terhelését. Az első hétben ne terítse semmit a felületre (szőnyeg, stb.), mert az hátrányosan befolyásolhatja a kikeményedés folyamatát. mosásellenállóság Jó (DIN 53778) vegyi ellenállóság Jó (ISO 2812-1). Oldószernek nem áll ellen. Szárazanyag tartalom Kb. 32% Sűrűség Kb. 1,0 kg/l, ISO 2811. Tárolás Fagytól védendő.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +15°C legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden felületi szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). A korábbi, gyenge minőségű bevonatot teljesen távolítsa el a felületről. Javítson mindenféle repedést, lyukat a megfelelő Tikkurila tömítő anyaggal ill. Kiva Padlólakk Alapozó vagy Kiva Padlólakk és a legutolsó csiszoláskor keletkezett faforgács összekeverésével előállított tömítő anyaggal.
Lakkozás	A még kezeletlen ill. a már kezelt felületeket helyenként, alapozza Kiva Padlólakk Alapozóval, az alapozó használati utasításai szerint.
	Használat előtt keverje fel a lakkot. Kerülje a habosodást. Vigyen fel 2 vagy 3 réteg Kiva Padló Lakkot a felületre. A lakkot mindig a fa szálirányában vigye fel, kerülve az ecsetnyomok átfedését., a rétegek között hagyjon 1-3 órát a száradásnak. A felhordás előtt tervezze meg a festés menetét.
Szerszámok tisztítása	Használat után azonnal öblítse le vízzel. Megkeményedett vestékre használjon Tikkurila Pensselipesu-t.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók. További információkért kérjen biztonsági adatlapot a forgalmazótól. 263

SZÁLLÍTÁS

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.