

Termékleírás
11.03.1997
(Korábbi dátum -)



Paneeli-Ässä Titan (Panel Ace Titan) (Semi-matt) - Panel lacquer

Típus

Semi-matt, vízzel hígítható beltéri akrilát lakk. A lakkban lévő szervesetlen anyag hatékonyan véd a nap UV-sugárzásával szemben. A Paneeli-Ässä lakk tartós védelmet ad a fa elsötétülése ellen.

Alkalmazhatóság

Különböző világos fafelületekre, mint fa falra, fa mennyezetre vagy ajtókra. A kiszáradt lakk felülete kissé világos árnyalatú. Nem alkalmazható sötét fára, pácolás konzerválására, sem pedig padlóra, illetve bútorokra.

Felhasználási javaslat

Fa falak, fa mennyezetek, gerendaházak belső terei, ajtók és egyéb világos fafelületek.

Műszaki adatok



Fényességi fokozat	fél matt
Fedőképesség	Gyalult felületre kb. 8 - 12 m ² /l.
Kanna méretek	1 l, 3 l és 10 l
Hígító	Víz
Felvitel módja	Ecsetelés, szórás.
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	Porszárz kb. fél óra múlva. A következő réteg felhordása és a csiszolás 2-3 óra múlva történhet.
Szárazanyag tartalom	24%
Sűrűség	Kb. 1.0 kg/l ISO 2811
Tárolás	Fagytól védendő.
Termékkód	005_3165

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A lakkozendó felület legyen száraz, a hőmérséklet ne csökkenjen +10°C alá, és a levegő relatív páratartalma ne emelkedjen 80% fölé.
Előkészítés	Kezeletlen fafelület: tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől és a portól és szükség esetén csiszolja át. Korábban lakkozott felület: mosószerrel mossa le a korábban lakkozott felületet, majd gondosan öblítse le vízzel. Kaparóvassal távolítsa el az összes leváló lakkot. Csiszolópapírral csiszolja át a teljes felületet, majd távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.
Lakkozás	A felhasználást megelőzően a Paneeli-Ässä lakkot, az edény alján lévő anyagot is beleértve, jól fel kell keverni, hogy a mattító anyag jól elkeveredjen a lakkal. Szükség esetén 10%-ban vízzel hígítható. A lakkozást két rétegben a fa erezetének irányában kell elvégezni. A teljes felületet egy ütemben lakkozza le azért, hogy két lakkréteg találkozása elkerülhető legyen. Az első réteg felhordását követően finoman csiszolja át a felületet.
Szerszámok tisztítása	Vízzel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
Karbantartási útmutató	1 month after application: Clean the surface with neutral cleaning agent (pH 6-8) using smooth brush, sponge or cleaning cloth. The surface must not be left wet. Very dirty surfaces can be cleaned with a slightly alkaline (pH 8-10) detergent using e.g. a cloth, mop or sponge. Rinse the surface thoroughly.
Karbantartó kezelés	Maintenance lacquering of Panel-Ace Titan can be done with the same or a similar water-borne lacquer.
határérték	(cat A/e) 130g/l(2010)

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele nem igényel üzembiztonsági jelzések alkalmazását. Használata során gondosan kell eljárni és kerülni kell az allergia kialakulását. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A folyékony hulladék a veszélyes hulladékok lerakóhelyére szállítandó. Az üres, száraz dobozok újrafeldolgozhatók, vagy ilyen lehetőség hiányában hagyományos szemétkerakó helyre továbbíthatók.

SZÁLLÍTÁS

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.