



Capatect Vakolatalapozó

(Capatect Putzgrund)

Pigmentált, vizes bázisú alapozófesték Capatect struktúrvakolatokhoz

A 650

Termékleírás

Alkalmazási terület:

Kiváló tapadást és egyenletes szívó-képességet biztosító alapozófesték Capatect struktúrvakolatokhoz.

Kötőanyag:

akrilátkopolimer, szilikongyanta és szilikátok (ASS-speciális kötőanyag) kombinációjából.

Tulajdonságok:

- elegáns feldolgozhatóság
- vízzel hígítható
- diffúzióképes
- feszültségmentes
- környezetbarát
- víztaszító
- felületmegkötő hatású

Sűrűség: 1,5 kg/ dm³

Konzisztencia: Pasztózus.

Szín: Fehér.

A struktúrvakolat kívánt színéhez való közelítés gyár által is lehetséges.

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edényben kb. 1 évig tárolható.

Kiszérelés:

7 és 25 kg-os vödör

Biztonsági előírás:

Ez a termék a kémiai törvényeknek megfelelően nem minősül veszélyesnek.

Hulladék elhelyezés:

Veszélyeshulladék tárolóban. Veszélyeshulladék égetőben. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

Feldolgozás

A Capatect-Vakolatalapozót alapos felkeverés után hígítatlanul lehet felhordani. Legfeljebb 5 %-ban hígítható a kívánt állag elérése érdekében.

Felhordás:

Új és régi alapfelületeknél egyaránt ajánlott a Capatect-Vakolatalapozó használata. Az alapfelület által kívánt bevonat elérése érdekében, a legjobb módszer a hengerrel való felvitel.

A felhordás hőmérséklethatára:

Az anyag, a környezet és az alapfelület egyaránt min. +5°C legyen. Közvetlen napsugárzás mellett, esőben vagy erős szélben ne hordjuk fel. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén 4 óra elteltével a felület porszáraz és 12 óra után a felület átvonható. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő meghosszabbodik.

Esős idő esetén, a károsodások elkerülése érdekében, a felületet a száradási idő alatt takarjuk le.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Alkalmazható alapok

-Beágyazó rétegeknél, pl. Capatect Klebe und Spachtelmassen alkalmazható (Capatect struktúrvakolatok felhordása előtt)

-Alapvakolat P II, P III

-Beton

-Gipszkartonlapok vagy alapvakolat P IV + P V beltérre

Az alapfelület előkészítése:

Az alapfelületnek tisztának, hordképessnek, száraznak és egyéb, a felületről leváló alkotóelemektől mentesnek kell lennie.

Az új alapvakolatokat 3-4 hét kötési idő elteltével lehet bevonni. A javított felületek is legyenek jól kikeményedve és szárazak.

Felhasználás:

Kb. 200 g/ m²

Pontos értékeket a helyszínen, próbafelhordással lehet meghatározni.

Exakt felhasználás esetén próbafelhordást kell végezni.

Műszaki tanácsadás

Minden a gyakorlatban előforduló alapot és azok festés-technikai kezelését ebben a brosúrában nem lehet kitérni. Nehéz esetekben szaktanácsadóink részletes és a tárgyra vonatkozó tanácsokkal állnak az Önök rendelkezésére.