



Műszaki Információ Caparol Nr. A654

Caparol Haftgrund

A654

(Primalom Universal Haftgrund)

Vízzel hígítható, pigmentált és tapadást közvetítő alapozó festék

Termékleírás

Alkalmazási terület:

Speciálisan mint tapadást közvetítő, tapadó előbevonat sima és kis mértékben szívó felületekhez rákövetkező diszperziós-, szilikát- és szilikon-emulziós anyagokból készült bevonatok esetén.

Kötőanyag-bázis:

Akrilát, szilikát, szilikon-emulziós bázis.

Szín:

Fehér

Színezés:

Primacolorral vagy Primalon teljes- és árnyaló festékekkel (maximum 5 %), vagy CE rendszerrel.

Tárolás:

Hűvösen és fagytól mentesen. Eredeti csomagolásban lezárva 12 hónapig tárolható.

Kiszerezés:

5 liter és 12,5 liter

Hulladék elhelyezés:

Különleges hulladék-depónia, különleges hulladék-égetés. Háztartási hulladékkal nem szabad eltávolítani, hanem a problematikus anyagok gyűjtőhelyén kell leadni. Csatornahálózatba vagy természetes vizekbe engedni nem szabad.

Feldolgozás

Az alapoknak szennyeződésektől, tapadást gátló anyagoktól menteseknek és száraznak kell lenniük. Egy alapmázolás esetenként az alaptól függően max. 5 % vízzel hígítva.

Felhordási eljárás:

Ecsettel, hengerrel vagy szórással. (Airless készülék számára nem alkalmas).

Feldolgozási hőmérséklet:

Környező levegőre, anyagra és alapra: min. +5 °C. Közvetlen napsugárzástól óvni kell. Esőben vagy erős szélben nem szabad feldolgozni. Óvatosság az éjszakai fagyveszélynél!

Hígítás:

Tiszta vízzel (maximum 5 %).

Felhasználás:

Mintegy 200–300 g/m² (irányérték garancia nélkül, egzakt felhasználást próbafelület útján kell meghatározni).

Száradási idő:

+20 °C és 65 % relatív légnedvesség esetén legalább 12 óra múlva száraz felületű és átkenhető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb légnedvesség meghosszabbítja a száradási időt.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal, vízzel.

Kérjük figyelembe venni:

A terméknek speciális tulajdonságát megtartása végett nem szabad más termékekkel elegyíteni.

Egyéb információk:

Ez a termék nem veszélyes készítmény a kémiai törvény értelmében. Mégis kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek figyelembe venni a feldolgozás során szokásos óvatossági és higiénés intézkedéseket. Nem szabad, hogy gyermekek kezébe kerüljön. Kiöntés esetén folyadékmegkötő szerekkel (homok, fűrészforgács vagy hasonló) kell felitatni és eltávolítani.

Műszaki tanácsadás:

Minden a gyakorlatban előforduló állapot és azok felvitel-technikai kezelését ebben a brosúrában nem lehet kitárgyalni. Nehézes esetekben szaktanácsadóink részletes és a tárgyra vonatkozó tanácsokkal állnak az Önök rendelkezésére.