

Capagrund

657

Fehér színű, vízzel hígítható, pigmentált, kül-, és beltéri alapozófesték

Alkalmazás

Felhasználási terület:

Fehéren pigmentált speciális alapozó ásványi alapú kül- és beltéri falfelületekre, illetve régi műgyantavakolatokra és hőszigetelő rendszerekre. Oldószert tartalmazó polimerizált gyan-
tafestékek esetén is alkalmazható alapozóként.

Speciális alkalmazási területe sima felületeken alapréteggént az azt követő műgyantavakolatokhoz.

A Capagrund alapozó kiválóan tapad és lényegesen megkönnyíti a felhordást és strukturálást a műgyanta vakolatok esetén.

Tulajdonságai:

Feldolgozásra kész, vízzel hígítható, környezetkímélő, enyhe szagú, tapadásközvetítő.

Kötőanyag:

Műanyag diszperzió DIN 55 945 szerint.

Sűrűség:

Kb. 1,4 g / cm³.

Szín:

Fehér

A Capagrund alapozó max. 25% Alpinacolor vagy Amphibolin színező festékekkel színezhető.

ColorExpress rendszerben színezhető.

Figyelem:

Gyermekek elől elzártnak kell tárolni. Ha a szembe kerül, vízzel azonnal ki kell öblíteni. A szórásnál a keletkező gőzt nem szabad belélegezni. Nem szabad csatornába, folyóvizekbe, talajba engedni.

További adatok. Lásd biztonsági adatlap.

Kiszérelés:

2,5 liter, 5 liter, 10 liter

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen.

Hulladék elhelyezés:

Csak maradéktalanul kiürített göngyöleg adható le újrahasznosításra. Folyékony állagú anyagmaradékot a vizes bázisú festék hulladékként, a beszáradt anyagmaradékokat, mint megkötött festék vagy háztartási hulladék kell elhelyezni.

A termék összetétele:

Akrilgyanta diszperzió, titándioxid, kalcium karbonát, szilikátok, víz, filmképződést elősegítő anyag, tartósítószer.

Feldolgozás

Az alap előkészítése:

Az alapnak szennyeződéstől, leváló részekről mentesnek és száraznak kell lennie. Kérjük, olvassa el a VOB C része DIN 18 363 3. bekezdését.

A különböző alapok esetén való felhasználhatóság és azok szükséges előkészítése vonatkozásában kérjük, olvassa el az „Alapok és azok előkészítése” c. 650. számú műszaki információt.

Feldolgozás:

Általában a Capagrund alapozót hígítás nélkül feldolgozható. Max. 3%-ig vízzel hígítva a feldolgozási konzisztencia beállítható.

Alkalmazás:

Sima felületeken 150-200 ml/m². Durva felületeken a felhasználandó mennyiség arányosan nő. A pontos felhasználási mennyiség próbaréteg készítésével határozható meg.

Felhordás:

Hengerrel, ecsettel vagy szórással. A szerszámokat használat után vízzel mossuk ki.

Anyag összeférhetőség:

Annak érdekében, hogy a Capagrund alapozó megőrizze speciális tulajdonságait kizárólag Alpinacolorral, vagy AVA-Amphibolin színező festékek keverjük. Más anyagot ne használjunk!

Hígítás:

Kizárólag vízzel hígítható.

A feldolgozási hőmérséklet:

Az anyag-, környezet- és alapfelület hőmérséklete legalább 5 °C legyen.

Száradási idő:

+20°C-on és 65% rel. páratartalom mellett 12 óra múlva átdolgozható. Alacsonyabb hőmérsékleten a száradási idő kitolódhat.

Figyelem:

A Capaplex vízszintes, nedveségnek kitett felületek bevonására nem alkalmas.

Műszaki tanácsadás:

Minden a gyakorlatban előforduló alapot és azok festés-technikai kezelését ebben a brosúrában nem lehet kitérni. Nehéz esetekben szaktanácsadóink részletes és a tárgyra vonatkozó tanácsokkal állnak az Önök rendelkezésére.