

# Capaplex

## Vízzel hígítható, nem pigmentesített speciális alapozó külső és belső használatra.

### Termékleírás

#### Felhasználási terület:

Capaplex egy vízzel hígítható szintelen, diszperziós-alapozó, olyan szilárd alapfelületek szivás kiegyenlítésére, amelyek erős vagy nem egyenletes szívóhatásúak.

Különösen alkalmas pórusbeton felületekhez.

Az alapozást követő plasztikus bevonatok bedolgozhatósági /nyitott/ idejét a Capaplex alapozás lényegesen megnöveli.

#### Tulajdonságok:

- Időjárásálló
- Vízzel hígítható
- Környezetbarát és enyhe szagú
- Alapfelületet megerősítő

#### Kötőanyagbázis:

Modifikált vizes műgyanta diszperzió.

#### Sűrűség:

Kb. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

#### Kiszerezés:

1 liter  
5 liter  
10 liter

#### Figyelmeztetés:

Gyermekek elől elzártnak kell tárolni. Ha a szembe kerül, vízzel azonnal ki kell öblíteni. A szórásnál a keletkező gőzt nem szabad belélegezni. Nem szabad csatornába, folyóvizekbe, talajba engedni.

#### Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen.

#### Hulladék elhelyezés:

Csak maradéktalanul kiürített göngyöleg adható le újrahasznosításra. Folyékony állagú anyagmaradékot a vizes bázisú festék hulladékként, a beszáradt anyagmaradékokat, mint megkötött festék vagy háztartási hulladék kell elhelyezni.

### Feldolgozás

#### Az alap előkészítése:

**Az alapnak mindig tisztának, tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie.** Kérjük, hogy a terméknek a különböző alapfelületeken való alkalmazhatóságához és azok szükséges előkészítéséhez a 650. számú Műszaki Termékismertetőben foglaltak figyelembe vételét.

#### Feldolgozás:

Normál szívóhatású alapokra a Capaplex-et 1-2 rész vízzel kell hígítani.

Erősen szívó alapoknál a Capaplex-et 3-4 rész vízzel kell hígítani és szükség esetén kétszer átkenni.

Festetlen porózus beton alapfelület esetén a Capaplex-et 3 rész vízzel hígítva kell felhordani.

Selyemmatt bevonatok készítése esetén beltérben a Capaplex-et 1-2 rész vízzel hígítani, selyemfényű bevonatként hígítás nélkül kell felhordani. Enyves festékek nemesítéséhez vagy enyvezett festékekhez kb. 5% Capaplex-et kell hozzáadagolni.

#### Anyagfelhasználás:

Az anyagszükséglet kb. 50–200 ml/m<sup>2</sup> a felhasználás módjától, az alapfelülettől és a hígítás mértékétől függően. Egzakt felhasználás és a hígítás foka próbareteg készítésével határozható meg.

#### Felhordás:

Hengerrel, ecsettel és szórással. A munkaeszközöket használat után vízzel kell kimosni.

#### Más alapanyagokkal történő alkalmazás lehetősége:

Minden Caparol diszperziós anyaggal együtt használható.

#### Feldolgozási hőmérséklet:

Az anyag-, környezet- és alapfelület hőmérséklete legalább 5 °C legyen.

#### Hígítás:

kizárólag tiszta vízzel

#### Száradási idő:

+20°C és 65% relatív páratartalom esetén körülbelül 12 óra múlva átdolgozható. Alacsonyabb hőmérsékleten a száradási idő kitolódhat.

#### Figyelem!

A Capaplex vízszintes, nedvesnek kitett felületek bevonására nem alkalmas.

#### Műszaki tanácsadás

Minden a gyakorlatban előforduló alapot és azok festés-technikai kezelését ebben a brosúrában nem lehet kitérni. Nehéz esetekben szaktanácsadóink részletes és a tárgyra vonatkozó tanácsokkal állnak az Önök rendelkezésére.