

Capatect SH Struktúrvakolatok

- Szilikongyanta kötőanyagú, ásványi karakterű struktúrvakolatok
- Hidrofób, kiváló diffúzióképességgel

(Capatect SH-Reibputz 15,20,30,60)
(Capatect SH-Rillenputz 20,30)

Alkalmazás

Alkalmazás:

Dekoratív struktúrvakolat gördülőszemcsés (Rillenputz) vagy nem gördülőszemcsés (Reibputz) struktúrájú homlokzati, ill. beltéri felületek kialakításához. Kiválóan alkalmas a Capatect hőszigetelő rendszerek (kivéve Ct SH-Reibputz 10) és a Capatect vakolatjavító rendszerek felületképzésére.

Tulajdonságok:

Száradás után hidrofób és kiváló diffúzióképességű, ezáltal beszennyeződési hajlama csekély és rendkívül ellenálló az ipari gázokkal ill. a mikroorganizmusokkal szemben. Szemcsenagyságtól és a felhordási technikától függően különböző struktúra alakítható ki.

Szemcsenagyság:

Capatect SH-Reibputz:

Szemcseméret: 15 (1,5 mm)
20 (2,0 mm)
30 (3,0 mm)
60 (6,0 mm)

Capatect SH-Rillenputz:

Szemcseméret: 20 (2,0 mm)
30 (3,0 mm)

Kötőanyag:

Szilikongyanta emulzió.

Szín:

Fehér.

Színezés:

Max. 3%-ig AmphiSilan színezőfestékkel. Sötétebb színek gyárilag keverhetők.

<25 világossági értékű színek nem alkalmasak hőszigetelő rendszerekre.

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen. Eredeti, felbontatlan kiserelésben minőségét 24 hónapig megőrzi.

Kiserelés:

25 kg

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Alapozás:

Capatect Putzgrund vakolatlapozóval max. 5 % vízzel hígítva, a fedőréteggel nagyjából megegyező színben.

Fedőréteg:

Capatect SH-Reibputz ill. SH-Rillenputz a kívánt szemcseméretben.

Felhordás:

Amennyiben szükséges max. 3% vízzel hígítva glettvassal történő felhordáshoz a felületen megfelelő konzisztenciára beállítani rozsdamentes glettvassal felhúzni, eldolgozni és még nedves állapotba műanyag simítóval struktúrálni.

Szerszámok:

Rozsdamentes glettvás és műanyag simító.

Feldolgozási hőmérséklet:

Az alapfelület és a környezet egyaránt min. + 5°C legyen.

Közvetlen napsugárzás mellett, esőben vagy erős szélben ne hordjuk fel. Ügyeljünk az éjszakai fagyvesztésre.

Hígítás:

Szükség esetén max. 3% vízzel.

Felhasználás:

SH-Reibputz 15: kb. 2,4 kg/m²
SH-Reibputz 20: kb. 2,9 kg/m²
SH-Reibputz 30: kb. 4,0 kg/m²
SH-Reibputz 60: kb. 5,5 kg/m²

SH-Rillenputz 20: kb. 2,6 kg/m²
SH-Rillenputz 30: kb. 3,2 kg/m²

A fenti értékek irányadók, az alapfelület tulajdonságától függően változhatnak. Próbafelhordás ajánlott.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65 % relatív páratartalom esetén 24 óra (szemcsemérettől függően). Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik. A száradási idő alatt a felületet esőtől, fagytól védeni kell!

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Alkalmas alapok

Az alapfelületnek száraznak és tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie.

Új mészhabarc- és javított mészhabarc vakolatok:

Az új vakolatokat 2-4 hét kötési idő elteltével lehet bevonni. A porló és mészcserzéses felületeket meg kell tisztítani.

Régi mészhabarc- és javított mészhabarc vakolatok:

Az erősen szennyezett vagy algás felületeket kefével vagy magas nyomású tisztítóval alaposan meg kell tisztítani.

Mohás és algás felületek:

A moha- és algaréteget mechanikusan el kell távolítani és 1:3 arányban vízzel hígított Capatox gombaölővel jól átitatni. Az így kezelt felületeket bevonás előtt hagyjuk teljesen kiszáradni.

Felületükön porló vakolatok:

Szárazon jól átkéfélni és a teljes felületet vízzel jól átmosni. Alapozás 1:1 arányban vízzel hígított AmphiSilan Koncentrat-tal.

Régi ásványi és diszperziós eredetű bevonatok:

A jól tapadó bevonatokat szárazon vagy nedvesen meg kell tisztítani.

A már nem megfelelően tapadó bevonatokat mechanikusan el kell távolítani.

Javítások:

A megnyitott repedések és vakolathibák javításánál ügyeljünk arra, hogy a javító habarcs szilárdsága és struktúrája megfeleljen az eredeti vakolaténak.

A javított részeknek a bevonás előtt teljesen kötöttnek kell lenniük.

Figyelem!

Az erősen szívó, kopott vagy maratott felületeket felhordás előtt 1:1 arányban vízzel hígított AmphiSilan Koncentrat-tal kell alapozni. (felhasználás kb. 200-300 g/m²).

Általános felhordási tanácsok:

A természetes homok adalékok miatt a különböző gyártási adagokból származó termékek enyhe színárnyalati különbséget mutathatnak. Ezért egybefüggő felületeken kizárólag azonos gyártási számmal rendelkező anyagokat használjunk, vagy a különbözőket keverjük össze.

Az átlapolási foltok elkerülése érdekében az egybefüggő felületeket egyszerre, ún. "nedves a nedvesre" eljárással vonjuk be.

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében ne keverjük más termékkel. Nem alkalmas vízszintes, csapadékvíznek kitett felületek bevonására.

Biztonsági előírások:

A termék nem minősül veszélyes vegyszernek. Ennek ellenére használatakor ügyeljünk a vegyszerek kezelésére vonatkozó általános higiéniai és biztonsági előírások betartására.

Gyermekektől elzárt helyiségben tároljuk.

Hulladék elhelyezés:

Veszélyes hulladéktárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet. A teljesen beszáradt anyagot építési vagy háztartási hulladékként lehet elhelyezni.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.