

Capatect KD Struktúrvakolatok

A04

(Capatect KD-Reibputz 15, 20, 30, 60)

Időjárásálló, diffúzióképes diszperziós vakolat

Termékleírás

Szemcseméreték:

15 (1,5 mm)
20 (2,0 mm)
30 (3,0 mm)
60 (6,0 mm)

Alkalmazási területek:

Dekoratív struktúrvakolat egyenletes szemcsézetű felülettel homlokzati felületekre. Alkalmas Capatect hőszigetelő rendszerek fedő rétegeként (Caparol vékonyvakolat 10 kivételével) és vakolatjavító rendszerek fedő rétegeként.

Kötőanyag:

Diszperzió

Szín:

Fehér, raktárról

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edényben 24 hónapig tárolható.

Hulladék elhelyezés:

Veszélyeshulladék-tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

A teljesen beszáradt anyagot építési vagy háztartási hulladékként lehet elhelyezni.

Kiszerezés:

25 kg

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Alapozás:

Caparol-vakolat alapozóval, max. 5 %-ban vízzel hígítva, a vakolat színéhez közeli színárnyalatban.

Fedő bevonat:

Caparol-vékonyvakolat a megfelelő szemcseméretben.

Felhordás:

Caparol-vékonyvakolatot, ha szükséges max. 3 %-ban vízzel hígítva simítóval történő felhordáshoz megfelelő sűrűségűre beállítani és rozsdamentes simítóval egyenletesen felhordani. A felhordott réteget a szemcseméretnek megfelelően lehúzni és még nedvesen műanyag simítóval körkörösén eldolgozni.

Szerszámok:

Rozsdamentes acél és műanyag glettvas.

A felhordás alsó hőmérséklet határa:

Az alapfelület és a környezet egyaránt min. +5 °C legyen. Közvetlen napsugárzás mellett, esőben vagy erős szélben ne hordjuk fel. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Színezés:

Legfeljebb 3 % Alpinacolor színezőfestékekkel. A sötét árnyalatokat gyárilag színeztessük. Kisebb felületeket ajánlatos fehér színben vakolni és végezetül a megfelelő színárnyalatban festeni. Hőszigetelő rendszer fedőrétegeként válasszunk világos (25 fölötti fényértékű) színárnyalatot.

Hígítás:

Szükség esetén max. 3 % vízzel, feldolgozási sűrűségűre beállítani.

Anyagfelhasználás:

Capatect KD-Reibputz 15:

kb. 2,4 kg/m²

Capatect KD-Reibputz 20:

kb. 3,0 kg/m²

Capatect KD-Reibputz 30:

kb. 4,0 kg/m²

Capatect KD-Reibputz 60:

kb. 5,5 kg/m²

Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület minőségétől. Az adatok tájékoztató jellegűek, pontos értékeket a helyszínen, próbafelhordással kell meghatározni.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén 12 - 36 óra (szemcsemérettől függően)

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik.

A száradási idő alatt a felületet esőtől, fagytól védeni kell.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Alkalmas alapok

Az alapfelület legyen száraz és tapadást rontó anyagoktól mentes.

Új ásványi eredetű vakolatok, mészhabarc- és javított mészhabarc vakolatok:

Az új vakolatokat 2 - 4 hét kötési idő elteltével lehet bevonni. A javított felületek is legyenek jól kikeményedve és szárazak. A porló felületű vakolatokat Caparol Mélyalapozó TB alapozóval előkezelni.

Beton:

A felületeket lekefélni és portalanítani, zsaluolaj, -zsír és -viaszmaradványokat gőzborotvás mosással el kell távolítani. A zárványhibákat és kitöréseket alkalmas javító habarccsal kijavítani. Kopott, porló, máló felületeket Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

Mész-, cement- és ásványi eredetű bevonatok:

Mechanikusan eltávolítani és portalanítani. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Hordképes bevonatok:

Megtisztítani, a fényes felületeket érdesíteni.

Nem hordképes bevonatok:

Mechanikusan vagy maratással eltávolítani. A maratott felületeket egy nap száradás után Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

Jól tapadó, porló bevonatok:

Alapos tisztítás után alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Mohás és algás felületek:

A moha- és algaréteget mechanikusan el kell távolítani és 1:3 arányban vízzel hígított Capatox gombaölővel jól átítatni. Az így kezelt felületeket bevonás előtt hagyjuk teljesen kiszáradni.

Gipszépítő lapok, valamint gipszes és készvakolatok:

Jól megtisztítani. A fényes felületeket megcsiszolni, portalanítani és Caparol emulziós Alapozóval alapozni.

Fa-, farost- és forgácslapok:

A kültéri lapokat a szívóképeség teljes megszűnéséig, adott esetben többször is Caparol Mélyalapozó TB alapozóval előkezelni.

Figyelem!

Általános felhordási tanácsok:

A természetes homok adalékok miatt a különböző gyártási adagokból származó termékek enyhe színárnyalati különbséget mutathatnak. Ezért egybefüggő felületeken kizárólag azonos gyártási

számmal rendelkező anyagokat használjunk, vagy a különbözőeket keverjük össze.

Az átlapolási foltok elkerülése érdekében az egybefüggő felületeket egyszerre, ún. "nedves a nedvesre" eljárással vonjuk be.

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében ne keverjük más termékkel.

Nem alkalmas vízszintes, csapadékvíznek kitett felületek bevonására.

Kiegészítő információk:

A termék nem minősül veszélyes vegyszernek. Ennek ellenére használatakor ügyeljünk a vegyszerek kezelésére vonatkozó általános higiéniai és biztonsági előírások betartására.

Gyermekektől elzárt helyiségben tároljuk.

Kerüljük a huzamosabb bőrrel való érintkezést. Szembe kerülve azonnal mossuk ki bő vízzel.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.