

# Capatect KD Stuktúrvakolat

A05

(Capatect KD-Rillenputz 20, 30)

Időjárásálló, diffúzióképes diszperziós vakolat

## Termékleírás

### Szemcseméreték:

20 (2,0 mm)  
30 (3,0 mm)

### Alkalmazási területek:

Rusztikus, dekoratív struktúr-vakolat homlokzati felületekre. Alkalmos Capatect hőszigetelő rendszerek fedő rétegeként.

### Kötőanyag:

Diszperzió

### Szín:

Fehér

### Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edényben 24 hónapig tárolható.

### Hulladék elhelyezés:

Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

A teljesen beszáradt anyagot építési vagy háztartási hulladékként lehet elhelyezni.

### Kiszáradás:

25 kg

## Feldolgozás

### Rétegfelépítés:

#### Alapozás:

Caparol-vakolat-alapozóval, max. 5 %-ban vízzel hígítva, a vakolat színéhez közeli színárnyalatban.

#### Fedő bevonat:

Caparol-rusztikvakolat a megfelelő szemcseméretben.

### Felhordás:

Caparol-rusztikvakolatot, ha szükséges max. 3 %-ban vízzel hígítva simítóval történő felhordáshoz megfelelő sűrűségűre beállítani és rozsdamentes glettvassal egyenletesen felhordani. A felhordott réteget a szemcseméretnek megfelelően lehúzni és még nedvesen műanyag simítóval körkörös, vízszintesen vagy függőlegesen eldolgozni.

### Szerszámok:

Rozsdamentes acél és műanyag glettvás.

### A felhordás alsó hőmérsékletaránya:

Az alapfelület és a környezet egyaránt min. +5 °C legyen. Közvetlen napsugárzás mellett, esőben vagy erős szélben ne hordjuk fel. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

### Színezés:

Legfeljebb 3 % Alpinacolor színezőfestékkel. A sötét árnyalatokat gyárilag színezzük. Kisebb felületeket ajánlatos fehér színben vakolni és végezetül a megfelelő színárnyalatban festeni. Hőszigetelő rendszer fedőrétegeként válasszunk világos (25 fölötti fényértékű) színárnyalatot.

### Hígítás:

Szükség esetén max. 3 % vízzel, feldolgozási sűrűségűre beállítani.

### Anyagfelhasználás:

#### Capatect KD-Rillenputz 20

kb. 2,6 kg/m<sup>2</sup>

#### Capatect KD-Rillenputz 30:

kb. 3,2 kg/m<sup>2</sup>

Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület minőségétől. Az adatok tájékoztató jellegűek, pontos értékeket a helyszínen, próbafelhordással kell meghatározni.

### Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén 24 - 36 óra (szemcsemérettől függően) Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik. A száradási idő alatt a felületet időtől, fagytól védeni kell.

### Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

## Alkalmas alapok

Az alapfelület legyen száraz és tapadást rontó anyagoktól mentes.

### Új ásványi eredetű vakolatok, mészhabarcs- és javított mészhabarcs vakolatok:

Az új vakolatokat 2 - 4 hét kötési idő elteltével lehet bevonni. A javított felületek is legyenek jól kikeményedve és szárazak. A porló felületű vakolatokat Caparol Mélyalapozó TB alapozóval előkezelni.

### Beton:

A felületeket lekefélni és portalanítani, zsaluolaj, -zsír és -viaszmaradványokat gőzborotvás mosással el kell távolítani. A zárványhibákat és kitöréseket alkalmas javító habarccsal kijavítani. Kopott, porló, máló felületeket Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

### Mész-, cement- és ásványi eredetű bevonatok:

Mechanikusan eltávolítani és portalanítani. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

### Hordképes bevonatok:

Megtisztítani, a fényes felületeket érdesíteni.

### Nem hordképes bevonatok:

Mechanikusan vagy maratással eltávolítani. A maratott felületeket egy nap száradás után Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

### Jól tapadó, porló bevonatok:

Alapos tisztítás után alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

### Mohás és algás felületek:

A moha- és algaréteget mechanikusan el kell távolítani és 1:3 arányban vízzel hígított Capatop gombaölővel jól átítatni. Az így kezelt felületeket bevonás előtt hagyjuk teljesen kiszáradni.

### Gipsz építő lapok, valamint gipszes és készvakolatok:

Jól megtisztítani. A fényes felületeket megcsiszolni, portalanítani és Caparol emulziós Alapozóval alapozni.

### Fa-, farost- és forgácslapok:

A kültéri lapokat a szívóképesség teljes megszűnéséig, adott esetben többször is Caparol Mélyalapozó TB alapozóval előkezelni.

### Figyelem!

#### Általános felhordási tanácsok:

A természetes homok adalékok miatt a különböző gyártási adagokból származó termékek enyhe színárnyalati különbséget mutathatnak. Ezért egybefüggő felületeken kizárólag azonos gyártási

számmal rendelkező anyagokat használjunk, vagy a különbözőeket keverjük össze.

Az átapolási foltok elkerülése érdekében az egybefüggő felületeket egyszerre, ún. "nedves a nedvesre" eljárással vonjuk be.

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében ne keverjük más termékkel.

Nem alkalmas vízszintes, csapadékvíznek kitett felületek bevonására.

### Kiegészítő információk:

A termék nem minősül veszélyes vegyszernek. Ennek ellenére használatakor ügyeljünk a vegyszerek kezelésére vonatkozó általános higiéniai és biztonsági előírások betartására.

Gyermekektől elzárt helyiségben tároljuk.

Kerüljük a huzamosabb bőrrel való érintkezést. Szembe kerülve azonnal mossuk ki bő vízzel.

### Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.