

Capacryl Fenster-Lack

965

Vízzel hígítható speciális nyílászáró zománccfesték kül-és beltérre

Termékleírás

Alkalmazás:

Kül-és beltéri ablakok és ajtók fényes, környezetbarát lakkozására.

Tulajdonságai:

- Vízzel hígítható
- Környezetbarát
- Enyhe illatú
- Nem ragad be
- Kíváló fedőképességű
- Rugalmas
- Ellenáll a háztartásban szokásos ablaktisztítószernek
- Diffúzióképes

Kötőanyag:

Akril-diszperzió. A termék VOC tartalma szerint megfelel az EU 2004/42/EG számú d kategóriára vonatkozó előírásának.

Sűrűség:

kb. 1,2 g/cm³

Szín:

Fehér

Fényességi fokozat:

Fényes

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, bontatlan csomagolásban minőségét gyártástól számított 12 hónapig megőrzi.

Kiszerelés:

750 ml és 2,5 liter

Feldolgozás

A Capacryl Fenster-Lack ecsettel, hengerrel és szórással is felvihető. Felhasználás előtt gondosan fel kell keverni és szükség szerint max. 5% vízzel hígítani.

Alkalmas alapfelületek: Alapozott ablakok és ajtók, valamint alapozott kemény PVC és hordképes régi festések. Az alapfelületnek tisztának, hordképesnek, száraznak és tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie. A fa nedvességtartalma lombos fáknál az átlagos 12%-ot, tűlevelű fáknál az átlagos 15%-ot nem haladhatja meg.

Az alapfelület előkészítése:

Fa épületelemek: A fa felületét szálirányosan megcsiszolni, alaposan megtisztítani és a gyantát, gyantázó helyeket eltávolítani. Éles éleket lecsiszolni.

Kemény PVC: Szalmiákos, nedvesítőszeres tisztítás scotch brite-al.

Régi festések: A régi festéket megcsiszolni és/vagy lugozni. A nem hordképes régi bevonatokat maradéktalanul el kell távolítani.

Felhasználás: kb. 100-130ml/m² rétegenként. A felhasználási értékek csak irányértékek, amelyek az alapfelülettől és annak tulajdonságaitól függően eltérnek. A pontos felhasználási értéket csak megelőző próbafestés útján lehet meghatározni.

Feldolgozási hőmérséklet: Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete legalább +8°C legyen.

Szerszámok tisztítása: Használat után azonnal vízzel.

VdL-RL01 szerint tartalmaz: poliakrilátgyanta, titán-dioxid, szilikátok, víz, glükol, ..., additív, tartósítószer

Ajánlás szórás esetére:

	Fúvóka	Szórónyomás	Légnyomás	Hígítás
Airless	0,011-0,015 inch	200 bar	-	max. 5%
Airmix/aircode	0,011-0,015 inch	120 bar	2,5 bar	szállítási viszkozitás
Finecoat	1,8-2,2mm	-	kb. 0,5 bar	max. 5%
Nagynyomású	2,0-2,5mm	-	5,0 bar	max. 5%

Rétegfelépítés:

	Felhasználás	Felületelőkészítés	Impregnálás	Alapozás	Közbenső réteg	Fedőréteg
Fa, faszerkezetek	beltéri	Csiszolás, tisztítás	-	Capacryl Haftprimer vagy Capacryl Holz-IsoGrund ¹	ha szükséges Capacryl FensterLack	Capacryl FensterLack
Fa	kültéri	Csiszolni, gyantát és gyantázó helyeket eltávolítani	Capacryl Holzschutz Grund Vagy Capadur Imprednáló lazúr	Capacryl Haftprimer vagy Capacryl Holz-IsoGrund ¹	Capacryl FensterLack	
Kemény PVC	beltéri/kültéri	Szalmiákos nedvesítőszerez tisztítás	-	Capacryl Haftprimer	-	
Hordképes régi festés	beltéri/kültéri	Csiszoni és lugozni	- ²	Capacryl Haftprimer ²	-	

1. Vízoldható, színező anyagokat tartalmazó fák esetén mindig Capacryl Holz-IsoGrundot kell alkalmazni, a gallyak helyét 2x lefesteni
2. A régi festések hibás helyeit a mindenkorli alapfelületnek megfelelően kell előkezelní és alapozni.

Figyelem: Coil Coating bevonatok és más problémás alapfelületek esetén először feltétlenül próbafestést kell végezni és a tapadást megvizsgálni.

Száradási idők:

20°C –on és 65%-os relatív páratartalom esetén	Porszáráz	Átfesthető	Átszáradt
Óra múlva	1-2	10-12	48

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom a száradást késleltetheti.

Biztonsági előírás:

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 23 – A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S 51 – Csak jól szellőztetett helyen használható

S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28 – Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 29 – Csatornába engedni nem szabad

Hulladékéelhelyezés: A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben foglaltak szerint. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Lejárt szavatosságú lakként, festékként gyűjthető össze! Csak a

teljesen kiürült tárolóedény hasznosítható újra!

Műszaki tanácsadás: Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó javaslatát