



Capadur Impregnáló lazúr

189

Nyíltporúsú, vékonyrétegű, gombaölő hatású, RAL minőségjeggyel ellátott falazúr kültéri alkalmazásra

Termékleírás

Alkalmazási terület:

Nem mérettartó faszerkezete védelmére szolgál, mint pl. lambériák, kerítések, zsindelyek, balkonok, zsaluzatok, pergolák stb.

Korlátozottan alkalmazható alap és fedőréteggént nutféderes lambériáknál, ablakoknál, ajtóknál, kapuknál, egyéb favázás szerkezeteknél. Alapozásként mérettartó elemeknél, pl. ajtók, ablakok használható fel.

Kizárólag kültéri alkalmazásra. Nem alkalmas talajjal érintkező faszerkezetekre és statikai igénybevételnek kitett felületekre. Ablakok és külső ajtók felületeire általában lehet a Capadur ImprägnierLasur alkalmazni.

Tulajdonságok:

RAL minőségjegy DIN 68800 szerint a faszerkezetet elszínező és károsító gombák ellen rendelkezik megelőző hatással.

-Aromaszegény oldószer

-Vékonyrétegű

-Nyíltporúsú, nedvességszabályozó

-magas UV-védelem.

-Könnyen feldolgozható,

-Nem pereg le

-Oldószertartalmú és vízzel hígítható lazúrokkal is átfesthető

Kötőanyag:

Aromaszegény alkidgyanta.

Sűrűség:

Ca. 0,85 g/cm³

Szilárdtest-tartalom:

Ca. 24 súly%

Kiszerelés:

Alapszínek:

750 ml fenyő (Kiefer),
világos tölgy (Eiche hell), mogoró (Nußbaum), dió (Walnuß), ébenfa (Ebenholz)

1 l fehér, színtelen
2,5 és 5 l minden alapszín
25 l fenyő (Kiefer),
világos tölgy (Eiche hell), dió (Walnuß)

Különleges színek:

Color Express 1l, 2,5 l, 5l

Fényesség:

Selyemmatt. A fényességi fok a fa felületétől függően változhat.

Szín:

Alapszínek: színtelen, fenyő, világos tölgy, mogoró, dió, paliszander, tikfa, mahagóni, ébenfa, fehér.

A színek bármely körülmények között egymással keverhetők.

A Color Express rendszerrel (Capamix és Capalac mix) a 3D-Kollektio mind a 89 színvariációja és más kollekciók egyéb színvariációi is kikeverhetők.

Figyelem: Néhány szín kizárólag csak beltéren alkalmazható. Mind ezekről információt a Color Express színkeverő állomásokon kaphatnak.

A színtelen Capadur F7-LangzeitLasur csak színes lazúrok alapozásaként alkalmazható, a fa alapfelület szívóképségének kiegyenlítése céljából, mivel csak ekkor garantálható megfelelő UV-védelem.

Tárolás:

Hűvös helyen. Az edényt gondosan lezárva tartani!

Feldolgozás

Alkalmas alapok:

Szívóképes, nem mérettartó faszerkezetek. Korlátozottan mérettartó és mérettartó szerkezetekhez alap- és fedőréteggént.

Az alap tiszta, hordképes és egyéb alkotóelemektől mentes kell, hogy legyen.

A fa nedvességtartalma beltéren lombos fa esetén nem haladhatja meg a 12 %-ot, tűlevelű fa esetén a 15%-ot.

A faszerkezetek védelmére szolgáló alapelveket be kell tartani. Ez az alapja a lazúrrétegekkel bevont tartós favédelemnek.

Az alapfelület előkészítése:

Új faszerkezetek:

Sima fafelületeket szállirányba csiszolni, alaposan megtisztítani, esetleges egyéb alkotóelemeket, mint pl. gyanta eltávolítani. Kültéren az alapozást a Capadur ImprägnierLasurral kell végezni.

Régi, kezeletlen faszerkezetek:

Megszürkült, mállott fafelületeket le kell csiszolni egészen addig, amíg egészséges, hordképes felületet nem kapunk, alaposan megtisztítani.

Rétegelt faszerkezetek:

A régi felületeket, mint pl. lakkok, vastag rétegű lazúrok egészen a szívóképes fafelületig le kell csiszolni. A letapadt vékony lazúrréteget lecsiszolni, tisztítani és a kompatibilitást

Capadur ImprägnierLasurral kell megvizsgálni.

Felhordás:

A Capadur ImprägnierLasurt használat előtt fel kell keverni.

A Capadur ImprägnierLasur felhordható kenéssel és szórással. Szórás a biocid hatás miatt kizárólag zárt térben vagy berendezésben alkalmazható.

Felhasználás:

-Ecsettel történő felhordásnál sima fafelületre kb. 80-100 ml/ m²/ réteg az alap szívóképességétől függően.

-Ecsettel történő felhordásnál durva fafelületre kb. 200-250 ml/ m²/ réteg az alap szívóképességétől függően.

-RAL minőségjegyek megfelelő mennyiség: 200-250 ml/ m²

Feldolgozási hőmérséklet:

Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hőmérséklete min 5°C legyen.

Száradási idő:

20 °C hőmérsékleten és 60 % relatív páratartalom mellett a bevonat 12 óra elteltével száraz és átfesthető.

A fa alapfelület szívóképességét befolyásolja a száradás és a fényesség. Egyes csersavtartalmú fajtáknál a száradási idő kitolódhat.

Biztonsági előírások:

Szénhidrogén oldószert tartalmaz. Gyermekek elől elzárando. Az edényt gondosan le kell zárni és egy jól szellőző helyen kell tartani. Gyúlékony anyagoktól távol tartani -tilos a dohányzás. Szórásnál védőmaszkot kell alkalmazni. A szórt ködöt nem szabad belélegezni. Megfelelő védőmaszkot, védőszemüveget, védőkesztyűt kell hordani. Kizárólag jól szellőző helyen szabad felhasználni. Lenyelés esetén hánytatni nem szabad, azonnal orvoshoz kell fordulni és a csomagolást vagy ezt a műszaki információt meg kell mutatni.

Általános védőintézkedések:

Ez a szer biocid hatású, a fát érő káros hatásokat megelőzendő. Csak a használati utasításnak megfelelően és csak ott használható fel, ahol favédelem szükséges. Esetleges tévedések az egészséget károsíthatják. A szer mérgező a halakra és a halakkal táplálkozó állatokra nézve. Nem juthat csatornába, folyóvizekbe vagy a talajba. Nem alkalmazható olyan faszerkezetek esetén, melyek rendeltetésszerűen közvetlen kapcsolatban állnak élelmiszerekkel, vagy növényekkel, illetve amelyen méhkas van elhelyezve. Bővebb információ: Lásd. Biztonsági Adatlap

Hulladékelhelyezés:

Csak az üres edényeket szabad a hulladéktárolóba dobni. A beszáradt anyagot csak a kijelölt konténerben szabad elhelyezni.

Paraméterek a szóráshoz:

	Szórónyomás	Porlasztónyomás	Fúvókaméret
Airless	120-160 bar		0,007-0,011 inch
Airmix/Aircoat	60-90 bar	1-2 bar	0,007-0,011 inch
Finecoat			1,5
Magasnyomású rendszer		3-4 bar	1,5

Rétegfelépítés:

Capadur-rendszer kültéri fafelületekhez

	Mérettartó faszerkezetek	Korlátozottan mérettartó	Nem mérettartó faszerkezetek
Alapréteg	1x Capadur Imprägnáló lazúr	1x Capadur Imprägnáló lazúr	
Köztes és fedőréteg	2x Capadur F7-Protect lazúr	1x Capadur Imprägnáló lazúr 1x Capadur F7-Protect lazúr	3x Capadur Imprägnáló lazúr

Alternatív, vízzel hígítható falazúrtechnika:

Alapréteg	1x Capadur Imprägnáló lazúr	1x Capadur Imprägnáló lazúr	1x Capadur Imprägnáló lazúr
Köztes és fedőréteg	3x Capadur DecoLasur	2x Capadur DecoLasur	2x Capadur DecoLasur

Az optimális UV-védelem eléréséhez legalább 3x kell lazúrtechnikát alkalmazni.

A szintelen lazúrt csak a szívóképesség kiegyenlítése miatt kell alkalmazni.