



Capadur Lasurgel

184

Tixotróp és csepegésgátló favédő lasur nyílt pórusú, vékonyrétegű és fungicid, kültérre RAL minőséggel

Termékleírás

Felhasználás:

Nem mérettartó fa épületelemek, mint lécezek, zsáluk, kerítések, szindelyek, balkonkorlátok stb. Színek kialakítására és védelmére korlátozottan mérettartó épületelemekre, mint lambériákra, zsálugáterekre, kapukra, ácsolatokra stb., alapozóként és közbenső réteggént. Mérettartó épületelemekre, mint ablakokra és ajtókra alapozóként. Lemezalakú faanyagok, mint tömör falemezek, furnirozott sperrholz, faforgácslemezek bevonása előtt a vonatkozó előírásokat vegye figyelembe. Nem szabad beltérre alkalmazni.

Nem alkalmas statikusan igénybevett és talajjal érintkező fa épületelemekre. Külső ajtók és ablakok Capadur Lasurgel-el minden oldalról kezelhetőek. Capadur Lasurgel statikusan igénybe nem vett, talajjal érintkező fa rothadás és kékgombásodás elleni, a DIN 68800 3. rész szerinti védelmére szolgál.

Tulajdonságok:

- gélalakú
- tixotróp
- csepegésgátló
- aromásmentes oldószer
- vékonyrétegű
- nyílt pórusú, nedvességtartalom szabályzó
- kiváló UV – védelem
- könnyű és kellemes feldolgozás
- egyszerű renoválás
- nem pereg le

- oldószeres- és vízzel hígítható lasurokkal átdolgozható.

Anyagbázis:

Aromásmentes oldószerekben oldott alkidgyanta. Az erre a termékre vonatkozó VOC tartalomra vonatkozó EU-határérték (A/f kategória): 700 g/l (2007/20109. Ez a termék max. 670 g/l VOC-t tartalmaz.

Sűrűség:

Kb. 0,85 g/cm³

Szilárdanyag tartalma:

Kb. 17-20 súly %, pigmentálástól függően

Kiszerezés:

1 liter ; 2,5 liter , 5 liter

Szín:

1 liter és 2,5 liter:

Standard színek: színtelen, fehér, erdei fenyő, világos tölgy, diófa dió, mahagóni, teak, paliszander, ébenfa

Különleges színek ColorExpress rendszer alapján színezhető.

5 liter standard színek: színtelen, fehér, világos tölgy, diófa.

Különleges színek ColorExpress rendszer alapján színezhető.

Fényességi fokozat:

Selyemfény. A fényességi fokozat a fa felületétől függően változó lehet.

Színek: standard színek: színtelen, erdei fenyő, világos tölgy, diófa, paliszander, fehér.

Valamennyi szín egymással minden arányban keverhető.

ColorExpress rendszerben (Capamix és Capalac mix) a 3D System kollekció színekártya szerinti 89 különleges színárnyalata, valamint más kollekciók számos színe is előállítható.

Figyelem:

Egyes színek kültéren csak feltételeken alkalmazhatók.

Erről a ColorExpress rendszerben kaphatunk tájékoztatást.

Capadur Lasurgel „színtelen” csak a fa alapfelület színes rétegek alatti egalizálására alkalmazható, mivel ??? magában nem biztosít elegendő UV-sugárzás elleni védelmet.

Biztonsági előírás:

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 23 – A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S 51 – Csak jól szellőztetett helyen használható

S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28 – Ha az anyag bőrre kerül vízzel

S 29 – Csatornába engedni nem szabad

Hulladékelhelyezés:

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben foglaltak szerint. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt

ártalmatlanítani! Lejárt szavatosságú lakként, festékként gyűjthető össze! Csak a teljesen kiürült tárolóedény hasznosítható újra!

Feldolgozás

Alkalmas alapfelületek:

Szívóképes nem mérettartó fa épületelemek.

Az alapfelületnek tisztának, hordképesnek és tapadást gátló anyagtól menteseknek kell lenniük. A fa nedességtartalma kültéren lombos fák esetén az átlagos 12 %-ot, tűlevelelű fák esetén az átlagos 15 %-ost nem haladhatja meg. A konstruktív favédelem alapelveire figyelemmel kell venni. Ezek a bevonó anyagokkal való tartós favédelem előfeltételei.

Felületelőkészítés:

- Új fa épületelemek:

Sima fafelületeket szálirányban megcsiszolni, alaposan megtisztítani, kilépő faanyagokat, mint pl. gyantát, gyantázó helyeket el kell távolítani.

- Régi, kezeletlen fa:

Megszürkült, időjárásnak kitett fafelületet az egészséges, hordképes fáig lecsiszolni, alaposan megtisztítani.

- Bevont fa:

Régi bevonatokat, mint lakkokat és vastaglazúrokat az egészséges fafelületig eltávolítani. Jól tapadó vékonylazúrokat megcsiszolni, megtisztítani és átfesthetőségét Capadur Lasurgel-el megvizsgálni.

Feldolgozás

Capadur Lasurgel felkerekverés nélkül feldolgozható.

Capadur Lasurgel ecsetelés útján dolgozható fel.

Felhasználás:

- ecsetelés sima fafelületre: kb. 80-100 ml/m²/réteg az alapfelület szívóképességétől függően
- ecsetelés fűrészelt fafelületre: kb. 200-250 ml/m² az alapfelület szívóképességétől függően

- RAL minőséggel szerint felhordandó mennyiség: 200-250 ml/m²

Feldolgozási hőmérséklet:

Az anyag, a környező levegő és alapfelület hőmérséklete legalább + 5 °C legyen.

Száradási idő:

25 °C-on és 65 % -os relatív páratartalom esetén 12 óra múlva száraz és átfesthető. A fa alapfelület szívóképessége a fényességet és a száradást befolyásolja. Egyes fafajták (pl. tölgy) esetén a száradás elhúzódhat.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó javaslatát

Rétegfelépítés:

Capadur-rendszerek a fa kültéri bevonására

	Mérettartó fa épületelemek	Korlátozottan mérettartó fa épületelemek	Nem mérettartó fa épületelemek
Alapozás Közbenső és fedőfestés, oldószeres	1 x Capadur Lasurgel 2 x Capadur F7- Langzeitlasur	1 x Capadur Lasurgel 1 x Capadur Lasurgel 1 x Capadur F7- Langzeitlasur	3 x Capadur Lasurgel
Alternatíva vízzel hígítható falazúrral			
Alternatív vízzel Közbenső- és fedőfestés vízzel hígítva	1 x Capadur Lasurgel 3 x Capadur Decor Lasur	1 x Capadur Lasurgel 2 x Capadur Decor Lasur	1 Capadur Lasurgel 2 x Capadur Decor Lasur

Az optimális UV-védelem elérésére legalább 3 x kell színezés lasur-réteget felhordani.

„Színtelen”-t csak a szívóképesség kiegyenlítésére szabad felhasználni.